

HYTEC A370 RAPID

1K-KOSTEUSSULKU JÄÄNNÖSKOSTEUDEN ESTÄMISEEN BETONI-
/SEMENTTILATTIOISSA

03-11-2022

EDUT

- Vesiperustainen
- Monikäyttöinen – primer ja kosteussulku
- Estää jäännöskosteuden jopa 95% RH /
5,5% CM



KÄYTTÖALUE

HYTEC A370 RAPID on käyttövalmis, yksikomponenttinen vesiperustainen kosteudelta suojaava primer, joka on tarkoitettu betonin korkean suhteellisen kosteuden kulkeutumisen estämiseen lattiatasoitteeseen ja lattialiimaan. HYTEC A370 RAPID on kehitetty jarruttamaan jäljellä olevaa jäännös-/rakennuskosteutta. Tuote vaatii vähintään kaksi kerrosta parhaan suojan saavuttamiseksi. Voidaan levittää alustalle kosteusmittarin enimmäislukemaan 95% RH saakka. Vain sisäkäyttöön.

Noudata kansallisia normeja ja pintamateriaalin toimittajan ohjeita.

ALUSTA

Sopii kaikentyyppisille alustoille, jotka ovat tasoitettavissa Bostik lattiatasoitteella.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta sinertävällä sävyllä – musta kuivumisen jälkeen
Varastointi	12 kuukautta
Kuivumisaika*	Kerros 1: 15–30 min Kerros 2: 60 min
Menekki	2 kerrosta peittää jopa 40 m ² / 12 kg
Käyttölämpötila	10–25°C

*Annetut kuivumisaikat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävä ilmanvaihto, sekä alustan RH <85%.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIVALMISTELU

Alusta:

Huolehdi, että alusta on kansallisten rakennusstandardien mukainen. Alustan tulee olla puhdas, kantava, pintakuiva ja ilman epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää tarttuvuutta esim. pöly, rasva, väri, kipsi, vaha/kiillotusaine, vesiliukoiset lattialiimat jne.

Tarkasta jäljelle jäävät liimajäämät ja varmista, että ne eivät ole vesiliukoisia. Alustassa ei saa olla heikkoja pintoja.

Poista mekaanisesti kaikki heikot kerrokset, esim. kovat liimajäämät.

Erittäin tiiviit tai kiillotetut betonipinnat tai vastaavat, joissa on kovetinainetta vastaavilla ominaisuuksilla, saattavat vaatia kuulapuhalluksen.

Tiivis itsetiivistyvä betoni täytyy hioa tai kuulapuhallata, jotta se antaisi hyvän perustan tarttuvuudelle.

Karkearakenteinen alusta ja voimakkaasti imevä alusta voivat vaatia tasoitetun pinnan ennen HYTEC A370 RAPID:n levittämistä. Voimakkaasti imevät alustat saattavat vaatia HYTEC A370 Rapid -seoksen (1 osa primeriä, 1 osa vettä). Se antaa paremman tarttuvuuden HYTEC A370 RAPID:lle, kun se levitetään ohentamattomana telalla. Ei-imevälle alustalle suositellaan primerointi GRIP A936 EXPRESS:llä – 80–100 g/m².

Lattialämmitysjärjestelmä:

Lattialämmitysjärjestelmä tulee sammuttaa 48 tuntia ennen HYTEC A370 RAPID:n levitystä. Odota 7 päivää asennuksen jälkeen, ennen kuin nostat lattialämmityksen vähitellen haluttuun lämpöön.

KÄYTTÖ

Ravista purkkia juuri ennen käyttöä. HYTEC A370 RAPID tulee levittää kahdessa kerroksessa.

1. kerros: Kastele sileäkarvainen tela HYTEC A370 RAPID:lla.

Levitä ensimmäinen kerros valittuun suuntaan ja varmista, että materiaali on työstetty hyvin alsutaan. Anna kuivua kokonaan. HYTEC A370 RAPID on kuiva, kun sininen sävy on kadonnut ja kiiltävä musta kalvo on saavutettu.

2. kerros: Kun ensimmäinen kerros on kuiva, enint. 30 minuuttia +20°C, levitä toinen kerros poikittain ensimmäisen kerroksen päälle (ristivieritys).

On tärkeää, että saavutetaan huokoseton pinta ja että HYTEC A370 RAPID käytetään oikea määrä 40 m² / 6 kg / kerros eli 12 kg levitetään 40 m² kahdella kerroksella. (150 g/m² ja kerros) Anna kuivua kosketuskuivaksi kalvoksi. +20°C kuivumisaika on noin 1 tunti.

OHJE LATTIAPÄÄLLYSTEELLE

Tasoita HYTEC A370 RAPID pinta vähintään 3 mm tasoitteella/käsitasoitteella saadaksesi imevän pinnan, ennen kuin Bostik-lattialiima ja pinoite asennetaan.

Tasotemassa levitetään 24 tunnin kuluessa HYTEC A370 RAPID:n levittämisen jälkeen. HYTEC A370 RAPID täytyy pitää poissa jalankulkijoiden käytöltä ja epäpuhtauksilta, kuten pöly ja materiaalit, kunnes Bostikin tasoitemassa on levitetty.

MUITA TIETOJA

Lattiapäällysteitä ei saa asentaa suoraan HYTEC A370 RAPID:n päälle. Se vaatii aina vähintään 3 mm tasoitteen. Tuote on tarkoitettu kaupalliseen liikenteeseen (ei raskaaseen liikenteeseen esim. teollisuustiloissa). Lisätietoja saat Bostikin teknisestä palvelusta.

VARASTOINTI

12 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä. Suojattava pakkaselta

YMPÄRISTÖ JA TERVEYS

Tuotteen sisältö on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaarattomaksi ja palovaarattomaksi, mutta kaikkien käyttäjien on luettava ja tunnettava käyttöturvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä ja on saatavilla valmistajan verkkosivuilta.

KIERRÄTYS

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tyhjiissä säilytysastioissa voi olla tuotejäämiä. Tuote ja pakkaus on tehtävä vaarattomaksi turvallisella tavalla. Yli jääneet tuotteet ja ei-kierrätettävät materiaalit on annettava valtuutetun jätehuoltoyhtiön käsiteltäväksi. Tämä tuote on aina hävitettävä ympäristönsuojelumääräysten ja jätteenkäsittelylakien mukaisesti. Estä läikkyneen materiaalin leviäminen, huuhtoutuminen sekä pääsy maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

PUHDISTUS

Puhdista työkalut vedellä ennen primerin kuivumista.

Lakkabensiini, jos HYTEC A370 RAPID on kuivunut.

Katso lisätietoja Bostikin rakennuskuvauksista.

Tuotenumero	Koko	Kpl/lava	EAN
30623584	12 kg	50	7311020081508

Vastuuvapautuslauseke: Tarkastelemme tekniset tiedot, kuten vastuumme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

