



BOSTIK

P535

FOAM'N'FIX STONE PRO B3
KORKEALAATUINEN KÄYTTÖVALMIS VAHVA KIVILIIMA

2023-05-12

TEKNINEN TUOTELEHTI

EDUT

- Vahvempi kiinnitys, vetolujuus yhden päivän jälkeen > 7 N/mm²
- Sopii monille pinnoille
- Helpottaa työtä
- Vähentää kustannuksia
- Kevyempää kuin perinteiset laastit

TUOTEKUVAUS

Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3 on korkealaatuinen käyttövalmis polyuretaaniliima erilaisten kivien kiinnittämiseen. Sopii hyvin kohteisiin, joissa ei ole saatavilla vettä ja/tai sähköä, ja kun halutaan työskennellä nopeasti, puhtaasti ja tehokkaasti. Pullossa on kombiventtiili; voidaan levittää sekä vaahtopistoolilla, että mukana tulevalla piillillä.

KÄYTTÖALUE

Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3 on kehitetty erityisesti kipsi-, betoni-, kevytbetoni- ja kalkkikiviharkkojen kiinnittämiseen ei-kantavissa sisäseinissä ja seinämissä.

TYÖOHJE

Purkin lämpötila: +5 °C – +30 °C (suositus +15 °C – +25 °C)
Levityslämpötila (ympäristö ja alustat): +5 °C – +35°C (suositus +15 °C – +25 °C).

Ponttiharkkojen kiinnitys: Käännä NBS-kierteellinen levityspistooli ylösalaisin, ja kiinnitä vaahtopurkki levityspistooliin. Suosittelemme mallia NBS Gold (katso ohjeet pistoolin pakkauksesta):

1. Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Käännä purkki ylösalaisin ja levitä vaahto.
2. Löysää pistoolin takaosassa olevaa ruuvia kolmannes (1/3), jotta **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3**:n levitys onnistuu mahdollisimman hallitusti.
3. Nauhamaisia liitoksia tehtäessä levitä kaksi **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** -liimaraistaa, halkaisijaltaan 20 mm, mahdollisimman lähelle kielekkeen kummallekin puolelle. **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3**:n tulee peittää vähintään 80 % pinnasta. Voit tarkistaa tämän asettamalla toisen harkon paikalleen ja poistamalla sen välittömästi.
4. Kiinnitä harkot paikalleen varovasti liimaan

koskematta niin, että liima leviää tasaisesti eikä pullistele.

5. Puskuliitoksia tehtäessä laita harkko pystyasentoon, tee yksi **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** -liimaraista ja aseta sitten harkot paikoilleen.
6. Poista liika vaahto heti tuoreeltaan **Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER** -puhdistusaineella.



Liitteiden harkkojen/kivien kiinnitys: Käännä NBS-kierteellinen levityspistooli ylösalaisin, ja kiinnitä vaahtopurkki levityspistooliin. Suosittelemme mallia NBS Gold (katso ohjeet pistoolin pakkauksesta):

1. Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Käännä purkki ylösalaisin ja levitä vaahto.
2. Aseta Y-mallinen liiman levitin levityspistoolin kärkeen ja leikkaa turvaveitsellä kaksi aukkoa halutun leveyden ja liimaraidan koon mukaan.
3. Löysää pistoolin takaosassa olevaa ruuvia kolmannes (1/3), jotta **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3**:n levitys onnistuu mahdollisimman hallitusti.
4. Nauhamaisia liitoksia tehtäessä levitä kaksi **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** -liimaraistaa, halkaisijaltaan 20 mm, mahdollisimman lähelle kielekkeen kummallekin puolelle. **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3**:n tulee peittää vähintään 80 % pinnasta. Voit tarkistaa tämän asettamalla toisen harkon paikalleen ja poistamalla sen välittömästi.
5. Kiinnitä harkot paikalleen varovasti liimaan koskematta niin, että liima leviää tasaisesti eikä pullistele.

6. Puskuliitoksia tehtäessä laita harkko pystyasentoon, tee yksi **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** -liimaraita ja aseta sitten harkot paikoilleen.
7. Poista liika vaahto heti tuoreeltaan **Bostik P100 FOAM'N'CLEAR POWER** -puhdistusaineella.

Suojaa silmät. Käytä käsineitä ja suojavarusteita. Peitä lattiapinta ja huonekalut paperilla tai muovilla. Käytä vain hyvin tuulettuvissa paikoissa. Varastointi ja säilyvyys: säilytä purkkia pystyasennossa +5 °C – +25 °C lämpötilassa. Paineopakkaus! Suojattava auringonvalolta, eikä saa altistaa yli + 50 °C lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Sisältää herkästi syttyviä ponnekaasuja. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Pidettävä erillään sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty.

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila		+5 °C – +35 °C
Pohja		Polyuretaani
Kovettumisaika	FEICA TM1015	60–80 minuuttia
Tiheys		15–20 kg/m ³
Palamiskäyttäytyminen	DIN 4102-1	B3
Kuivumisaika kosketuskuivaksi	FEICA TM1014	8–12 minuuttia
Lämmönkestävyys		-40 °C – +90 °C
Riittäisyys		750 ml = 10–13 m ²

Nämä ovat tyyppillisiä arvoja ja voivat vaihdella +/-3 %

RAJOITUKSET

- Ei sovellu jatkuvaan vesikuormitukseen. Ei sovellu kolojen täyttämiseen ilman riittävää kosteutta
- Ei sovellu seuraaville alustoille: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi

PINNAN VALMISTELU JA VIIMEISTELY

Alustan on oltava puhdas, pölytön, öljytön ja rasvaton. On tärkeää kostuttaa alusta kevyesti ennen tuotteen käyttöä, sillä tämä parantaa tarttuvuutta ja vaahton lopullista solurakennetta.

PUHDISTUS

Tuore vaahto voidaan poistaa heti **Bostik P100 FOAM'N'CLEAR POWER** -puhdistusaineella. Kovettumisen jälkeen liika vaahto voidaan poistaa veitsellä tai lastalla ja vaahtopinta viimeistellä.

VÄRI(T)

- Beige

PAKKAUS

- 750 ml tölkki, 12 kpl/laatikko

Kaikki tämän asiakirjan sekä muiden julkaisujemme sisältämät tiedot (sähköiset julkaisut mukaan lukien) perustuvat tämänhetkiseen tietämukseemme ja kokemukseemme ja ovat yksinoikeudella Bostikin omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkisuuteen tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat viitteellisiä, eivät kaiken kattavia. Bostik ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan toimituksellisista virheistä, puutteellisuudesta ja/tai muista virheistä. Tämä kattaa, näihin rajoittumatta, puutteet ja/tai virheet, jotka johtuvat teknisistä muutoksista tai tutkimuksista, jotka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisupäivän ja tuotteen hankintapäivän välisenä aikana. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tai tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan tiedot sekä muiden tuotteeseen liittyvien asiakirjojen tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjän on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Koska emme voi vaikuttaa siihen, miten tuotetta käytetään, ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastointiin tai kuljetukseen aikaisiin tapahtumiin, emme otta vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikissa toimituksissa noudatetaan yksinomaan yleisiä ehtojamme, jotka on ilmoitettu Hollannin kauppakamarille.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.fi

SÄILYVYYS

Säilyy avaamattomassa alkuperäispakkauksessa +5 °C – +25 °C lämpötilassa enintään 18 kuukautta valmistuspäivästä kuivassa paikassa varastoituna.

SERTIFIOINNIT

- Ranskan VOC-luokitus A+

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivuilta.

BOSTIKIN ASIAKASTUKI

Asiakastuki verkossa
Bostik.fi

Asiakaspalvelu
+358 10 843 88 00

