



PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2024-08-23

TUOTEKUVAUS

Neutraalisti kovettuva, yleiskäyttöinen, homeenestokäsitelty ja UV-säteilyä kestävä silikonisaumausmassa, joka tarttuu hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustusta. Ei aiheuta korroosiovaurioita. Täyttää normin ISO 11600 25 LM vaatimukset.

KÄTTÖALUE

Sopii sisä- ja ulkopuolisiin liikesaumoihin rakennuksissa, märkätiloissa sekä metalli- ja lasirakenteissa. Silikonisauma voi kellastua pienissä ikkunattomissa tiloissa tai jos se altistuu maaleista, puutavarasta ym. haihtuville aineille. Tämä koskee erityisesti vaaleita värejä. HUOMAUTUS! Ei saa käyttää akvaarioissa.

TYÖOHJE

Saumapintojen esikäsittely Saumapintojen ja työkalujen on oltava puhtaita ja kuivia. Metall- ja lasipintojen on oltava täysin rasvattomia. Rasvanpoisto on tehtävä öljyttömällä liuottimella. Pohjustuskäsittely: Normaalisti saumapintoja ei tarvitse pohjustuskäsitellä. Jos et ole varma, kysy Bostikilta. Pohjatäytemateriaali: Bostik Pohjanauha. On tärkeää, että saumausmassa tarttuu vain sauman kumpaankin reunaan, ei sauman pohjaan. Levittäminen: Leikkaa patruunan suutin sopivan kokoiseksi. Levitä ja tasoita massa saippuavedellä kostutetulla saumalastalla tai muulla sopivalla työkalulla. Sauman mitoitus: Sauman leveys on mitoitettava rakennusvaiheen mukaan ottaen huomioon sauman oletettu liikkuminen. Pääsääntöisesti sauman leveyden ja syvyyden suhteen tulisi olla 2/1. Puhdistus: Kovettumaton massa poistetaan lakkabensiinillä. Kovettunut massa poistetaan mekaanisesti.


TYÖSUOJELU

Tuotetta ei ole luokiteltu nykyisen lainsäädännön mukaan herkästi syttyväksi tai vaaralliseksi terveydelle tai ympäristölle. Katso lisätietoja Bostikin käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Materiaalin tyyppi	Silikonikumi
Ulkonäkö	Pehmeä, joustava massa
Kovettumisjärjestelmä	Neutraalisti kovettuva
Tiheys	1,01 g/cm ³
Käyttölämpötila	+ 5...+40 °C
Herkästi syttyvä	Ei
Säilyvyys	1,5 vuosi avaamattomassa pakkauksessa, säilytyslämpötila +5...+25 °C.
Ominaisuudet levittämisen jälkeen	
Kosketuskuiva pinta	n. 15 min. lämpötilan ja kosteuden mukaan.
Kovuus	n. 15° Shore A
Liikevara	±25 % alkuperäisestä sauman leveydestä.
Kimmokerroin	n. 0,34 MPa, kun venymä on 100 %
Lämpötilankestävyys	-40...+120 °C
Vanhenemisenkestävyys	Kestää hyvin UV-säteilyä ja sään vaikutuksia.
Päällemaalattava	Ei
Kemikaalien kestävyys	Kestää hyvin useimpia kemikaaleja. Jos et ole varma, ota yhteyttä Bostikiin.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

