



PRIMER 5075

TEKNINEN TUOTELEHTI

2024-01-04

TUOTEKUVAUS

1-komponenttisesti kovettuva Bostik-praimeri P590 sekä Bostik H985, Bostik H760 ja Bostik H750. Kovettuminen tapahtuu ilmankosteuden vaikutuksesta, ja se luo säänkestävän ankkuroinnin alustaa vasten. Praimeri sitoutuu jopa kemiallisesti saumamassaan.

KÄTTÖALUE

Praimerointiin ennen saumausta P590;lla saumaukseen H985;lla ja H760, H750;lla huokoisilla pinnoilla, kuten betoni, tiili, kivi ja puu. Rasvaiset puulajit, kuten esim. teak on tärkeä esikäsitellä. Praimeri toimii hyvin jopa metalleilla ja muoveilla, mutta ne on aina hyvä testata.

TYÖOHJE

Saumapintojen on oltava kuivat ja puhtaat. Irtonaiset palat ja hiukkaset poistetaan jäykällä harjalla. Primerin levittäminen tapahtuu siveltimellä. Jos alusta on hyvin huokoinen, voi olla tarpeen levittää vielä toinen kerros primeriä. HUOM! Levitettäessä on otettava huomioon, että valon vaikutuksesta primer tummuu jonkin verran aikaa myöten ja näkyy tällöin vaaleita pintoja vasten. Primerin pitää antaa ennen saumamassan levittämistä kuivua vähintään 1/2 tuntia tai kunnes pinta tuntuu täysin kuivalta. Koska Bostik 5075 Primer reagoi ilman kosteuden kanssa, se pitää varastoida avaamattomissa tölkeissä. Jos purkeissa, jotka on avattu useita kertoja ja saaneet seistä sen jälkeen jonkin aikaa, näkyy voimakasta samentumista tai kellastumista sekoittamisen jälkeen, tämä on merkki siitä, että primer on käyttökelvotonta.

TYÖSUOJELU

Tuote on tulenarkaa ja terveydelle haitallista. Käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai A2-tyyppisen hengityssuojaimen käyttöä. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Koostumus	Juokseva
Karkaisumenetelmä	Kuivaava
Tiheys	N. 0,96
Kuiva-ainepitoisuus	N. 30 %
Liutinaine	Tolueeni, butanoli ja heksametyyleeni
Ohennusaine	Ei saa ohentaa
Tulenarkuus	Tuote on tulenarkaa
Leimahduspiste	+1° C
Varastointi	9 kk avaamattomassa pakkauksessa
Väri	Läpikuultava, kellertävä
Peittokyky	N. 100 jm saumaa / l

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com