



RENO C610 BUILD 10

KORJAUSTASOITE/KÄSITASOITE

2022-11-07

EDUT

- Nopeasti pinnoitettavissa
- Laaja käyttöalue, myös lämpölattoille
- Kestää alustasta nousevaa kosteutta
- Kerrospaksuus 1–50 mm
- EPD-verifioitu
- Vähäpäästöinen



KÄYTTÖALUE

RENO C610 BUILD 10 on sementtipohjainen, nopeasti kovettuva käsitasoite tarkoitettu lattiakaatoihin, tasoitukseen ja erilaisiin korjauksiin kiinteille ja puhtaille alustoille sisätiloissa. Suositeltu kerrospaksuus 1–50 mm. Tuotetta voi käyttää myös seinien korjaustasoitukseen. Tuote on ympäristöystävällinen ja vesivahingon kestävä.

Noudata kansallisia normeja ja pintamateriaalin toimittajan ohjeita. Tuote on pinnoitettava.

ALUSTA:

- Betoni ja kevytbetoni
- Lattiakipsi
- Klinkkeri/kivi
- .

* Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävää ilmanvaihtoa toimitilassa, sekä alustan RH <85%.

TEKNISET TIEDOT

Sekoitusuhde	3,3 l traavettä / 15 kg säkki
Menekki	1,6 kg/m ² /mm
Käyttöaika	5–10 min
Käveltävissä	30–40 min
Päällystettävissä	1–3 tuntia
Puristuslujuus	C35 (EN 13813 mukaan)
Taivutuslujuus	F8 (EN 13813)
Pintalujuus	>1,5 Mpa
Kutistuminen	<0,3 mm/m (EN 13454-2)
Laajentuminen	<0,05 mm/m
Paloluokitus	A2fl-s 1 (EN 13501-1)
Konttorituolin pyöräkuorman kesto	RWFC 250N
Kuivuneen materiaalin pH	<11

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIVALMISTELU

Paras tulos saavutetaan, kun asennustilan lämpötila on +10°C - +25°C.

Puhdistus: Alustan pintalujuuden on oltava vähintään >1,0 MPa. Huolehdi, että alustassa ei ole öljyä, likaa, maalia, liimajäämiä, öljyä, rasvaa, vahaa ym. ja että se on kiinteä ja kova eikä siinä ole halkeamia tai vastavia. Heikosti kiinni oleva pintakerros kuten myös mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan hiomalla tai jyrsimällä. Ota epävarmuustapauksissa yhteys Bostikiin. **Esikäsitely:** Alusta pitää aina esikäsitellä Bostik GRIP A560 CLASSIC -primerilla tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen estämiseksi. Primeri levitetään normaalisti imeville alustoille vedellä laimennettuna suhteessa 1:3. Voimakkaasti imeville alustoille suositellaan kahta levytyskertaa. Klinkkeriä, PVC:tä, linoleumia, puuta ym. tasoitettaessa käytä Bostik GRIP A936 XPRESS – primeriä. Primeri on harjattava alustaan. Anna primerin kuivua ja muodostaa kalvo ennen tasoitusta! Levittäessä 2 kerrosta tasoitetta, on kerrosten väleihin levitettävä primeri.

SEKOITTAMINEN JA KÄYTTÖ

Sekoittaminen: Kaada kylmää puhdasta vettä puhtaaseen astiaan ja lisää sitten RENO C610 BUILD 10. Massa valmistetaan sekoittamalla se vispiläkoneella tasaiseksi ja raskasjuoksevaksi massaksi. Käytä +5°C – +20°C vettä. Älä käytä lämmintä vettä, se voi aiheuttaa nopean kuivumisen ja halkeilua. Massan lämpötilan on oltava välillä +10°C - +20°C.

Levittäminen: Levitä massa lastalla tai oikolaudalla. Sekoitettu massa on käytettävä 10–15 min kuluessa. Nämä ajat vaihtelevat kerrospaksuuden, lämpötilan sekä alustan kosteuden ja imukyvyn mukaan. Mahdollinen jälkitasoitus voidaan tehdä heti, kun tasoite kestää kulkemisen, 30–45 min kuluttua. Myöhemmän jälkitasoituksen yhteydessä pinta on käsiteltävä GRIP A560 CLASSIC -primerilla edellä kerrotulla tavalla.

HUOM! Auringonpaisteissa, korkeissa lämpötiloissa, voimakkaasti tuuletetuissa tiloissa tai muissa kuivumista nopeuttavissa olosuhteissa pinta on suojattava. Kosteudenpoistajia ja lämpöpuhaltimia ei saa käyttää.

VARASTOINTI

6 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä.

YMPÄRISTÖ JA TERVEYS

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Kaikkien käyttäjien on luettava ja tunnettava käyttöturvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä ja on saatavilla valmistajan verkkosivuilta.

KIERRÄTYS

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tyhjissä säilytysastioissa voi olla tuotejäämiä. Tuote ja pakkaus on tehtävä vaarattomaksi turvallisella tavalla. Yli jääneet tuotteet ja ei-kierrätettävät materiaalit on annettava valtuutetun jätehuoltoyhtiön käsiteltäväksi. Tämä tuote on aina hävitettävä ympäristönsuojelumääräysten ja jätteenkäsittelylakien mukaisesti. Estä läikkyneen materiaalin leviäminen, huuhtoutuminen sekä pääsy maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

MUUT

Katso lisätietoja Bostikin rakennuskuvauksista.

TUOTENRO.	KOKO	KPL / LAVA	EAN
30622646	15 kg	72	7311020081454

TURVALLISUUS

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta osoitteessa www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Tarkastelemme tekniset tiedot, kuten vastuumme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

