



RENO C710 FINE+

KÄSITASOITE

2022-11-07

EDUT

- Yleiskäyttöinen käsitasoite hienotasoitukseen
- Nopeasti päällystettävissä
- Helppokäyttöinen
- Kestää alustasta nousevaa kosteutta
- Kerrospaksuus 0–10 mm
- EPD-verifioitu
- Vähäpäästöinen



KÄYTTÖALUE

RENO C710 FINE+ on sementtipohjainen, nopeasti kovettuva käsitasoite sisätilojen hienotasoitukseen kiinteille ja puhtaille alustoille kuten betoni, kipsi, klinkkeri, PVC, linoleumi, puu jne. Suositeltu kerrospaksuus on 0–10 mm. Tuote on ympäristöystävällinen ja vesivahingon kestävä.

Noudata kansallisia normeja ja pintamateriaalin toimittajan ohjeita. Tuote on pinnoitettava.

ALUSTA:

- Betoni ja kevytbetoni
- Lattiakipsi
- Klinkkeri/kivi
- Puu ja lastulevy

* Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävää ilmanvaihtoa toimitilassa, sekä alustan RH <85%.

TEKNISET TIEDOT

Sekoitusuhde	4,5 l traavettä / 15 kg säkki
Menekki	1,5 kg/m ² /mm
Käyttöaika	N. 10 min
Käveltävissä	30 min
Päällystettävissä	1–3 tuntia
Puristuslujuus	C25 (EN 13813)
Taivutuslujuus	F7 (EN 13813)
Pintalujuus	>1,0 Mpa
Kutistuminen	<0,5 mm/m (EN 13454-2)
Paloluokitus	A2fl-s 1 (EN 13501-1)
Konttorituolin pyöräkuorman kesto	RWFC 250N
Kuivuneen materiaalin pH	<11

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIVALMISTELU

Paras tulos saavutetaan, kun asennustilan lämpötila on +10°C - +25°C.

Puhdistus: Alustan pintalujuuden on oltava vähintään >1,0 MPa. Huolehdi, että alustassa ei ole pölyä, likaa, maalia, liimajäämiä, öljyä, rasvaa, vahaa ym. ja että se on kiinteä ja kova eikä siinä ole halkeamia tai vastavia. Heikosti kiinni oleva pintakerros

kuten myös mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan hiomalla tai jyrsimällä. Ota epävarmuustapauksissa yhteys Bostikiin. **Esikäsitely:** Alusta pitää aina esikäsitellä Bostik GRIP A560 CLASSIC -primerilla tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen estämiseksi. Primeri levitetään normaalisti imeville alustoille vedellä laimennettuna suhteessa 1:3. Voimakkaasti imeville alustoille suositellaan kahta leviäyskerrosta. Klinkkeriä, PVC:tä, linoleumia, puuta ym. Tasoitettaessa käytä Bostik GRIP A936 XPRESS -primeriä. Primeri on harjattava alustaan. Anna primerin kuivua ja muodostaa kalvo ennen tasoitusta!

Levitettäessä 2 kerrosta tasoitetta, on kerrosten väleihin levitettävä primeri.

SEKOITTAMINEN JA KÄYTTÖ

Sekoittaminen: Kaada kylmää puhdasta vettä puhtaaseen astiaan ja lisää sitten RENO C710 FINE+. Massa valmistetaan sekoittamalla se vispiläkoneella tasaiseksi ja raskasjuokseväksi massaksi. Käytä +5°C - +20°C vettä. Älä käytä lämmintä vettä, se voi aiheuttaa nopean kuivumisen ja halkeilua. Massan lämpötilan on oltava välillä +10°C - +20°C.

Levittäminen: Levitä massa lastalla tai oikolaudalla. Sekoitettu massa on käytettävä 10 min kuluessa. Nämä ajat vaihtelevat kerrospaksuuden, lämpötilan sekä alustan kosteuden ja imukyvyn mukaan. Mahdollinen jälkitasoitus voidaan tehdä heti, kun tasoite kestää kulkemisen, n. 30 min kuluttua. Myöhemmän jälkitasoituksen yhteydessä pinta on käsiteltävä GRIP A560 -primerilla edellä kerrotulla tavalla.

HUOM! Auringonpaisteissa, korkeissa lämpötiloissa, voimakkaasti tuuletetuissa tiloissa tai muissa kuivumista nopeuttavissa olosuhteissa pinta on suojattava. Kosteudenpoistajia ja lämpöpuhaltimia ei saa käyttää.

VARASTOINTI

6 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä.

YMPÄRISTÖ JA TERVEYS

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Kaikkien käyttäjien on luettava ja tunnettava käyttöturvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä ja on saatavilla valmistajan verkkosivuilta.

KIERRÄTYS

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tyhjissä säilytysastioissa voi olla tuotejäämiä. Tuote ja pakkaus on tehtävä vaarattomaksi turvallisella tavalla. Yli jääneet tuotteet ja ei-kierrätettävät materiaalit on annettava valtuutetun jätehuoltoyhtiön käsiteltäväksi. Tämä tuote on aina hävitettävä ympäristönsuojelumääräysten ja jätteenkäsittelylakien mukaisesti. Estä läikkyneen materiaalin leviäminen, huuhtoutuminen sekä pääsy maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

MUUT

Katso lisätietoja Bostikin rakennuskuvauksista.

TUOTENRO.	KOKO	KPL / LAVA	EAN
30623137	15 kg	72	7311020081447

TURVALLISUUS

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta osoitteessa www.bostik.fi

Vastuuvapautuslauseke: Tarkastelemme tekniset tiedot, kuten vastuunne ja suosituksemme perustuvat kaikkiin monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

