

WOOD A550 CLASSIC

VESIPOHJAINEN PARKETTILIIMA

HYÖDYT/OMINAISUUDET

- ✓ Vahva leikkauslujuus
- ✓ Korkea kuiva-ainepitoisuus
- ✓ Liutinaineeton
- ✓ Helppo puhdistaa vaatteista ja työkaluista



KÄYTTÖALUE

TUOTEKUVAUS

WOOD A550 on vesipohjainen liima, jossa on vahva leikkauslujuus ja korkea kuiva-ainepitoisuus. Erittäin matalat päästöarvot omaava, ympäristöystävällinen tuote täyttää EC1-vaatimustason.

KÄYTTÖ

Käsittelemättömän parketin sekä lamelliparketin, massiiviparketin ja mosaiikkiparketin liimaukseen imeville alustoille. Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.

Suosittelut materiaalit:

- ✓ Käsittelemätön lamelliparketti
- ✓ Käsittelemätön massiiviparketti
- ✓ Käsittelemätön mosaiikkiparketti

TUOTETIEDOT

TUOTENRO	PAKKAUS	KOKO	EAN
30619902	10 L	14 kg	7311020081096

TUOTEOMINAISUUDET

Väri	Valkoinen
Tiheys	1,4 kg/L
Sideaine	Akrylaattipohjainen polymeeridispersio
Asennusaika*	15 minuuttia tai niin kauan kuin liima on kauttaaltaan kosteaa
Kävelynkestävä	12 tuntia
Kovettumisaika	24–48 tuntia
Liimamenekki	n. 1 m ² /L
Työolosuhteet	Lämpötila vähintään +15 °C. Paras tulos saavutetaan n. +20 °C ja n. 60 % SK.
Varastointi	12 kuukautta +10 - +20 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

* Nämä arvot on mitattu, kun lämpötila on +23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 % ja alusta normaalisti imevä. Arvot voivat poiketa yllä esitetystä riippuen alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.



LEVITYSOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Noudata ensisijaisesti parkettivalmistajan ohjeita, seuraavaa voi käyttää vain täydentävänä liimausohjeena. Puulattiamateriaalia on säilytettävä tilassa toimittajan ohjeiden mukaan, ja asennus on tehtävä samoissa olosuhteissa. Normaalisti totutus kestää 8 päivää SK:n ollessa 35–65 % ja lämpötilan +18 – +23°C.

Lattialämmityksen päälle asennettaessa sammuta lattialämmitys 48 tuntia ennen parketin asennusta. Odota vähintään viikko asennuksen jälkeen, ennen kuin lattialämmitystä aletaan nostaa vaiheittain.

Alustan on oltava puhdas, tasainen, vahva, pölytön, liaton eikä siinä saa olla liimajäämiä eikä vanhaa maalia. Pinnan poikkeama saa yleensä olla korkeintaan ±3 mm 2 metrillä, mutta se voi vaihdella tarpeen mukaan. Mahdolliseen tasoitukseen suositellaan käyttämään tarkoitukseen sopivaa Bostikin lattiatasoitetta. Ei-imevillä alustoilla, kuten korkealaatuiselle betonille asennettaessa, suositellaan levittämään vähintään 10 mm paksuinen kerros Bostikin lattiatasoitetta. Jos olet epävarma alustasta, konsultoi aina Bostikin teknistä palvelua. Alustan kosteus ei saa ylittää 50 % SK massiiviparketilla ja 60 % SK lamelliparketilla. Noudata parkettivalmistajan ohjeita. Huomio - parkettia ei saa liimata alustaan, josta nousee kosteutta.

LEVITYSTAPA

1. Levitä liima lattiaan hammastetulla lastalla. Levitä kerrallaan vain sen verran liimaa, mitä ehdit asentaa 15 minuutissa.
2. Asenna parketti märkään liimaan ja paina huolella kiinni. Noudata parkettivalmistajan ohjeita koskien rasiusta ja parketin ponttiliimausta. Puulattia voi hioa ja pintakäsittelä aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua. Huomio! WOOD A550 CLASSIC sisältää vettä, joka voi turvottaa puuta. **Huomio! Ainoastaan käsittelemätön parketti tulee liimata WOOD A550 CLASSIC:lla, sillä hionta tapahtuu liimauksen jälkeen.** Valmiiksi käsitellyn eli ns. kevytparketin liimaukseen suositellaan WOOD H500 MAXI BOND:a, joka ei sisällä vettä. Pintakäsittely/puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan vasta, kun lattia on kuivunut 7 vuorokautta lämpötilan ollessa +18 – +22 °C ja SK:n 40–70 %.

MENEKKI

1–2 m²/l riippuen alustasta ja valitusta levitysmenetelmästä

VARASTOINTIAIKA

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa pakkauksessa +10 °C – +20 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

PUHDISTUS

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti tai lakkabensiinillä.

TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla pyydettäessä. Pidä pakkaus tai etiketti käden ulottuvilla, jos sinun on hakeuduttava lääkärihoitoon. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos liimaa joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele ne välittömästi vedellä. Pese iho vedellä ja saippualla, jos se on joutunut kosketuksiin liiman kanssa. www.bostik.fi

VASTUU

Tarkastelemamme tekniset tiedot, kuten vastuamme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne ovat tarkoitettuja auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIK ASIAKASPALVELU

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

