

# WOOD H500 MAXI BOND

**PARKETTILIIMA KORKEALLA SUORITUSKYVYLLÄ**

## EDUT/OMINAISUUDET

- ✓ Kiinteille puulattioille – enintään 200 mm leveille ja 23 mm paksuille
- ✓ Ääntä vaimentava – jopa 12 dB akustiikkalevyillä
- ✓ Ympäristöystävällinen vaihtoehto, erittäin vähäpäästöinen
- ✓ Sopii lattialämmitykseen
- ✓ Vahva liimauskyky



## KÄYTTÖALUE

### TUOTEKUVAUS

MS-polymeeripohjainen, liuotinaineeton ja vedetön. Antaa joustavan liimasauaman, joka on alkalistabiili ja jossa on ääntä vaimentavat ominaisuudet. Erittäin vähäpäästöinen eikä se sisällä vettä, haihtuvia liuotinaineita ja isosyanaatteja. Ympäristöystävällinen erittäin alhaisilla päästöarvoilla, täyttää vaatimustasot EC1 Plus sekä M1.

### KÄYTTÖ

Sopii useimpien puulajien liimaukseen; käsitellyt ja käsittelemättömät lattiat, lamelli-, sauva- ja mosaiikkiparketit. Alusta voi olla betonia, tasoitettuja pintoja, vaneria tai lastulevyä, ääntä vaimentavaa materiaalia, kuten kumikorkkia jne.

### Suosittelut materiaalit:

- ✓ Useimmat parkettilattiatyypit – käsittelemättömät, lamelli tai sauvaparketti
- ✓ Useimmat puulajit – esim. mänty, tammi, pyökki, koivu, bambu
- ✓ Laminaattilattia
- ✓ Mosaiikkiparketti

## TUOTETIEDOT

| TUOTENRO | PAKKAUS       | KOKO  | EAN           |
|----------|---------------|-------|---------------|
| 30620400 | 8 l, 2 pussia | 14 kg | 7311020081089 |

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väri               | Vaalean ruskea                                                                                                          |
| Tiheys             | 1,7 kg/litra                                                                                                            |
| Sideaine           | Akrylaattityyppinen polymeeridispersio                                                                                  |
| Avoin aika*        | 15 minuutin kuluessa tai niin pitkään kuin täydellinen kastuminen tapahtuu                                              |
| Kävelynkestävä     | 24 tuntia                                                                                                               |
| Kovettumisaika     | 24–48 tuntia                                                                                                            |
| Liiman riittoisuus | Noin 1 m <sup>2</sup> /l                                                                                                |
| Vetolujuus         | H500 Maxi Bond täyttää niiden parkettimateriaalien vaatimukset, jotka vaativat vähintään 2,0 MPa:n alustan vetolujuuden |
| Työolosuhteet      | Lämpötila vähintään +15 °C. Parhaat tulokset noin 20 °C:ssa ja noin 60 %:n suhteellisessa kosteudessa                   |

\* Arvot on mitattu +23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa normaalisti huokoisella alustalla. Alustasta ja lämpötilasta riippuen arvot voivat poiketa yllä olevasta



## LEVITYSOHJEET

### ALUSTAN VALMISTELU

Noudata ensisijaisesti lattian valmistajan ohjeita. Alla olevat ohjeet ovat vain täydentäviä ohjeita itse liimausta varten. Puulattian materiaali tulee esikäsitellä tuotteen toimittajan ohjeiden mukaan ja asennus tulee tapahtua samoissa olosuhteissa. Tavallisesti esikäsitely tapahtuu noin 8 päivän aikana 35–65 % suhteellisessa kosteudessa ja lämpötilassa +18–23 °C.

Lattialämmitys – sammuta lattialämmitys 48 tuntia ennen lattiämateriaalin asennusta. Odota vähintään viikko asennuksen jälkeen ennen kuin lattialämmitystä nostetaan vähitellen.

Alustan on oltava puhdas, tasainen, vahva, pölytön, liaton eikä siinä saa olla liimajäämiä tai vanhaa maalia. Tavallisissa tapauksissa epätasaisuudet enintään ± 3 mm 2 metrin matkalla, mutta tämä voi vaihdella vaatimuksista riippuen. Mahdolliseen tasoitukseen suosittelemme tarkoitukseen sopivaa Bostikin lattiatasoitetta. Ei-huokoiselle alustalle, kuten korkealaatuiselle betonille, suosittelemme vähintään 10 mm:n paksuista kerrosta Bostikin lattiatasoitetta. Jos olet epävarma alustasta, kysy aina neuvoa Bostikin teknisestä palvelusta.

Vetolujuuden alustassa tulee olla vähintään 1,5 MPa. Massiiviparketin liimaamiseen vaaditaan vähintään 2,0 MPa:n vetolujuus sekä enintään 65 %:n suhteellinen kosteuden alustassa. Liiman menekki massiiviparketille on 1 m<sup>2</sup>/litra. Maxi-Bond-parkettiliimaa voi käyttää tiettyjen puulattioiden liimaukseen betonialustalla tasoitemassan kanssa tai ilman sitä. Suhteellisen kosteuden tulee olla korkeampi kuin 65 %. Muille parkettimateriaaleilla suhteellinen kosteus alustassa ei saa tavallisesti ylittää 65 %. Noudata ensisijaisesti lattian valmistajan ohjeita.

Liima levitetään liimalastalla, joka antaa täysin peittävän liimakalvon alustaa vasten.

**HUOM. – Liimausta ei saa tehdä alustalle, jossa on olemassa nousevan kosteuden riski.**

### LEVITYSTAPA

Levitä liimaa alustalle hammastetulla lastalla 2 m<sup>2</sup>/litra alueelle, joka on päällystettävissä 20 minuutissa. Asenna ja paina lattiämateriaali märkään liimaan, odotusaikaa ei tarvita. Huolehdi, että kastuminen tapahtuu kauttaaltaan. Jos betonialustan suhteellinen kosteus on yli 85 % tai jos liimataan massiiviparkettia, liima tulee levittää liimalastalla 1 m<sup>2</sup>/litra ja liimakalvon tulee olla täysin peittävä alustaa vasten.

**Jälkikäsitely:** Parkettilattian kuormitus ja pintakäsittely voi tapahtua aikaisintaan 2 vuorokauden kuluttua. Jätä puulattialle tilaa laajentua seinien ja lattian väliin. Noudata tuotteen toimittajan asennusohjeita ja suosituksia liikuntasaumoille.

## KÄYTTÖ

1–2 m<sup>2</sup>/l alustasta ja levitystavasta riippuen

| TAUSTA              | LIIMALASTA                   | LIIMAN RIITTOISUUS       |
|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Tavallinen parketti | Liimapuikko n° B3            | Noin 2 m <sup>2</sup> /l |
| Massiiviparketti    | Erityisesti parkettiliimalle | Noin 1 m <sup>2</sup> /l |

## VARASTOINTIAIKA

18 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa pakkauksessa +10–20 °C:ssa. Ei saa jäätyä.

## PUHDISTUS

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti tai lakkabensiinillä.

## TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyydettäessä. Ota pakkaus tai etiketti mukaan, jos sinun täytyy hakeutua lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos liimaa pääsee kosketuksiin silmien kanssa, huuhtelee välittömästi vedellä. Pese saippualla ja vedellä, jos liimaa pääsee kosketuksiin ihon kanssa. [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## VASTUU

Tarkastelemamme tekniset tiedot, kuten vastuamme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää ja saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIK ASIAKASPALVELU

[info.fi@bostik.com](mailto:info.fi@bostik.com)  
[www.bostik.fi](http://www.bostik.fi)

