



GLASIL WINDOW

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2017-04-11

TUOTTEKuvaus

Glasil Super Ikkunakitti on elastinen, vaivaton kitti, jolla on erinomainen tarttuvuus lasiin, metalliin ja puuhun (sekä käsiteltyyn että käsittelemättömään). Ei tarvitse pohjustaa.

KÄTTÖALUE

Uusien ikkunakehysten kittaukseen ja vanhojen korjaamiseen. Alumiinisten ikkunalistojen ja ikkunapeltien tiivistämiseen.

TYÖOHJE

Uudet ikkunakehykset: Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITTIÄ voidaan käyttää ilman pohjustusta niin käsittelemättömien kuin kullomaalattujen, kyllästettyjen ja peittomaalattujen ikkunakehysten kittaukseen. Vanhat ikkunakehykset: Irtonainen kitti poistetaan terävällä työvälineellä kuten esim. temmraudalla. Puhdista kittisauma denaturoimattomalla sprillä. Mikäli vanha kitti on lujasti kiinni poistetaan sitä 2-3 mm raaputtamalla sekä läheltä lasin pintaa että myös kehyksen puolelta. Täten Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITTI saa parhaan mahdollisen tarttuvuuden sekä lasiin että kehykseen. Uudelleen kittattaessa ja lasia asennettaessa Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITTI levitetään saumaan suoraan patruunasta Bostik Kittipistooli H14:llä, H40:llä tai paineilmapistooli T16X:llä. Käytettäessä 0,6 litran "sukkia" kitti levitetään Bostik Käsipistooli H2:llä tai Bostik Paineilmapistooli T22X:llä. Muovisuutin mitoitetaan kittisauman leveyden mukaan. Uudelleenkittauksessa kittiä levitetään vanhan lujasti kiinni olevan kittisauman päälle 2 mm:n kerros niin että kitti saa kosketuksen sekä lasiin että kehykseen. Lasinasennuksessa kittisauman tulee muodostaa kolmio lasin ja ikkunakehyksen välillä. On erittäin tärkeää, että Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITTI saa kunnollisen kosketuksen sekä kehykseen että lasiin. Tarvittaessa kittisauma voidaan tasoittaa mietoon saippualluokseen kastetulla saumapuikolla tai kittiveitsellä. Puhdistus: Lakkabensiini. Suositeltava työlämpötila Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITILLE on 10...25°C.


TYÖSUOJELU

Tuotetta ei luokitella voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Shore A-kovuus	N. 30.
Tiheys	N. 1,5
Kalvonmuodostumisaika	30-60 min. riippuen ilman kosteudesta
Väri	Luonnonvalkoinen
Tarttuvuus	Erittäin hyvä lasiin, eloksoituun alumiiniin, PVC:hen ja puuhun.
UV-säteilyn- ja säänkesto	Erittäin hyvä
Ruiskutuspaine 4 baria 4 mm:n suutt.	< 200 g / min
Vetolujuus (100 % venymällä)	N. 0,8 MPa DIN 53504-S2.
Murtovenymä	N. 230 % DIN 53504-S2.
Murtovetolujuus	N. 1,5 MPa DIN 53504-S2.
Varastoinninkestävyys	18 kk.
Pakkauskoot	0,3 l patruuna, 0,6 l 'sukka'.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

