



KONTAKTLIM 31

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2017-11-21

TUO 'TEKUVAUS

Bostik 31 on vesiohenteinen keinokumidispersioihin perustuva valumaton (geelimäinen) kontaktiliima, joka ei ole tulenarkaa eikä vaarallista.

KÄTTÖALUE

Bostik 31 kontaktiliimaa voidaan käyttää useiden eri materiaalien liimaukseen kuten esim. PVC- ja korkkilattia- ja seinäpäällysteille sekä laminaateille. Sillä voi liimata solumuovia (Styrox), nahkaa, tesktiiliä, pahvia, puuta, metallia, betonia jne. Alusta voi olla tiivis tai huokoinen. Ei sisällä helposti haihtuvia liuotainaineita.

TYÖOHJE

Noudata materiaalinvalmistajan antamia ohjeita. Allaoleva koskee ainoastaan itse liimausta. Alustan pitää olla puhdas, tasainen, pölytön ja puhdas irtomaalista. Betonialustalle liimattaessa kosteus ei saa ylittää Hus AMA 83:ssa annettuja enimmäisarvoja. Liiman, päällysteen ja alustan pitää olla väh. +18°C. 1. Levitä liimaa molemmille pinnoille. On tärkeää, että liima levitetään tasaisesti pitkän kuivumisajan välttämiseksi. 2. Anna liiman kuivua kunnes vesi on haihtunut koko pinnalta. eikä enää kosketettaessa tartu sormiin. Kuivumisaika on normaalissa huoneenlämmössä n. 45-60 min. Aikaa voidaan lyhentää ilmastoinnilla yhdistettynä pieneen lämmön nousuun. HUOM! Suojaa liimakalvo pölyltä kuivumisen ajaksi. 3. Aseta liimapinnat yhteen ja purista ne tarkoin kiinni. Liima tarttuu heti, joten tee se huolellisesti. Asennusaika on muutamasta tunnista aina 1 vrk:een saakka liimattavan materiaalin lämmöstä ja kosteusoloista riippuen.


TYÖSUOJELU

Tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Liimatyyppi	Kontaktiliima
Sideaineet	Keinokumin ja hartsien dispersio
Liutinaine	Vesi
Väri	Valkoinen
Kiinteysaste	Tiksotrooppinen
Ohennusaine	Vesi. Liimaa ei saa ohentaa
Menekki	Tavallisesti 1 l / 5-7 m ²
Kuiva-ainepitoisuus	53 ± 1 paino-%
Tiheys	N. 1.08
Tulenarkuus	Liima ei ole tulenarkaa
Työvälineet	Tela, hienohampainen lasta tai sivellin
Työvälineiden puhdistus	Tuore liima poistetaan vedellä ja kuivunut liima Bostik Liimapesulla.
Varastointi	2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa. Suojattava jäätymiseltä.
Ominaisuudet levittämisen jälkeen	
Väri	Ohuina kerroksina läpikuultavaa
Pitolujuuden kasvu	Täysi pitolujuus saavutetaan 7 vrk:ssa
Pitolujuus	N. 80-120 N / cm ² riippuen materiaalista
Lämmönkesto	+80°C:een saakka
Kosteudenkesto	Hyvä. Alkaalinen kosteus saattaa vaikuttaa.
Pehmentimien kesto	Hyvä. Materiaalikoikeita suositellaan.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

