



WALL ADHESIVE

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2017-06-26

TUO 'TEKUVAAUS

Wall Adhesive on tapettiliima erilaisten paperipohjaisten tapettien kiinnittämiseen kuivissa tiloissa

KÄTTÖALUE

Wall Adhesive soveltuu paperi- ja akryylitruktuuritapettien liimaukseen. Alustan on oltava huokoinen, kuten kipsi, lastu- tai kuitulevy, betoni tai kipsi tai tiivis, kuten maalattu alusta. Liima levitetään telalla, siveltimellä tai tapetointikoneella

TYÖOHJE

Esikäsitely: Kipsi-, lastu- ja kuitulevyt: Tasoita levysaumot ja ruuvinreiät ja esiliimaa käsitelty pinta. Betoni tai kipsi: Tasoita ja esiliimaa tasoitetut pinnat. Olemassa olevat paperitapetit: Irrota vanhat tapetit, ja puhdistat nurkat. Reiät, saumat ja epätasaisuudet tasoitetaan ja esiliimataan. Paperipohjainen vinyylitapetti: Irrota pintakerros. Tee muutoin sama kuin paperitapeteille. Maalattu alusta: Hio ja pese maalarinpesulla ja huuhtelee tarvittaessa vedellä. Tasoita epätasaiset pinnat ja tee esiliimaus. Pohjamaalatut pinnat hiotaan. Esiliimaus: Sekoita 1 osaan vettä. Tapetointi: Levitä liimaa tasaisena kerroksena tapetin takapuolelle telalla, siveltimellä tai tapetointikoneella. Älä päästä liimaa leviämään tapetin etupuolelle. Taita tapetti kasaan, ja anna sen vetäytyä muutaman minuutin ajan. Liimaa enintään 10 – 15 vuotta kerrallaan. Paina tapetti kiinni sopivalla työkalulla. Noudata valmistajan ohjeita.

TYÖSUOJELU

Tuotteen sisältö ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai palovaaralliseksi. Lisätieto- ja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Liimatyyppi	Yksikomponentti
Sidosaine	Modifioitu tärkkelys
Liutinaine	Vesi
Koostumus	Tiksotrooppinen
Väri	Luonnonvalkoinen
Levitysvälineet	Tela, sivellin tai tapetointikone tapetin valmistajan ohjeiden mukaisesti
Työlämpötila	Ei alle + 18°C
Puhdistustapa	Työvälineet puhdistetaan vedellä Liimajäänteet pestään kostealla rievulla tai sienellä ennen kuivumista.
Tiheys	1,04 g/cm ³
Kuiva-ainepitoisuus	13 ± 2 paino-%;
Menekki	N. 4 m ² /litra riippuen materiaalista ja levitystavasta
Ohennusaine	Vesi. Liimaa ei saa ohentaa
Palovaarallisuus	Ei
Varastointi:	12 kuukautta +10 °C - 20°C:ssa avaamattomassa pakkauksessa. Suojeltava pakkaselta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

