



Light Premium

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

TUOTEKUVAUS

Kevyt käsitasoite, joka kutistuu mahdollisimman vähän ja jolla on hyvät täyttöominaisuudet. Kestää jopa 6 mm paksuuden murtumatta, mikä säästää aikaa, koska käsittelykerroksia tarvitaan vähemmän. Tasoitteen väri on sovitettu kipsilevyihin, joka minimoi lopullisen maalatun pinnan sävyeroriskin. Luo hyvän pohjan jatkokäsittelylle (tapetille tai maalille).

KÄTTÖALUE

Sopii sekä kokotasoitukseen että saumatasoitukseen. Sopivia alustoja ovat levymateriaalit, kipsi, betoni ja kevytbetoni. Kipsilevyjen saumatsoituksessa pitää käyttää saumanauhaa. Tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

TYÖOHJE

Esikäsittely: Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja hyvin kiinnittyneitä. Levittäminen: Light Premium levitetään teräslastalla. Kipsilevyjen saumauksessa saumanauhat asetetaan suoraan tasoitteeseen. Tasoitettut pinnat hiotaan sopivalla hiomapaperilla, ja pöly poistetaan ennen viimeistelyä.


TYÖSUOJELU

Tuotteen sisältöä ei voimassa olevan lainsäädännön perusteella ole luokiteltu terveys- tai palovaaralliseksi. Täyteaine voi aiheuttaa silmä-ärsytystä, jonka takia tulee käyttää suojalaseja. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käsittelyä	
Väri	Vaaleanharmaa
Täyteaine	Valkoinen dolomiittimarmori ja kevyt täyteaine
Raekoko	0 - 0,15 mm
Sidosaine	Polymeeridispersio, selluloosajohdannainen
Ohentaminen	Vesi, ei tavallisesti ohenneta
Varastointi	Viileä mutta jäätyvätön
Varastointiaika	12 kuukautta avatussa säkissä
Syttyvyys	Eli levitä eikä ylläpidä palamista
Puhdistus	Työvälineet puhdistetaan vedellä
Tiheys	1,2 kg/l
Kuivumisaika	N. 7-9 tuntia riippuen lämpötilasta, ilman kosteudesta ja kerroksen paksuudesta. Läpikuiva n. 1 vuorokauden kuluttua
Kerrospaksuus	Enint. 6 mm
Materiaalimenekki	N. 0,3 l/m ² kipsilevyjen saumatasoituksessa kahteen kertaan N. 1 l/m ² täytetasoituksessa jokaisesta kerrospaksuuden mm:ä kohden
Työskentelylämpötila	Voidaan käyttää +5 - +30, ihanteellinen lämpötila 18-20

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

