



FIX UNIVERSAL FLEX

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2017-06-19

TUO 'TEKUVAUS

FIX UNIVERSAL FLEX on sementtisideaineinen joustava kiinnityslaasti, jolla on hyvä tartuntakyky keraamisia materiaaleja kiinnittäessä kaikille kiinteille pinnoille

KÄTTÖALUE

Voidaan käyttää yhdessä Bostikin vesieristysjärjestelmien sekä lattialämmityksen kanssa.

TYÖOHJE

Esikäsittele: Alustassa ei saa olla pölyä, likaa, liimajäämiä yms. kiinteitä tai kovia jäämiä, ja sen lämpötilan on oltava vähintään +10 °C.

Sekoitus: Sekoita 15 kg laastijauhetta noin 4,5 litraa kylmää vettä. Sekoita 2 – 3 minuutin ajan tasaiseksi massaksi. Anna seistä 2 – 3 minuutin ajan, ja sekoita uudelleen 1 minuutin ajan. Massan lämpötilan on oltava +10 - +20 °C. Käyttöaika: noin 3 tuntia +20 °C:ssa.

Levittäminen: Levitä massa ensin laastikamman sileällä sivulla noin 10 minuutin laatoitusosalalle, ja kuvioi sitten hammastuksella. Paina laatat huolellisesti kiinni. Poista saumojen välistä pursunnut laasti yli puolen sauman syvyydeltä. Lattia on saumattavissa noin 24 tunnin kuluttua ja seinät n. 12 tunnin kuluttua.


Menekki: Noin 1,5 – 5 kg/m² alustasta ja keraamisen laatan mallista riippuen.

TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävä. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Sidosaine	Erikoisementti
Kiviaines	Luonnonhiekkä, max 0,5 mm
Levityspaksuus	6 – 15 mm
Aukioloaika	N. 20 minuuttia +18 °C:ssa
Käyttöaika	Noin. 3 tuntia +18 °C:ssa
Saumattavissa	Lattia: n 24 tuntia. Seinä n. 12 tuntia
Käveltävissä	Noin. 24 tunnin kuluttua, jos lämpötila kuivumisaikana on vähintään +18 °C
Menekki	Katso erillinen taulukko asennusohjeista
Työlämpötila	Voidaan käyttää +10 – +25 °C -lämpötiloissa
Puhdistaminen	Välittömästi vedellä
Varastointiaika	12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa pakkauksessa

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

