



# 1012 Thick Flow Fiber

## TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2021-09-07

### TUOTEKUVAUS

Sementtipohjainen, kuituvahvistettu, itsetasoittuva ja pumpattava lattia- tasoite betonialustoille. Voidaan käyttää myös kelluviin lattiarakenteisiin. Muodostaa normaalisti valmiin pinnan, joka ei tarvitse jälkikäsitteilyä. Joissakin olosuhteissa pinta saattaa vaatia hiomista. Suositeltu kerrospaksuus on 8-50 mm. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1. Tuote ei sisällä kaseiinia.

### KÄTTÖALUE

Bostik Lattiatasoite 1012 Thick Flow Fiber sopii betonialustoiden tasoitukseen ja se soveltuu alustaksi matoille, linoleumille, PVC:lle, parketille, klinkkerille ja vastaaville materiaaleille asunnoissa, konttoreissa, sairaaloissa, kouluissa, päiväkodeissa jne. Jos tuotetta käytetään muille alustoille, ota yhteyttä Bostik Oy:hyn.

### TYÖOHJE

Puhdistus: Alustan pitää olla luja ja kova, ja se pitää puhdistaa liasta, pölystä, maalista, rasvasta, vahasta, öljystä jne. Heikosti kiinnioleva pintakerros kuten myös mahdollinen sementtiliima-kerros poistetaan. Lämpötilaltaan alustan pitää olla vähintään +10°C. Primerointi: Tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen ehkäisemiseksi pitää pinta aina esikäsitellä Primer 6000:lla. Primer levitetään normaalisti imevälle alustalle laimennettuna vedellä suhteessa 1:3:een. Voimakkaasti imeville alustoille suositellaan 2 käsittelykertaa. Sekoitus ja levittäminen: Normaalisti levittämiseen käytetään automaattipumppua. Vedenmäärä mitoitetaan 20%:iin. Oikea sekoitussuhde kontrolloidaan leviävyydestillä, jolla testataan myös koostumuksen tasaisuus. Vesimäärän ollessa oikea, tulee leviävyyden olla teknisten tietojen mukainen. Käytettävän veden pitää olla lämpötilaltaan +5°C... +20°C. Massan pitää olla lämpötilaltaan +10°C...+20°C. Massa pumpataan alustalle kaistoina. Jokainen uusi kaista pyritään sekoittamaan edelliseen mahdollisimman nopeasti. Esim. nurkissa saattaa olla tarpeellista levittää massa hammastetulla lastalla. Sekoitettu massa tulee käyttää 20 minuutin kuluessa. Kuivumisaikaan vaikuttaa kerrospaksuus, lämpötila, alustan kosteus ja imevyys. Levitettäessä toista kerrosta pitää ensimmäisen kerroksen olla päällystettävissä ja primeroitu. Huom! Pinta on suojattava auringonpaisteelta, liian korkealta lämpötilalta, voimakkaalta tuuletukselta ja muilta tekijöiltä, jotka saattavat edesauttaa liian nopeaa kuivumista.

### TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Lisätietoja käyttöturvallisuus- tiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



## TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Sideaine	Erikoisementti
Täyteaine	Luonnonhiekkä, enintään 2,0 mm
Kerros-paksuus	8-50 mm
Vesimäärä	20 %
Käyttöaika	20 min.
Kuljettavissa	N. 2-4 h:n kuluttua kuivumis-lämpötilan ollessa vähintään +18°C
Päällystettävissä	n. 1 vrk / mm tai kun suhteel-linen kosteus alittaa kyseessä olevalle päällysteelle sallitun arvon
Menekki	n. 1,70 kg jauhetta / m <sup>2</sup> / kerros-mm
Leviävyys	135-145 mm (SS 923519 (50x22mm))
Puristuslujuusluokka	C25
Taivutusvetolujuusluokka	F5
Tarttuvuus	> 1,5 MPa
Konttorituolin pyöräkuorman kesto	RWFC 450 (GBR-standardi)
Kutistuvuus	< 0,5 mm/m
pH kuivunut materiaali	alle 11
Paloluokka	A I fl (EN 13501-1)
Puhdistus	Työvälineet puhdistetaan heti vedellä
Pakkaus	Suursäkki, irtotoimitus
Varastointi	6 kk avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**

