



FLOOR GROUT

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2019-07-01

TUOTEKUVAUS

Bostik Floor Grout on sementtipohjainen lattialaasti kaakelilaatoille ulkona ja sisällä.

KÄTTÖALUE

Laattojen saumaamiseen kuivissa ja märissä tiloissa 2-15 mm sauman leveydellä.

TYÖOHJE

Pohjustustyö: Poista ennen saumausta kiinnitysmassa, joka on pursunnut yli puolet sauman syvyydestä ja muut epäpuhtaudet. Sekoitus: 15 kg:aan laastia lisätään n. 3,8 litraa puhdasta vettä (vesi aina ensin sekoitusämpäriin). Sekoita 2 min. voimakkaalla, hidaskäyntisellä porakoneella, jossa on vispilä. Annan seistä muutaman minuutin ajan ja sekoita uudelleen. On tärkeää, että saumat ovat puhtaat kiinnitysmassasta ennen saumausta. Levitys: Levitä laasti huolellisesti laastilastalla vaakasuorasti lattialaattojen päälle. 45-asteen kaltevuus laastilastassa on sopiva. Puhdista lattialaatat laastista ilman, että laastia tyhjenee saumoista. Pesu: Kokeile ennen pesua, että sauma kestää hiertämistä. Kuivumisaika ennen pesua voi vaihdella mm. lämpötilan, ilmaston jne. vuoksi, normaalisti se on n. 45 min. 20 C:ssa. Pese puhtaalla vedellä ja kahvallisella saumasienellä. Vaihda vesi tarvittaessa. Tarvittaessa lattialaatat pestään vielä kerran muutaman tunnin kuluttua tai seuraavana päivänä. Saumat on pestävä (pestään/suihkutetaan) kahden päivän päästä saumauksesta, jotta ne saavuttavat parhaimman lujuutensa. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä saumauksen ajaksi, ja se kytketään päälle vasta 4 viikon kuluttua. Menekki: Noin 0,3-2,0 kg/m² sauman leveydestä ja keraamisen lattialaatan muodosta riippuen.


TYÖSUOJELU

Tuote sisältää valkosementtiä ja on ärsyttävä. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

OMINAISUUDET ENNEN KÄYTTÖÄ	
Sideaine	Erikoissementti
Täyteaine	Luonnonhiekkia, maks. 0,5 mm
Sauman leveys	2-15 mm
Tiheys	1,7 kg/litra
Väri	Vaaleanharmaa, keskiharmaa, harmaa, antrasiitinharmaa
Käyttöaika	n.1 tunti + 20 C:ssa
Tuotteen ominaisuudet	CG1 (EN 13888)
Menekki	1,5 – 4,0 kg/m ² lattiaatan muodosta riippuen
Työlämpötila	Voidaan levittää +10 - +25°C
Puhdistus	Välittömästi vedellä
Pakkauskoko	15 kg
Varastointiaika	12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa pakkauksessa

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

