



STARTAC LINO

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2020-07-08

TUOTEKUVAUS

STARTAC LINO on vesiperustainen lattialiima, joka on tarkoitettu juuttitaustaisille linoleumimateriaaleille. Ei haihtuvia liuotainaineita. Liimalla on niin sanottu voimakas märkäimu, mikä on erittäin tärkeää linoleumiliimauksissa.

KÄTTÖALUE

Liima soveltuu erityisesti linoleumimateriaalien märkäliimaukseen mutta myös huopataustaisten muovimattojen, neulahuopamattojen ja kokolattiamattojen liimaukseen. Alustan tulee olla imevä, kuten esim. käsittelemätöntä betonia, tasoitemassaa, lastu- tai puukuitulevyjä.

TYÖOHJE

Noudata ensisijaisesti materiaalin valmistajan antamia ohjeita. Tämä on erittäin tärkeää linoleumiliimauksissa. Alla oleva antaa vain täydentäviä tietoja itse liimauksesta. Esivalmistelu Alustan pitää olla puhdas ja sileä, eikä siinä saa olla pölyä, likaa tai vanhaa maalia. Mahdollinen tasoitus pitää suorittaa vedenkestävällä tasoitteella. Liimattaessa betonialustalle suhteellinen kosteus ei saa ylittää AMA Husin antamia arvoja ja GBR:n liimasuosituksia. Liiman, päällysteen ja alustan lämpötilan pitää olla vähintään +18°C. Ilman suhteellinen kosteus korkeintaan 60%. Päällystettäessä puupohjaista levymateriaalia on erityisen tärkeää, että levyt ovat hyvin kuivuneet, jotta vältettäisiin ilmakuplien muodostuminen ja saumojen kohoaminen. Maksimaalinen kosteus lastulevyille on 11–12 paino-% ja puukuitulevyille maks. 9 paino-%. HUOM! Betonialustan SK:n mittauksen tulee suorittaa pätevä tarkastaja! LATTIAN LIIMAUS Märkäliimaus imevälle alustalle 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima lattialle hyvin puhdistetulla, hammastetulla lastalla. Liimaraidan korkeuden pitää olla 2–3 mm. Liiman menekki on linoleumille n. 3–4 m²/l. 3. Levitä päällyste suoraan märälle liimalle ja tarkista kastuminen maton ns. "ilmastuksella". Asennusaika on normaalisti 10–15 min. 4. Hierrä päällyste huolella kiinni liimaan, jotta ei synny ilmakuplia. Käytä mattojyrää parhaan lopputuloksen saamiseksi.


TYÖSUOJELU

Tuotetta ei luokitella voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Liimatyyppi	Kertaliima märkäliimaukseen
Sideaine	Muovidispersio lisäaineella
Liutainaine	Vesi
Koostumus	Tiksotrooppinen
Tiheys	1,35 ± 0,04 kg/litra
Kuiva-ainepitoisuus	75 ± 1 paino-%
Menekki	Tavallisesti 3–4 m ² /l. Katso suositeltu liimamäärä ko. materiaalille.
Tulenarkuus	Ei tulenarkaa
Leimahduspiste	-
Varastointi	1 vuosi +10 – +20 °C lämpötilassa. Suojattava pakkaselta.
Työvälineet	Märkäliimaus: Hammastettu, hyvin puhdistettu lasta.
Työolosuhteet	Lämpötila vähintään +18 °C. Ilmankosteus enintään 60% SK.
Puhdistusaine	Vesi ennen liiman kuivumista. Työvälineet ja tahrat Bostik Liima- ja Sivellinpesulla.
Väri	Valkoinen
Pehmentimien kesto	Erittäin hyvä
Ominaisuudet levittämisen jälkeen	
Väri	Valkoinen
Pitolujuuden kasvu	Liimattaessa materiaaleja, joista toinen on imevä, hyvä pitolujuus saavutetaan vuorokaudessa. Lopullinen pitolujuus saavutetaan 4–7 vuorokauden kuluttua.
Lämmönkesto	+75 – +80 °C, kun 14 vuorokautta vanha liimasauma
Kosteuden kesto	Erittäin hyvä kuivuneella liimasaumalla

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

