



# S300 BAIN & CUISINE CÉRAMIQUE

## SILICONE ACÉTIQUE

FICHE TECHNIQUE 03/11/2023

### AVANTAGES

- Traité anti-moisissures (fongicide)
- Longue conservation (18 mois)
- Adhérence parfaite sans primaire sur tous les types de supports suivants : carrelage, email, céramique
- Très bonne résistance à l'eau, à l'humidité et aux détergents ménagers
- Grande facilité d'utilisation (lissage et extrusion)
- Polymérisation rapide

### DESCRIPTION

BOSTIK S300 BAIN CUISINE CERAMIQUE est un mastic silicone acétique traité fongicide (anti-moisissures), spécialement destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sur le carrelage, l'email et la céramique dans les locaux sanitaires. Comme tous les mastics silicone acétique du marché, S300 n'adhère pas sur supports synthétiques. Pour cette surface spécifique, utilisez le BOSTIK S545 BAIN CUISINE TOUS SUPPORTS

Recommandé pour les plombiers et installateurs sanitaires

### MODE D'EMPLOI

Température d'application de +5 °C à +40 °C (s'applique à l'environnement et aux supports).

Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains (non pulvérulents), dépoussiérés et dégraissés. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

- Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes
- Placer la cartouche dans le pistolet Bostik Maxi Sealant Gun
- Extruder le mastic S300 sur le joint à réaliser
- Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes de préférence avec Bostik Finishing Soap.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Module à 100%	0,35 N/mm <sup>2</sup>
Elasticité	25%
Température d'application	+5°C à +40°C
Base	Silicone acétique
Vitesse de polymérisation	2 mm/24 heures
Densité	0,96 g/ml
Allongement à la rupture	>520%
Dureté Shore A	15
Formation de peau	6-7 minutes à +23°C / 50% HR
Résistance à la température	-40°C à +120°C

Ces valeurs sont des caractéristiques types et peuvent varier de +/-3 %

## MISE EN PEINTURE

BOSTIK S300 BAIN CUISINE CERAMIQUE ne peut pas être peint. Nous recommandons de recouvrir les bords du joint par un ruban-cache pour éviter que les surfaces devant être peintes ne soient contaminées par le silicone.

## NETTOYAGE

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Les taches fraîches seront éliminées avec du white spirit ou solvant AK et les taches sèches par grattage. Se laver les mains avec de l'eau et du savon.

## CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

## CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm

## CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	PCB
30622793	3549212484996	Cartouche 300 ml – Translucide	12
30622680	3549212485016	Cartouche 300 ml – Blanc	12



*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

### DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostikdsd.thevercs.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves,  
92700 Colombes, France  
Phone: +33 149 007 502  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

