

# QUELYD

## QUELYD DAL 5

### COLLE MASTIC POLYVALENTE SPÉCIALE ISOLATION

#### AVANTAGES

- Utilisable sans primaire sur fonds non absorbants.
- Grande polyvalence d'emploi pour les revêtements respirant et les supports.
- Consistance mastic : ne coule pas en application murale ou au plafond, rattrape les légers défauts de planimétrie.
- Encollage rapide et facile à la spatule crantée.
- Pouvoir piégeant (TACK) élevé, la mise en œuvre et le positionnement du matériau même lourd sont facilités.
- Collage final ultra-résistant, très bonne résistance mécanique.
- Idéale pour les poses exposées à d'éventuelles condensations ou dans les pièces humides (cuisines, salles de bain).
- Peut être utilisée dans tous types de locaux, même en présence du public.
- Reconnue et recommandée par les professionnels.



#### MISE EN OEUVRE

##### DESTINATION

Colle mastic acrylique prête à l'emploi et à très forte adhérence, spécialement adaptée pour la pose de :

- Tous revêtements muraux épais jusqu'à 3 kg/m<sup>2</sup> (ne convient pas sur les plaques de protection murale).
- Polystyrène expansé et extrudé (DEPRON®) en plaques ou rouleaux.
- Revêtements isolants en plaques ou rouleaux.
- Lièges muraux épais en dalles ou lès.
- Éléments de décoration tels que corniches, rosaces, moulures ou dalles de plafond en polystyrène ou polyuréthane.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ <b>Composition</b>	Colle acrylique en émulsion
➤ <b>Aspect / Couleur</b>	Pâte de couleur crème, de consistance mastic, thixotrope
➤ <b>PH</b>	8 environ
➤ <b>Temps de gommage*</b>	0 à 10 minutes
➤ <b>Temps ouvert*</b>	20 minutes (+ 20° C et 65 % d'humidité relative)
➤ <b>Prise définitive</b>	24 à 48 heures

\* Les critères de temps de gommage, temps ouvert et prise définitive du collage, sont fonction de la température, de l'humidité ambiante, de la quantité de colle déposée et de la porosité des supports.

## MISE EN OEUVRE (suite)

### PREPARATION DES FONDS

Le D.T.U. 59.4 "Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des fonds. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Le D.T.U. 59.4 indique les degrés d'humidité maximum admis :

- Support base plâtre : 5 %.
- Bois et dérivés : 12 % ± 2 %.

Le fond doit être plan, sain, sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré.

### RENOVATION

En fonction des revêtements, procéder à la remise à nue des fonds en utilisant DISSOUCOL ou DECOLL'TDV. Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes. Poncer les anciennes peintures. Réaliser un nettoyage avec une lessive sodée, bien rincer à l'eau claire additionnée d'eau de javel et laisser sécher. Les trous et fissures seront traités avec l'un des enduits BOSTIK.

Les fonds seront à nouveau imprimés ou bien préparés avec QUELYD MUR ou QUELYD FIXATEUR.

A l'issue, la porosité des fonds devra être normalement absorbante.

### ENCOLLAGE ET POSE

Bien remuer la colle dans le seau avant de procéder à l'encollage.

Utiliser la colle telle quelle sans adjonction d'eau.

Encoller suffisamment et régulièrement le support sur une surface légèrement supérieure à un lé ou deux dalles avec un temps de gommage à respecter :

- Sur supports absorbants : de 0 à 5 minutes.
- Sur supports non-absorbants : de 5 à 10 minutes.

Utiliser une spatule dentelée, suivant le type de revêtement et les conseils du fabricant.

Appliquer le revêtement sur la colle fraîche. Eviter la pose en partant d'un angle sortant.

Maroufler soigneusement dans le sens vertical à l'aide d'une spatule plastique.

Pour les matériaux épais, panneaux ou plaques, appliquer la colle par plots de la grosseur d'une noix ( 9 à 16 par m<sup>2</sup>).

Les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine, guidé par un couteau à enduire.

## CONSOMMATION

Environ 250 à 500 g/m<sup>2</sup>.

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre + 5°C et + 25°C.

## NETTOYAGE

Éliminer les traces fraîches de colle avec une éponge humidifiée avec de l'eau tiède.

## CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	Palette
30602604	3549212466558	1 kg	12
30602599	3549212466503	6,5 kg	1
30602600	3549212466510	13kg	1

### SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

<https://bostikdsds.thewerco.com/>

ou nous faire la demande par email [TECHNIQUE-PRO@bostik.com](mailto:TECHNIQUE-PRO@bostik.com)

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0) 1 64 42 13 36



FICHE TECHNIQUE  
09/06/2023