

QUELYD

QUELYD DÉCOLL TDV

SOLUTION PRÊTE A L'EMPLOI POUR LA DEPOSE DE TOILES DE
VERRES PEINTES

AVANTAGES

- Une solution simple et efficace
- Plus rapide et plus économique que le ré-enduisage.
- Réduit sensiblement les travaux de préparation avant une nouvelle décoration
- Application du gel coloré à la brosse ou au rouleau à poil long
- Formule brevetée



MISE EN OEUVRE

DESTINATION

- Gel prêt à l'emploi pour la dépose des toiles de verre peintes.
- Facilite la dépose des toiles de verres peintes et des structures à peindre (Peinture acrylique ou glycéro)
- Facilite la dépose des papiers-peints difficiles

PREPARER LE LOCAL

Avant de commencer la dépose, protéger les surfaces adjacentes. Veiller à bien aérer le local pendant et après la dépose.

Le port de lunettes et gants est recommandé.

APPLICATION

Ré-homogénéiser le DÉCOLL'TDV. Griffer la toile de verre avant d'appliquer (200g/m²) de DÉCOLL'TDV à l'aide d'une brosse à tapisser ou d'un rouleau à poil long sur la surface à rénover.

Laisser agir 40 minutes, et procédez à la dépose dans l'heure qui suit. Au delà de ce délais, il conviendra d'appliquer à nouveau le DÉCOLL'TDV.

DECOLLEMENT

A l'aide d'une spatule, amorcer le décollement de la toile de verre en commençant par le haut.

Poursuivre la dépose de la toile de verre en la retirant délicatement vers le bas.

PONCER POUR OBTENIR UNE SURFACE LISSE

Bien rincer les fonds à l'eau claire, laisser sécher. Procéder à un égrainage si nécessaire avant la pose d'un nouveau revêtement ou d'une impression.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition	Mélange de tensio-actifs gélifiés
➤ Aspect / Couleur	Gel coloré bleu
➤ Température d'application	de + 5°C à + 30°C
➤ Densité	1,0 environ
➤ PH	7-8
➤ Inflammabilité	Non inflammable en l'état

CONSOMMATION

200 g/m².

CONSERVATION

Stockage : récipient fermé, à l'abri du gel et des fortes températures.

Conservation : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert entre +10°C et +30°C.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau claire.

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	PCB
30602610	3549212466619	10 kg	1

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

<https://bostiksdsthevercs.com/>

ou nous faire la demande par email TECHNIQUE-PRO@bostik.com

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0) 1 64 42 13 36



FICHE TECHNIQUE
09/06/2023