

POLYRAG FRP

ENDUIT DE RAGREAGE DE SOL AUTOLISSANT P3 FIBRE RAPIDE PEIGNABLE

AVANTAGES

- Formule de spécialiste sol
- Ouverture à la marche : 2 h*
- Temps d'attente avant recouvrement :
 - Moquettes et carrelages 4 heures*
 - PVC 6 heures*
 - Parquets, linoléums, peintures de sol 24 heures*.
- Epaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm, ponctuelle 15 mm.
- Classés P3 à partir de 3 mm d'épaisseur
- Application manuelle ou à la pompe.
- Adapté à tous types de chantiers : neuf et réhabilitation, tous locaux.
- Excellente finition de surface, permet le collage direct.
- Adapté au PRE (plancher rayonnant électrique)

*Valeurs mesurées à 23°C, 50% HR sur support normalement absorbant.

DESCRIPTION

Enduit de ragréage de sol autolissant fibré rapide peignable. Classe P3. Résistance au poinçonnement élevée. Utilisation en intérieur.

DESTINATION

Enduit de ragréage de sol autolissant renforcé de fibres synthétiques prêt au mouillage pour sol intérieur, recommandé dans les locaux à trafic intense classés P3 au plus, en neuf et en rénovation. Se reporter au classement UPEC des locaux (cahier du CSTB n°3782 d'octobre 2017).

SUPPORTS ET REVÊTEMENTS ASSOCIES

- **Travaux neufs :**
 - Béton surfacé à parement soigné.
 - Béton à chape incorporée.
 - Chape rapportée.
 - Chape sulfate de calcium.
 - Plancher béton



- **Rénovation :**
 - Ancien carrelage, tomette, terre cuite...
 - Anciennes traces de colles.
 - Anciennes dalles semi-flexibles sans amiante.
 - Chape sèche (plaques de plâtre spéciales sol). - Ancien enduit de sol de classe P3.
 - Parquet et panneaux de bois CTBX, CTBH, OSB3
- Revêtements de sols collés associés : PVC, sols textiles (moquettes...), carrelage, parquet, linoléum, sols souples.

La mise en peinture n'est possible que sur support béton, chape ciment et plancher béton neuf ou remis à nu (élimination des anciens ragréages, colles, etc...).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Dilution d'emploi | 6 litres d'eau par sac de 25 kg |
| Durée de vie du mélange | - avec un bon pouvoir autolissant : 15 mn - avec un pouvoir autolissant réduit : les 5 mn suivantes |
| Délai d'ouverture à la marche | 2 heures** |
| Délais de recouvrement | 4h à 24 heures** |
| Application à la machine (pompe) * | demander conseil à notre service technique |
| La température de l'eau de gâchage | entre +8° C et +25° C |
| Température d'utilisation | +10 à +25°C. |
| Mise en peinture | Avec peinture en phase aqueuse et pour les solvantées : consulter notre service technique |

** ces temps sont déterminés à +23° C et 50 % d'humidité relative sur support normalement absorbant

PRECAUTION D'EMPLOI

Les supports doivent toujours être sains, secs (sans remontée d'humidité), normalement absorbants, solides (pas de parties friables ou fragiles) et exempts de taches de graisse.

IMPORTANT

Ne pas utiliser :

- sur des supports friables, humides en permanence
- sans revêtement de finition,
- directement sur métal.

Ne jamais rajouter d'eau à l'enduit lors du début de prise, éviter tout excès d'eau de gâchage.

Éviter toute source de chaleur ou courant d'air pendant les premières heures qui suivent la pose de l'enduit.

SUPPORTS

1 - Béton et chape ciment

- Supports très poreux (absorption goutte d'eau <1') : Appliquer PRIMACRYL/PRIMROXOL/MIPLAPRIM ou UNIDUR N/PRIMAPRENE/ENDUITPRENE NOFLAM, au moyen d'un rouleau, à raison de 100 à 150 g/m²/couche jusqu'à régulation de la porosité.
- Supports normalement poreux (absorption goutte d'eau entre 1' et 5') Appliquer PRIMAPRENE/UNIDUR N/ENDUITPRENE NOFLAM ou PRIMASOL R non dilué au moyen d'un rouleau, à raison de 100 à 150 g/m²/couche jusqu'à régulation de la porosité.
- Supports fermés (absorption goutte d'eau > 5') Appliquer PRIMAPRENE/UNIDUR N/ENDUITPRENE NOFLAM ou PRIMASOL R non dilué au rouleau, à raison de 100 g/m².
- Si les supports ne présentent pas le taux d'humidité requis : Mettre en œuvre notre barrière anti-remontée d'humidité EPONAL 336 (Avis Technique n°12/15-1705-V1).
- Pour une mise en peinture, appliquer PRIMAPRENE / UNIDUR N / ENDUITPRENE NOFLAM au rouleau à raison de 100 à 120 g/m².

2 - Chape sulfate de calcium

- Elle doit être conforme aux exigences du CPT 3578-V3 et à l'avis technique en vigueur.
- L'humidité aura obligatoirement été mesurée à la bombe à carbure et sera conforme aux exigences de la pose du revêtement choisi.
- Après un égrainage et un dépoussiérage par aspiration, appliquer UNIDUR N/PRIMAPRENE/ENDUITPRENE NOFLAM ou PRIMASOL R au rouleau à raison de 100 à 150 g/m²/couche jusqu'à régulation du support.

3 - Carrelage

- Sonder, éliminer et reboucher avec RENO QUICK ou recoller les carreaux mal adhérents.
- Nettoyer avec une lessive sodée puis bien rincer à l'eau claire et laisser sécher.
- Poncer les revêtements céramiques émaillés et bien dépoussiérer.
- Appliquer PRIMAPRENE/UNIDUR N/ENDUITPRENE NOFLAM ou PRIMASOL R ou PRIMATECH, au rouleau, à raison de 100 g/m².

4 - Chape asphalte

- Elle doit être dure, propre, non fissurée et répondre aux exigences du paragraphe A et B du cahier du CSTB n°913 bis de Novembre 1969.
- Sur asphalte neuve non stable ou ancienne, procéder à un grenailage puis un dépoussiérage par aspiration avant application de PRIMATECH, au rouleau à raison de 100 g/m² ou PRIMABOIS, à la lisseuse, à raison de 600 à 800 g/m².

5 - Anciennes traces de colles bitumineuses, acryliques, résines alcool, etc...

- Éliminer toutes les surépaisseurs de colle et toutes les zones friables.
- Bien dépoussiérer par aspiration puis appliquer notre primaire PRIMAPRENE/UNIDUR N/ENDUITPRENE NOFLAM ou PRIMASOL R ou PRIMATECH, à raison de 100 g/m² ou PRIMABOIS, à la lisseuse, à raison de 600 à 800 g/m².

6 - Anciennes dalles semi-flexibles conservées sans amiante

- Vérifier que plus de 90% de la surface recouverte par les dalles est parfaitement adhérente.
- Retirer les dalles défectueuses et les surépaisseurs de colle.
- Nettoyer avec une lessive sodée afin d'éliminer les produits de métallisation puis bien rincer à l'eau claire et laisser sécher.
- Appliquer notre primaire PRIMAPRENE/UNIDUR N/ENDUITPRENE NOFLAM ou PRIMASOL R ou PRIMATECH, au rouleau, à raison de 100 g/m² ou PRIMABOIS, à la lisseuse, à raison de 600 à 800 g/m².

7 - Anciennes peintures et résines de sol conservées

- Vérifier la bonne tenue de la peinture ou de la résine par un test de quadrillage tel que défini dans les règles professionnelles en vigueur et l'absence de cloques.
- Procéder à un ponçage afin d'obtenir une surface mate et rayée.
- Dépoussiérer par aspiration puis appliquer notre primaire PRIMATECH, au rouleau, à raison de 80 à 100 g/m²

8 - Parquet et panneaux dérivés du bois CTBX, CTBH et OSB 3

- Après avoir vérifié la solidité de l'ouvrage et sa compatibilité avec la charge additionnelle, procéder à un ponçage afin d'éliminer les cires, les vernis, les anciennes traces de colle ou de revêtement.
- Bien dépoussiérer par aspiration.
- Les panneaux dérivés du bois doivent être choisis et être mise en œuvre conformément aux recommandations du DTU 51.3.
- Le taux d'humidité de bois doit être compris entre 7 et 13%.
- Prévoir un maintien de la ventilation en sous face du parquet.
- Mélanger les deux composants de PRIMABOIS avec un malaxeur électrique à vitesse lente puis appliquer la pâte préparée avec une lisseuse à raison de 800 g à 1 kg/m² environ.

PREPARATION MANUELLE

Mélange :

- Température de l'eau de gâchage : elle doit être comprise entre +8 et +25°C.
- A l'aide d'un malaxeur équipé d'un fouet dont la vitesse de rotation n'excédera pas 500 tours/mn, verser 1 sac d'enduit dans 6 litres d'eau propre. Laisser reposer 1 mn à 1,30 mn, remélanger pendant 30 sec. L'enduit est prêt.

Application :

- A l'aide d'une lisseuse inoxydable, "tirer" à zéro afin de remplir les pores du support, puis lisser et régler de façon régulière à l'épaisseur souhaitée.
- Permet le rattrapage d'épaisseur jusqu'à 10 mm.

REMARQUES DIVERSES

- Les sols chauffants doivent être conformes aux DTU en vigueur (53.2 et 65.14) et aux cahiers des prescriptions techniques du CSTB. Dans tous les cas, respecter le délai de séchage du support.
- Arrêter le chauffage 48 heures avant le début du chantier. La mise en chauffe progressive sera effectuée 48 heures minimum après le collage en fonction du type de revêtement de sol conformément aux DTU en vigueur.

PREPARATION MECANIQUE DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE (POMPE)

- Notre enduit de ragréage est formulé pour pouvoir également être préparé au moyen de " malaxeur-pompeur à gâchage continu.
- L'enduit de ragréage est malaxé, pompé et mis en place dans l'épaisseur voulue. Le passage du rouleau débulleur Bostik* permet d'obtenir une surface parfaitement plane et lisse jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
- Pour toute précision complémentaire, consulter notre service technique.

*disponible au catalogue Bostik.

MISE EN PEINTURE

Nous préconisons l'application d'une peinture en phase aqueuse. Pour l'utilisation d'une peinture en phase solvantée, contacter le service technique.

CONSERVATION

6 mois dans son emballage d'origine fermé, stocké dans un endroit sec (date de fabrication sur l'emballage).

CONSOMMATION

Environ 1.5 kg de poudre par millimètre d'épaisseur et par m². Epaisseur minimale : 3 mm (4,5 à 5 kg/m²)..

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des taches fraîches à l'eau.

CONDITIONNEMENT

| CODE | UC | PCB | GENCOD |
|----------|-----------|-----|---------------|
| 30608162 | Sac 25 kg | 1 | 3549212475710 |

INFORMATIONS TECHNIQUES



SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants.
Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quickfds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

01 64 42 13 36
www.bostik.com

