



N305 MASTIREX

AGENCEMENT – MENUISERIE

FICHE TECHNIQUE 03/11/2023

AVANTAGES

- Mise en œuvre facile
- Résistance élevée
- Prise rapide
- Extrusion facile

DESTINATIONS

Mastic de fixation mural type néoprène pour plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, poutres polyuréthane, remplacement de carrelage, panneaux décoratifs, moulures de bois sur tous supports usuels du bâtiment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	Jaune clair
➤ Viscosité	400 Pa.s environ
➤ Extrait sec	81% environ
➤ Densité	1,35 g/ml
➤ Température de mise en œuvre	+10°C à +30°C
➤ Temps de gommage	5 à 10 minutes environ (double affichage)
➤ Temps de travail	Simple affichage : 1 à 5 mn* Double affichage : 10 à 15 minutes*
➤ Prise définitive	48 heures environ

*Selon porosité du support et conditions de température



MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés et cohésifs.

Application

Application en plots ou en cordons avec un pistolet manuel ou pneumatique.

Découper la canule pour obtenir des cordons de 5 mm de diamètre minimum.

Matériaux légers en simple affichage

Déposer au dos du matériau à coller des plots ou cordons de mastic espacés de 15 cm maximum.

Afficher le matériau sur le mur et bien presser pendant une minute environ afin de bien écraser le mastic et assurer un maintien immédiat.

Un ajustement du matériau est possible pendant les 4 ou 5 minutes qui suivent l'affichage.

Matériaux lourds ou collage sur supports bloqués

Même méthode de dépose du mastic, affichage du matériau pressage puis retrait immédiat ceci permet de déposer une partie de la colle sur le support et de réaliser un double encollage.

Laisser évaporer les solvants 5 à 10 minutes. Repositionner le matériau bien maroufler pour obtenir un maintien immédiat.

Dans les deux cas, la prise définitive intervient après 24 à 48 heures.

NETTOYAGE

Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK.
Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine et dans un local tempéré.

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	PCB
30618024	3549210031376	Cartouche 310 ml	12



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostiksdcs.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 149 007 502
www.bostik.com

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

