

# Montage Pro Perimeter B3 P575

## Pistolenschaum Perimeter 1K

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für Polystyrol- und Hartschaumplatten
- schnelle Verarbeitung
- lösemittelfrei

#### ANWENDUNGSBEREICH:

**MONTAGE PRO PERIMETER B3 P575** ist ein idealer PU-Kleber zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung geeignet (normale Feuchte vorausgesetzt, nicht bei drückendem Wasser). Gute Haftung auf Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen.

Auch für alle anderen gängigen Bauuntergründe, wie Beton, Mauerwerk und Holz geeignet.

#### EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG:

**MONTAGE PRO PERIMETER B3 P575** ist feuchtigkeitshärtend und alterungsbeständig. Keine aufwendige Vorbereitungszeit – gute Dosierbarkeit mittels Montagepistole. Einfache, saubere und schnelle Verarbeitung und optimierte Haftzugfestigkeit.

Nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser. Kleber haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Fette.

#### VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Die Reaktionszeit des Klebers ist stark abhängig von der Witterung. Je feuchter die Witterung, umso kürzer die Reaktionszeit.

#### VERARBEITUNG:

PU-Schaumreiniger bereithalten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Montagepistole fest auf die Dose aufschrauben/ Nicht verkanten oder mit Gewalt losreißen. 30 x kräftig schütteln/ Schaumdurchsatz einstellen. Schaumaustritt durch Hebeldruck regeln. Stellschraube nach Arbeitsende wieder zudrehen. Den Kleber mit mindestens drei durchgehenden Streifen pro Platte im Abstand von ca. 30 cm senkrecht von unten her auf die Außenwand aufbringen. Die unterste Plattenreihe sollte auf festem Grund stehen, um ein späteres Abrutschen zu verhindern. Erfahrungsgemäß ist es empfehlenswert die Polystyrol-Hartschaumplatten nach ca. 10 Minuten Abbindezeit des Klebers auf die Haftfläche



aufzubringen und fest anzudrücken. Die entstehenden Zwischen- und Abschlussfugen der Platten mit Kleber verfüllen, um Erdreich fernzuhalten. Nach vollständiger Aushärtung des Klebers sollte durch Verfüllen mit Erde der notwendige Druck auf die Dämmplatten gebracht werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Bei Arbeitsende Pistole gründlich durchspülen und Düse mit **REINIGER POWER P 100** reinigen. Ausgehärteter Schaum kann mechanisch entfernt werden. Empfehlenswert ist es auf den jeweiligen Untergründen einen Haftungs- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

#### LIEFERGEBINDE:

Art.-Nr. 30618402

750-mL-Dose

12 Stück im Karton

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Polyurethan
Farbe	beige
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis + 25 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 90 °C (nach Aushärtung)
Offene Zeit	ca. 10 min.*
Brandverhalten	Baustoffklasse B3
Lagerstabilität	18 Monate
Schaumausbeute	bis zu 13m <sup>3</sup> Wandfläche = 750 ml

\* in Abhängigkeit von Temperatur und Schichtdicke



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01/20

### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140

E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

**Smart help**  
**+ 49 (0) 5425 801-0**



### Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf

Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15

E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)