

Stucco W-110

ZEMENTÄRE SPACHELMASS, INNEN

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- sehr gut schleifbar
- reinweiß
- leicht und geschmeidig aufziehbar
- für innen
- hoher Füllgrad

ANWENDUNGSBEREICHE


STUCCO W-110 ist eine weiße Spezialspachtelmasse auf kunstharzvergüteter Weißzement-Basis. Besonders geeignet für Spachtelungen von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Sanierungsbereich. STUCCO W-110 zeichnet sich durch seine hervorragende Schleifbarkeit aus.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss dauertrocken, sauber (frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs und andere Trennmitteln), rissefrei, zug- und druckfest sein. Nicht fest anhaftende Anstriche sowie lockere Putze und Tapeten sind zu entfernen. Stark saugende, poröse sowie Gipsuntergründe mit Bostik Tiefengrund vorstreichen. Auf alten Fliesenbelägen, wo keine Grundierung verwendet wird, muss der Fliesenbelag vor nachfolgenden Maler- und Tapezierarbeiten gründlich gereinigt werden.

VERARBEITUNG

STUCCO W 110 kann zwischen + 5 °C und + 30 °C verarbeitet werden. Zum Anmischen werden ca. 9,2 Liter klares Wasser in ein sauberes Anrührgefäß vorgelegt und 20 kg Pulver bei laufendem Rührwerk (z.B. Bohrmaschine mit Bostik Rührstab) zu einem geschmeidigen, standfesten, klumpenfreien Mörtel angerührt. Eine Reifezeit von mind. 3 Minuten ist empfehlenswert. Die Masse ist ca. 30 Minuten bei + 20 °C verarbeitbar und kann sofort in der gewünschten Schichtstärke auf den Untergrund aufgetragen werden. Nach ca. 1 Stunde ist die Mörtelschicht soweit abgebunden, dass eine Weiterbearbeitung wie Filzen oder Glätten möglich ist. Abbindende Schichten unbedingt vor zu schneller Austrocknung, z.B. durch Sonneneinstrahlung, Zugluft oder hohe Raumtemperatur schützen.



ARBEITSSCHUTZ

„Achtung“. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Gebinde beachten.

LAGERUNG

Kühl und trocken. Originalverpackt ca. 6 Monate lagerfähig. Herstellungsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum siehe Sackbedruckung (Chargen-Nummer: 1. Ziffer = Produktionsjahr, 2. und 3. Ziffer = Produktionswoche).

LIEFERFORM


Art.-Nr. 30610182: STUCCO W-110 20-kg-Sack

EMICODE

EC 1 Plus – sehr emissionsarm

GISCODE

ZP 1, chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH)



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis	Zement, kunststoffvergütet, mit Leichtfüllstoffen
Farbe	weiß
Anwendung	Wand- und Deckenausgleich sowie Renovierung im Innenbereich
Anmischverhältnis	ca. 9,2 l Wasser : 20 kg Pulver
Schüttgewicht	ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht des Mörtels	ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf	ca. 1,1 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit (+ 20 °C)	ca. 30 Minuten
Trockenzeit bis 10 mm	nach 24 h für Tapezier- und Malerarbeiten
pH-Wert	ca. 11
Giscode	ZP 1, chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH)
Reinigung der Arbeitsgeräte	im frischen Zustand mit Wasser
Lagerung	Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Originalverpackt ca. 6 Monate lagerfähig. Herstellungsdatum: siehe Aufdruck Chargen-Nr. (1. Ziffer = Produktionsjahr; 2. und 3. Ziffer = Produktionswoche)

Die angegebenen Werte gelten bei + 20 °C und 65% relativer Luftfeuchte. Niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit, höhere verkürzt die Trocknung.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06.18

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de