



Bostik

smart adhesives

A 602

Schalöl

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Verhindert die Haftung des Betons an der Schalung
- Für glattere Betonoberflächen
- Frei von Wachsen und Silikonen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik A 602 ist ein lösemittelfreies, nicht mit Wasser mischbares, Trennmittel. Es ist sparsam im Verbrauch und biologisch leicht abbaubar. Die Betonoberfläche verfärbt nicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bostik A 602 ist gebräuchlich für alle im Hoch- und Tiefbau gebräuchlichen Schalungsarten, für nicht oder wenig saugende Schalungen (Phenolharzschalhäute u. a.) sowie für Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete Schalhäute.

VERARBEITUNG

Bostik A 602 wird durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufgetragen. Bei sachgemäßer Anwendung beeinflusst **Bostik A 602** die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Unbenutzte Mengen nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

ENTSORGUNG

Produktreste sind bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

LAGERUNG

Bostik A 602 Im original verschlossenen Gebinde bei einer Temperatur von -30 °C bis +40°C mindestens 36 Monate haltbar.



LIEFERFORM

5 l, Artikelnummer 30836121

GISCODE

BTM 10

TECHNISCHE DATEN

Farbe	farblos
Verarbeitungsbedingungen	Von +5°C bis +60° verarbeitbar
Verbrauch	Je nach Anwendung
Dichte	0,87 kg/l
Flammpunkt	>120°C
Viskosität	30 mm ² /s (20°C) 10,5 mm ² /s (40°C)



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 07.17

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

