



# Bostik

smart adhesives

## F 501

### Putzfassadenimprägnierung

#### TECHNISCHES MERKBLATT

##### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Für saugende und poröse Untergründe
- Macht wasserabweisend
- Nach der Aushärtung transparent

##### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Bostik F 501** schafft eine gute Haftung für weitere Beschichtungen (Farbanstriche, Mörtel, Putze etc.).

**Bostik F 501** ist ein wässriges Fassadenimprägniermittel mit verfestigender und wasserabweisender Wirkung. Die Atmungsaktivität der Bauteile bleibt erhalten.

##### ANWENDUNGSBEREICHE

**Bostik F 501** dient zur Imprägnierung von Fassaden und Mauerwerken aus Ziegel, Beton, Kalksandstein, Dachstein. Speziell für poröse und stark saugende Untergründe gut geeignet.

##### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die zu imprägnierenden Flächen müssen sauber sein. Beschichtungen, Verunreinigungen durch Farben, Öle, Fette etc. entfernen. Risse, offene Fugen etc. sind vorher mit **Bostik R 302** zu schließen.

Nicht zu bearbeitende Flächen wie Glas, Holz, Metall, Kunststoff abdecken.

Vor der Anwendung eine Probefläche anlegen.

##### VERARBEITUNG

**Bostik F 501** direkt auf die Fläche, per Spritzverfahren mit einem Pinsel oder Quast satt aufbringen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden 1 - 2 Anstriche empfohlen. Jeder Anstrich sollte mindestens 30 Minuten einziehen, bevor die Fläche wieder behandelt wird.

Ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.

Die behandelte Fläche muss mindestens 48 Stunden vor Frost und Nässe geschützt werden.



##### LAGERUNG

**Bostik F 501** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in die Gebinde zurückgekippt werden.

**Bostik F 501** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.

##### LIEFERFORM

5 Liter, Artikelnummer 30608009

##### GISCODE

D1

## TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Imprägniermittel auf wässriger Basis
Farbe	Milchig-weiß
Verarbeitungsbedingungen	Von +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Ca. 0,5 Liter/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 2 Anstrichen
Werkzeugreinigung	Eventuell auftretende Verunreinigungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 05.18

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

