



Bostik

smart adhesives

W 203

Vodorovná izolace, injektážní krém

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zastavuje vztlínající vlhkost
- Suší vlhké zdi
- Velmi snadná aplikace

POPIS VÝROBKU

Bostik W 203 je velmi kvalitní a vydatný produkt k vytvoření vodorovné izolace na bázi silanu/siloxanu.

Optimálního výsledku se dosáhne při aplikaci v ložné spáře zdiva.

Jednoduché a rychlé použití v kartuši.

OBLASTI POUŽITÍ

K vytvoření horizontální izolace při vztlínající vlhkosti. **Bostik W 203** nekape.

Jednorázové vyplnění vrtaných otvorů přípravkem **Bostik W 203** je dostačující. Jedna řada vrtaných otvorů stačí.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro viditelnost spár odstraňte barvu, omítku apod.

Vrtané otvory umístěte ve spáře cca 15 cm nad zemí. Při aplikaci ve sklepním prostoru zvolte první spáru nad podlahou. Navíc zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečné utěsnění venkovní stěny sklepa.

Přímo do spáry vyvrtejte otvory o průměru 12 mm ve vzdálenosti maximálně 12,5 cm. Hloubka vyvrtaných otvorů se vypočítá z tloušťky stěny s odečtením cca 15 mm.

Odstraňte prach z vyvrtaných otvorů.



ZPRACOVÁNÍ

Přiloženou injekční hadici nasadte na špičku kartuše a vrtaný otvor úplně vyplňte přípravkem **Bostik W 203**.

Vyvrtané otvory by měly být po vysušení uzavřeny vodotěsnou maltou, např. STĚRKOU NA VYVRTANÉ OTVORY BOSTIK.

SKLADOVÁNÍ

Bostik W 203 je nutno skladovat bez přístupu mrazu.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **Bostik W 203** nejméně 24 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ


290 ml, číslo zboží 30837049

GISCODE

-

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Na bázi silanu/siloxanu
Barva	Bílá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +25 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	<ul style="list-style-type: none">• Při tloušťce vrstvy 100 mm cca ½ kartuše• Při tloušťce vrstvy 200 mm cca ½-1 kartuše• Při tloušťce vrstvy 300 mm cca 1 kartuše• Při tloušťce vrstvy 400 mm cca 1 ½-2 kartuše <p>Spotřeba závisí na savosti zdiva</p>
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte mýdlovou vodou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 09/18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora ČR:
+420 725 182 003

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

