



Membrane d'étanchéité hybride universel, liquide

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Pour surface horizontales (toits-terrasses, dalles de plancher, fondations, etc.)
- Coulable
- Sans solvant et sans bitume

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik W 242 est un produit d'étanchéité pour le bâtiment à basse viscosité spécialement conçu pour les surfaces horizontales, p.ex. pour la protection de fondations et dalles de plancher, de toits-terrasses, de sols industriels, comme écran contre la vapeur d'eau sous des chapes de balcons et de terrasses.

Bostik W 242 convient au scellage de joints de dilatation et de mouvement

Ne convient pas aux bitumes, au PE ni au PP.

Bostik W 242 a été testé sur la base de la norme DIN 18195 et il satisfait toutes les exigences de la norme DIN 18195, tableau 9, parfois en les dépassant nettement.

Bostik W 242 permet de boucher des fissures de jusqu'à 5 mm avec une épaisseur de couche de seulement 1,5 mm, il est résistant aux rayons UV ainsi qu'à l'eau projetée et de pluie (même pendant le durcissement).

Bostik W 242 est résistant aux eaux souterraines naturelles corrosives pour le béton.

Bostik W 242 est un produit d'étanchéité pour le bâtiment basé sur la technologie SMP (Silyl Modified Polymers).

UTILISATION

Bostik W 242 convient aux subjectiles comme p.ex. le béton, le bois, les chapes, la pierre, le métal, le carton bitumé sablé, le styropor et de nombreux plastiques.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être résistant, en bon état et plan, exempt de nids de gravier, de trous d'injection, de fissures ouvertes et d'arêtes. Éliminer les parties détachées.

Les surfaces à revêtir ne doivent présenter aucun résidu d'huile, de bitume, de goudron, d'huile de décoffrage, de graisse, de poussière ni d'autres couches de séparation.

Il convient de réparer les irrégularités du subjectile, p.ex. cavités, fissures et défauts, p.ex avec du **Bostik R 302**.

Pendant l'application, le subjectile peut être légèrement humecté de **Bostik W 242**, mais pas mouillé (pellicule visible).



APPLICATION

Bostik W 242 est un produit prêt à l'emploi qui peut être appliqué immédiatement du sachet en alu sans apprêt.

Appliquer en deux couches à l'aide d'un blaireau, d'un racloir ou d'un rouleau en velours à poil ras.

Appliquer la deuxième couche après le séchage complet de la première couche. (après au moins 6 heures à +20°C)

Dans les coins, ou en cas de sollicitation importante, il convient d'incorporer un tissu armature, p.ex. du **Bostik W 251**.

Après env. 24 heures (à +20°C), la surface traitée est complètement praticable et le traitement suivant peut être entrepris le cas échéant.

Cas particuliers :

Joints de dilatation et de mouvement :

Il convient de mesurer et de réaliser les joints horizontaux conformément aux prescriptions existantes.

Veiller à un remplissage approprié derrière les joints.

Lisser immédiatement les surfaces à l'aide d'une spatule, d'un lisseur en bois ou d'un fer à joints légèrement humide.

Pour l'application de la solution lissante (pas de concentré pour vaisselle), utiliser uniquement des agents mouillants usuels.

Limiter au minimum l'addition pour éviter une décoloration des matériaux de construction adjacents.

Afin d'obtenir un joint avec des bords nets, il est recommandé d'étanchéfier les bords de joint à l'aide de ruban adhésif avant de verser le **Bostik W 242**.

Retirer le ruban adhésif immédiatement après avoir lissé la surface de joint.

Carrelage de la surface :

Si un carrelage de la surface est prévu, il convient d'appliquer sur la deuxième couche durcie une fine couche de **Bostik W 242** et de la sabler directement avec du sable silicieux (granulométrie 0,1 – 0,5; env. 2 kg/m²) afin d'assurer une adhérence optimale.

Retirer le produit en excès après 24 heures.

Appliquer les carreaux avec une colle pour carrelage flexible.

Bien fermer l'emballage descellé et utiliser le produit le plus rapidement possible.

STOCKAGE

Bostik W 242 se conserve pendant env. 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement à une température comprise entre + 5 et + 25 °C.

La température idéale du produit étant située entre + 15°C et + 25°C, le produit devrait être stocké à température ambiante environ 2 heures avant utilisation lorsque les températures sont plus fraîches.

Remarque :

Par des températures plus élevées, une peau peut se former.

PRÉSENTATION

14 kg, code article 30835900

GISCODE

-

DONNÉES TECHNIQUES	
Base matériau	Sur la base de la technologie SMP (Silyl Modified Polymers)
Couleur	Anthracite
Praticabilité	Après env. 24 heures (à 20°C) pour le traitement ultérieur
Conditions d'application	Entre + 5°C et +35°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel. Pendant l'application la température du matériau doit se situer entre +15°C et +25°C
Praticabilité complète	Après env. 24 heures (à 20°C)
Consommation	Env. 2,3 kg/m ² , selon la capacité d'absorption du sujet
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec du solvant courant. Après la prise, seulement par des moyens mécaniques.



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

