



SL C980 XPS

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Για βιομηχανικό δάπεδο
- Ταχεία ξήρανση
- Πιθανές επιστρώσεις: βαφές, ρητίνες, επικαλύψεις
- Δυνατότητα τοποθέτησης δαπέδου μετά από 4 ώρες
- Υψηλή αντοχή σε διάτρηση και απόξεση
- Η γυμνή τελική επιφάνεια είναι ανθεκτική στις καταπονήσεις εάν δεν επικαλυφθεί



P4S



3-15 mm

C40
F7

1h

4,5 L

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα **SL C980 XPS** είναι κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιχρισμάτων, δαπέδων από σκυρόδεμα και άλλων σκληρών και άκαμπτων υποστρωμάτων. Εφαρμόζεται με μία στρώση πάχους από 3 mm έως 15 mm το μέγιστο και από 10mm έως 50mm όταν αναδευτεί με άμμο κοκκομετρίας 0,4-0,9mm.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα **SL C980 XPS** είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε καινούριες και υπό ανακαίνιση κατασκευές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα βατότητας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και περιοχές parking. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Περιοχές εφαρμογής

- Απορροφητικά και λιγότερο απορροφητικά τσιμεντοειδούς βάσης υποστρώματα
- Παλιά κεραμικά πλακίδια
- Εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης με νερό

Τελικές επικαλύψεις

- Ανθεκτικές επιστρώσεις: PVC, LVT, Linoleum, καουτσούκ
- Τάπητες
- Ξύλινα δάπεδα
- Κάθε είδους προστατευτικής επικάλυψης (βαφή, εποξειδική, πολυουρεθανική ρητίνη)

Κατάλληλο για πλήρωση κοιλοτήτων και τάφρων απορροής οιοδήποτε βάθους και για κάθε τύπο υποστρώματος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύνθεση / Απόχρωση	Τσιμέντο / γκρι
Αναλογία ανάμειξης	4,5 λίτρα νερού ανά σάκο των 25kg
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +25°C
Εργασιμότητα νωπού κονιάματος*	20 λεπτά
Βατότητα*	1 ώρα
Ωρίμανση* / Κάλυψη δαπέδου	4 ώρες
Πάχη εφαρμογής	Από 3mm έως και 15mm
Κατανάλωση	1.8 kg/mm/m ²
Θλιπτική αντοχή	C40
Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη	F7

*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα στους +23°C και με 50% σχετική υγρασία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η προετοιμασία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τα ισχύοντα δομικά πρότυπα. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, να διαθέτουν επαρκή αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη, να μην φέρουν τσιμεντοεπιδερμίδα, ρωγμές και δομικά ελαττώματα, να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνη, λιπαρές ουσίες, βελτιωτικά σκυροδέματος, στεγανωτικές επιστρώσεις ή άλλους ρυπαντές που ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή πρόσφυση.

Η παραμένουσα υγρασία του υποστρώματος πρέπει αφού μετρηθεί να είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα τοπικό κανονισμό και τις συστάσεις του κατασκευαστή δαπέδων.

Στην περίπτωση ανακαίνισης, υπολείμματα κάθε είδους συγκολλητικό υλικό και προϋφιστάμενου αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος πρέπει να αφαιρεθούν επιμελώς με μηχανικά μέσα.

Τα πλακίδια πρέπει να είναι καλά κολλημένα στο υπόστρωμα, ειδάλλως πρέπει να επανακολληθούν. Αν τα πλακίδια δαπέδου αποσπώνται εύκολα, αφαιρέστε τα τελείως.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ

Το **SL C980 XPS** μπορεί να αναμειχθεί χρησιμοποιώντας αντλία ανάμιξης συνεχούς λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, η κατάλληλη περιεκτικότητα νερού ρυθμίζεται βάσει του ιξώδους του προϊόντος. Για το προϊόν αυτό, το ιξώδες πρέπει να ισοδυναμεί με αυτό που επιτυγχάνεται μέσω της απλής ανάμιξης 1 συσκευασία προϊόντος σε 4,5 λίτρα νερού. Μόλις αναμειχθεί, το **SL C980 XPS** αντλείται και εφαρμόζεται στο επιθυμητό πάχος στρώσης (από 3 έως 15 mm κατά το μέγιστο σε μια ενιαία, συνεχόμενη στρώση).

Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής επιπρόσθετης στρώσης του **SL C980 XPS**, συνιστάται αυτή να εφαρμόζεται μόλις η προηγούμενη στρώση είναι βαθιά αλλά παραμένει ακόμη νωπή.

Αν η προηγούμενη στρώση έχει στεγνώσει, απλώστε πρώτα μια στρώση ασταριού υδατικής βάσης.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Κάθε τύπος διακόσμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω στο **SL C980 XPS**. Εάν χρησιμοποιείται σαν επιφάνεια φθοράς, εφαρμόστε ένα κατάλληλο διαφανές βερνίκι για να προφυλαχθεί το υλικό από τυχών μελλοντικές φθορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της BOSTIK.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσθέστε 4,5 λίτρα καθαρό νερό (θερμοκρασία νερού από + 8°C έως + 25°C) σε καθαρό κάδο ανάμιξης. Αναδεύστε την κονία στο νερό χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναδευτήρα (500 σ.α.λ.) έως ότου επιτευχθεί ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.

Μετά την ανάμιξη, συνιστάται χρόνος ωρίμανσης τουλάχιστον 1 λεπτού για βελτιστοποίηση της ροής.

Το κονίαμα εξομαλύνσης και επιπέδωσης πρέπει να εφαρμόζεται στο υπόστρωμα εντός του προβλεπόμενου χρόνου εφαρμογής και να επιπεδώνεται με ανοξειδωτή σπάτουλα φινιρίσματος.

Για στρώσεις πάχους άνω των 15mm, το **SL C980 XPS** μπορεί να αναμειχθεί με άμμο διοξειδίου πυριτίου (βλ. παρακάτω). Η πρόσθετη άμμος αναμειγνύεται ως τελευταίο συστατικό, μετά την αρχική ανάμιξη του κονιάματος. Μόλις προστεθεί η άμμος, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κονίαμα.

Προσαρμόστε το πάχος της στρώσης περνώντας πάνω από την επιφάνεια τον οριζόντιο ξύλινο πήχη. Ενδέχεται να σχηματιστούν εξογκώματα. Η επιφάνεια είναι έτοιμη αφού εφαρμοστεί βασική επίστρωση πάχους τουλάχιστον 3 mm.

Κονίαμα χωρίς άμμο

Περίπου 4,5 λίτρα νερού ανά σακούλα των 25 kg
Κατανάλωση: περίπου 1,8 kg/m² ανά mm πάχους στρώσης

Κονίαμα αναμειγμένο με άμμο

Περίπου 4,5 λίτρα νερό ανά σακούλα των 25 kg
+ 8 kg κοινή άμμος διοξειδίου πυριτίου κοκκομετρίας 0,4-0,9 mm
Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m² ανά mm πάχους στρώσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,8 kg/mm/m²

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έως 6 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό μέρος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό όσο το μείγμα είναι ακόμη υγρό.

Κωδικός	UC	PCB	GENCOD
30615447	25kg	1	3549212484620

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση <https://bostiksd.s.thewerco.com/default.aspx>

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/greece

BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη
(+30) 801 11 31140**



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, ανανέωσης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία αίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνυπολογισμένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συντήρηση φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκούσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκούσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρηστές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβολών ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφιγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη) υπό τον όρο ότι ταυτά δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.