



# H780

## SUPERGRIP INVISIBLE UNIVERZÁLIS KRISTÁLYTISZTA RAGASZTÓ

### MŰSZAKI ADATOK

#### ELŐNYÖK

- Többcélú, kristálytisza ragasztó
- Izocianát- és oldószermentes  
Nem zsugorodik, buborékmentes kikeményedés
- Kiváló tapadás alapozó nélkül a legtöbb felületen
- Semleges, szinte szagtalan kikeményedés
- Nem korrodálja a fémeket
- Nagy mechanikai szilárdság és rugalmassági modulus

#### TERMÉKLEÍRÁS

A **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** egy univerzális, kristálytisza, nagy szilárdságú hibrid ragasztó

#### ALKALMAZÁSOK

A **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** kifejezetten univerzális, erős építőipari ragasztóanyagként lett kifejlesztve. Speciális összetételének köszönhetően a **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** alkalmas olyan helyekre is, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek / ahol élelmiszereket dolgoznak fel / tárolnak. A Bostik ajánlja a termék beltéri felhasználását, mivel elszíneződhet.

#### ALKALMAZÁS

A ragasztót "szellőztető" módon, függőleges csíkokban, a csíkok közötti 10-20 cm-es távolsággal vigye fel. Ne vigye fel a ragasztót foltokban! Használjon 3 mm-es kétoldalas ragasztószalagot a tapadás megerősítésére az első 24 órában, és győződjön meg a ragasztó megfelelő vastagságáról



#### MŰSZAKI ADATOK

Modulus 100%	DIN53504 S2	1,15 N/mm <sup>2</sup>
Alkalmazás gyorsasága	@Ø2,5 mm/6,3 bar	150-300 g/min
Alkalmazási hőmérséklet		+5°C től +40°C-ig
Bázis		hibrid
Kikeményedési idő	@+23°C/50% relatív páratartalom mellett	2-3mm/24 óra
Sűrűség	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Szakadási nyúlás	DIN 53505 S2	450%
Folyási sebesség	ISO 7390	<2 MM
Fagyállóság szállítás közben		-15°C-ig
Shore A-keménység	DIN 53505	45
Bőrképződés	DBTM 10.00	10 min.@+23°C/50%RH
Hőmérsékletállóság		-40 °C től +90 °C-ig
Szakítószilárdság	DIN53504 S2	3,20N/mm <sup>2</sup>

Ezek az értékek tipikus tulajdonságok, és +/-3%-kal változhatnak.

#### KORLÁTOZÁSOK

- Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, lágy műanyagok, neoprén és bitumenes aljzatokhoz.
- Nem alkalmas folyamatos vízzel való érintkezésre

- Hosszú ideig tartó UV-sugárzásnak való kitettség esetén a termékek elszíneződhetnek és kevésbé lesznek UV-állóak.
- Nem alkalmas dilatációs hézagok és üvegezés esetén
- Nem alkalmas természetes kőhöz és tükrökhöz

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KIKÉSZÍTÉS T

Alkalmazási hőmérséklet +5°C és +40°C között (a környezettől és

### FESTÉS

Alkalmazási hőmérséklet +5°C és +40°C között (környezet és aljzat függvényében). A felületeknek száraznak, tisztának és épnek kell lenniük. Tisztítsa meg a felületeket **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER-rel**. A **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** alapozó nélkül is jól tapad a legtöbb nem porózus aljzaton. Alkalmazás előtt mindig ellenőrizze a tapadást, megakadályozza a festést igénylő felületek szilikonszennyeződését

### TISZTÍTÁS

A kikeményedetlen anyag és a szerszámok a **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER-rel** tisztíthatók. A kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani. A kezeket a **Bostik T150 CLEANING WIPES** kendővel lehet tisztítani.

### SZÍN

- Kristálytisza

### CSOMAGOLÁS

- Kartus 290 ml, 12 darab dobozonként

A termékleírások az Online Termékadatlapon találhatóak.

### SZAVATOSSÁGI IDŐ

Felbontatlan eredeti csomagolásban, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, száraz helyen tárolva a gyártási időponttól számított 18 hónapig eltartható

### EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A jelen dokumentumban és minden más kiadványunkban (beleértve az elektronikus kiadványokat is) szereplő valamennyi információ a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatunkon alapul, és a Bostik kizárólagos (szellemi) tulajdonát képezi. E dokumentum semmilyen része nem másolható, nem mutatható be harmadik félnek, nem sokszorosítható, nem adható át a nyilvánosságnak, és nem használható fel semmilyen más módon a Bostik írásos engedélye nélkül. A jelen dokumentumban szereplő műszaki információk tájékoztató jellegűek, és nem teljes körűek. A Bostik nem vállal felelősséget a jelen dokumentum (szerkesztési) hibáiból, hiányosságaiból és/vagy pontatlanságából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a technológiai változásokból vagy a jelen dokumentum közzététele és a termék megvásárlásának időpontja között végzett kutatásokból eredő hiányosságokat és/vagy helytelenségeket. A Bostik fenntartja a jogot a jelen dokumentum tartalmának megváltoztatására. A Bostik nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban bemutatott termékek használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A felhasználónak a termék használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen dokumentumban és más termékdokumentumokban foglalt információkat. A felhasználó felelőssége, hogy elvégezze az összes szükséges vizsgálatot annak biztosítása érdekében, hogy a termék alkalmas legyen a tervezett felhasználásra. Nincs befolyásunk a termék használatának módjára és/vagy a tárolás vagy szállítás során bekövetkező események körülményeire, ezért nem vállalunk felelősséget az esetleges károkért. Minden szállítás kizárólag a Holland Kereskedelmi Kamarához benyújtott általános feltételeink szerint történik.

### Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout  
Tel.: +31 (0)162 491 000  
www.bostik.com

Kérjük, használat előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját. Kérésre és az alábbi weboldalakon keresztül elérhető

### TANÚSÍTVÁNYOK

- ISEGA
- EMICODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- A+ francia szabályozás a VOC-okra vonatkozóan

**BOSTIK SMART SUPPORT**

Smart help digitálni  
[bostik.com/](http://bostik.com/)

Smart help  
+31 (0)162 491 000

