



# S320

## SEAL'N'FLEX PERIMETER

UNIVERZÁLIS, ALACSONY MODULUSÚ SZILIKON PEREMTÖMÍTŐ ANYAG

### MŰSZAKI ADATOK

#### ELŐNYÖK

- Magas mechanikai tulajdonságok
- Tartósan rugalmas

#### TERMÉKLEÍRÁS

A Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER egy univerzális acetoxi szilikon alapú tömítőanyag tágulási és építési hézagok tömítésére, amely a nedvességgel reagálva tartós, rugalmas gumitömítést képez. A termék UV- és időjárásálló

#### ALKALMAZÁSOK

A Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER kifejezetten többcélú tömítőanyagként fejlesztették ki szerkezeti és dilatációs hézagok tömítésére.

#### ALKALMAZÁS

A megfelelően méretezett fuga képes az építőanyagok közötti mozgások elnyelésére. A hézag mélységének mindig meg kell felelnie a hézag szélességének. Általános szabályként a fugamélység és a fugaszélesség aránya 10 mm-es fugaszélességig 1:1, a minimális szélesség és mélység 5 mm. A 10 mm-nél szélesebb fugák esetében a mélység a szélesség osztva 3-mal plusz 6 mm.



#### MŰSZAKI ADATOK

Modulus 100%	DIN53504 S2	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Alkalmazási hőmérséklet		+5°C től +40°C-ig
Bázis		acetoxi szilikon
Kikeményedési idő	@+23°C/50% relatív páratartalom mellett	2mm/24 óra
Sűrűség	ISO 1183-1	0,96 g/ml
Szakadási nyúlás	DIN 53505/ISO 868	520%
Fagyállóság szállítás közben		-15°C-ig
Shore A-keménység	DIN 53505/ISO 868	15
Bőrképződés	DBTM 10.00	6-7min.@+23°C/50%RH
Hőmérsékletállóság		-40 °C től +120 °C-ig
Szakítószilárdság	DIN53504 S2	1,30N/mm <sup>2</sup>

Ezek az értékek tipikus tulajdonságok, és +/-3%-kal változhatnak.

#### KORLÁTOZÁSOK

- Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, lágy műanyagok, neoprén és bitumenes aljzatokhoz.
- Nem alkalmas betonra, márványra, ólomra, rézre és horganyzott acélra.

#### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KIKÉSZÍTÉS

Alkalmazási hőmérséklet +5°C és +40°C között (a környezettől és az aljzattól függően). Minden

aljzatnak épnek, tisztának, száraznak, zsír- és pormentesnek kell lennie. Tisztítsa meg az aljzatokat Bostik **T100 UNIVERSAL CLEANERREL**. **Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER** tökéletesen tapad alapozó nélkül a legtöbb nem porózus aljzaton. A porózus aljzatokat alapozza elő a Bostik **T300 UNIVERSAL PRIMER**rel. Alkalmazás előtt mindig ellenőrizze a tapadást. Használjon **Bostik T500 FINISHING SOAP**-at a fuga simítására.

## FESTÉS

A **Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER** nem alkalmas festésre. Javasoljuk, hogy a fuga széleit maszkolószalaggal fedje le, hogy megakadályozza a festést igénylő felületek szilikonszennyeződését

## TISZTÍTÁS

A kikeményedetlen anyag és a szerszámok a **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER-rel** tisztíthatók. A kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani. A kezeket a **Bostik T150 CLEANING WIPES** kendővel lehet tisztítani.

## SZÍN

- Átlátszó
- Fekete
- Fehér
- Szürke

## CSOMAGOLÁS

- Kartus 300 ml, 12 darab dobozonként

A termékleírások az *Online Termékadatlapon* találhatóak.

## SZAVATOSSÁGI IDŐ

Felbontatlan eredeti csomagolásban, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, száraz helyen tárolva a gyártási időponttól számított 18 hónapig eltartható

## EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Kérjük, használat előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját. Kérésre és az alábbi weboldalakon keresztül elérhető

A jelen dokumentumban és minden más kiadványunkban (beleértve az elektronikus kiadványokat is) szereplő valamennyi információ a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatunkon alapul, és a Bostik kizárólagos (szellemi) tulajdonát képezi. E dokumentum semmilyen része nem másolható, nem mutatható be harmadik félnek, nem sokszorosítható, nem adható át a nyilvánosságnak, és nem használható fel semmilyen más módon a Bostik írásos engedélye nélkül. A jelen dokumentumban szereplő műszaki információk tájékoztató jellegűek, és nem teljes körűek. A Bostik nem vállal felelősséget a jelen dokumentum (szerkesztési) hibáiból, hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a technológiai változásokból vagy a jelen dokumentum közzététele és a termék megvásárlásának időpontja között végzett kutatásokból eredő hiányosságokat és/vagy helytelenségeket. A Bostik fenntartja a jogot a jelen dokumentum tartalmának megváltoztatására. A Bostik nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban bemutatott termékek használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A felhasználónak a termék használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen dokumentumban és más termékdokumentumokban foglalt információkat. A felhasználó felelőssége, hogy elvégezze az összes szükséges vizsgálatot annak biztosítása érdekében, hogy a termék alkalmas legyen a tervezett felhasználásra. Nincs befolyásunk a termék használatának módjára és/vagy a tárolás vagy szállítás során bekövetkező események körülményeire, ezért nem vállalunk felelősséget az esetleges károkért. Minden szállítás kizárólag a Holland Kereskedelmi Kamarához benyújtott általános feltételeink szerint történik.

## Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout  
Tel.: +31 (0)162 491 000  
www.bostik.com

## TANÚSÍTVÁNYOK

- F-EXT-INT-CC
- G-CC
- A+ francia szabályozás a VOC-okra vonatkozóan

## BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digitálni  
[bostik.com/](http://bostik.com/)

Smart help  
+31 (0)162 491 000

