



S545

SILICONE BATH & KITCHEN N

ALACSONY MODULUSÚ SZILIKON SZANITER ÉS KONYHAI ALKALMAZÁSOKHOZ

MŰSZAKI ADATOK

ELŐNYÖK

- Semleges kikeményedés
- Széles spektrumú tapadás
- Tartósan rugalmas
- Ellenáll a penészedésnek
- UV- és időjárásálló

TERMÉKLEÍRÁS

A Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N egy univerzális, semleges szilikon tömítőanyag szaniter és konyhai alkalmazásokhoz, amely a nedvességgel reagálva tartós, rugalmas gumitömítést képez. A termék UV- és időjárásálló.

ALKALMAZÁSOK

A Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N kifejezetten a konyhai és fürdőszobai felületek tömítésére fejlesztették ki

ALKALMAZÁS

A megfelelően méretezett fuga képes az építőanyagok közötti mozgások elnyelésére. A hézag mélységének mindig meg kell felelnie a hézag szélességének. Általános szabályként a fugamélység és a fugaszélesség aránya 10 mm-es fugaszélességig 1:1, a minimális szélesség és mélység 5 mm. A 10 mm-nél szélesebb fugák esetében a mélység a szélesség osztva 3-mal plusz 6 mm.



MŰSZAKI ADATOK

Modulus 100%	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Alkalmazási hőmérséklet		+5°C-tól +40°C-ig
Bázis		Semleges szilikon
Kikeményedési idő	@+23°C/50% relatív páratartalom mellett	2 mm/24 óra
Sűrűség	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Szakadási nyúlás	ISO 8339	>600%
Fagyállóság szállítás közben		-15°C-ig
Shore A-keménység	DIN 53505/ISO 868	15
Bőrképződés	DBTM 10.00	8 min.@+23°C/50%RH
Hőmérsékletállóság		-40°C-tól +120°C-ig
Szakítószilárdság	DIN 53504 S2	1,25N/mm ²

Ezek az értékek tipikus tulajdonságok, és +/-3%-kal változhatnak.

KORLÁTOZÁSOK

- Nem alkalmas akváriumokban és terráriumokban való használatra
- Elszíneződés előfordulhat sötét helyeken és vegyi anyagokkal való érintkezés esetén.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KIKÉSZÍTÉS

Alkalmazási hőmérséklet +5°C és +40°C között (a környezettől és az aljzattól függően). Minden aljzatnak épnek, tisztának, száraznak, zsír- és pormentesnek kell lennie. Tisztítsa meg az

aljzatokat Bostik **T100 UNIVERSAL CLEANERREL**. A **Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** tökéletesen tapad alapozó nélkül a legtöbb nem porózus aljzaton. A porózus aljzatokat alapozza elő a Bostik **T300 UNIVERSAL PRIMER**rel. Alkalmazás előtt mindig ellenőrizze a tapadást. Használjon **Bostik T500 FINISHING SOAP**-at a fuga simítására.

FESTÉS

A **Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** nem alkalmas festésre. Javasoljuk, hogy a fuga széleit maszkolószalaggal fedje le, hogy megakadályozza a festést igénylő felületek szilikonszennyeződését

TISZTÍTÁS

A szerszámokat használat után vízzel mossa el. A kezeket Bostik **T150 CLEANING WIPES** kendővel és/vagy szappanos vízzel lehet tisztítani. A kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani

SZÍN

- fehér
- átlátszó
- betonszürke
- középszürke
- fekete

CSOMAGOLÁS

- Kartus 300 ml, 12 darab dobozonként

A termékleírások az Online Termékadatlapon találhatóak.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

Felbontatlan eredeti csomagolásban, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, száraz helyen tárolva a gyártási időponttól számított 12 hónapig eltartható

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Kérjük, használat előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját. Kérésre és az alábbi weboldalakon keresztül elérhető

TANÚSÍTVÁNYOK

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E

A jelen dokumentumban és minden más kiadványunkban (beleértve az elektronikus kiadványokat is) szereplő valamennyi információ a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatunkon alapul, és a Bostik kizárólagos (szellemi) tulajdonát képezi. E dokumentum semmilyen része nem másolható, nem mutatható be harmadik félnek, nem sokszorosítható, nem adható át a nyilvánosságnak, és nem használható fel semmilyen más módon a Bostik írásos engedélye nélkül. A jelen dokumentumban szereplő műszaki információk tájékoztató jellegűek, és nem teljes körűek. A Bostik nem vállal felelősséget a jelen dokumentum (szerkesztési) hibáiból, hiányosságaiból és/vagy pontatlanságából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a technológiai változásokból vagy a jelen dokumentum közzététele és a termék megvásárlásának időpontja között végzett kutatásokból eredő hiányosságokat és/vagy helytelenségeket. A Bostik fenntartja a jogot a jelen dokumentum tartalmának megváltoztatására. A Bostik nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban bemutatott termékek használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A felhasználónak a termék használat előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen dokumentumban és más termékdokumentumokban foglalt információkat. A felhasználó felelőssége, hogy elvégezze az összes szükséges vizsgálatot annak biztosítása érdekében, hogy a termék alkalmas legyen a tervezett felhasználásra. Nincs befolyásunk a termék használatának módjára és/vagy a tárolás vagy szállítás során bekövetkező események körülményeire, ezért nem vállalunk felelősséget az esetleges károkért. Minden szállítás kizárólag a Holland Kereskedelmi Kamarához benyújtott általános feltettelveink szerint történik.

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com

- EN 15651-3: S XS2
- A+ francia szabályozás a VOC-okra vonatkozóan

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digitálni
bostik.com/

Smart help
+31 (0)162 491 000

