



STIX A800 PREMIUM

AKRILINIS KLIJAS LVT IR KOMERCINĖMS GRINDIMS

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LAPAS SF12

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Visoms elastingoms grindų dangoms
- Viešosioms ir gyvenamosioms patalpoms
- Trumpas pradinis išgaravimo laikas
- Grindims su šildomomis grindimis
- Labai mažas LOJ išmetimas (A+ klasė, EC1 Plus)

PRODUKTO APRAŠYMAS

STIX A800 PREMIUM yra aukštos kokybės akrilinis klijai su labai dideliu pradiniu sukibimu, specialiai sukurti LVT ir lanksčių komercinių grindų dangų montavimui bei kritinėms taikymo sritims. Jie neapima tirpiklių ar ftalatų (mažas VOC išmetimas, A+ ir EC1 PLUS klasė). Atitinka LEED ir BREEAM reikalavimus. Puikus pasirinkimas viešosioms erdvėms, sporto centrams ir gyvenamiesiems pastatams..

PARAIŠKA

Tinka grindų dangoms, kurioms būdingos didelės vidinės įtampos. Tinka visų tipų lanksčioms grindų dangoms, įskaitant: LVT plyteles, homogenines ir heterogenines PVC grindų dangas, heterogenines akustines PVC dangas, PVC ant putų ir VER, gumą iki 3,5 mm storio ir gumą (kai gamintojas rekomenduoja akrilo klijus), linoleumo plyteles ir rulonus, akustinį linoleumą, poliolefino grindų dangas, visų tipų kiliminę dangą, adatinę grindų dangą, natūralių pluoštų grindų dangą su latekso pagrindu, pvz., kokoso, sizalio ar jūros žolės.

PAVIRŠIAUS TIPAI

Betono, cemento lygintuvų, anhidrito lygintuvų (po gruntavimo) paviršiai. Senomis plytelėmis, senu parketu, medžio drožlių plokštėmis ir OSB plokštėmis dengtos grindys. Taip pat tinka metaliniams ir nesugieriantiems paviršiams, paklotams ir grindų šildymui.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas	akrilas
Spalva	dramblio kaulas
Konsistencija	skystis
Tankis	1,29 ± 0,05 g/cm ³
Naudojimo temperatūra	nuo 10°C iki 25°C
Išgaravimo laikas	PVC: 10–15 minučių guma: maks. 5 minutės
Atviras laikas	PVC: 60 minučių guma: 30 minutės
Gebėjimas vaikščioti	po 12 valandų
Visiškas sukietėjimas	nuo 24 iki 48 valandų
Atsparumas deformacijai, kurią sukelia baldai su ratukais	taip
Grindų šildymas	taip

* Vertės nurodytos kambariui, kurio temperatūra +23 °C, santykinis drėgnumas 50 % ir kurį sudaro įprastai sugeriantis pagrindas.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Įsitikinkite, kad pagrindas yra švarus, atsparus apkrovai, be dulkių, išdžiūvęs ir be jokių lipnumo mažinančių medžiagų.

Grindys turi būti išlygintos ir išgludintos naudojant savaime išsilyginančią medžiagą, pvz., SL C330 TRAFIC.

Prieš pilant mišinį, pagrindą gruntuokite tinkamu „Bostik“ tirpalu.

Absorbuojančius ir normaliai absorbuojančius paviršius

gruntuokite „GRIP A500 MULTI“ (išsami informacija pateikta produkto duomenų lape), kad sumažintumėte savarankiškai išsilyginančio mišinio vandens absorbciją į pagrindą.

Nesugeriančius paviršius gruntuokite GRIP A936 XPRESS. Jei pagrindo drėgnumas viršija leistiną lygį, po lygintuvu naudokite drėgmės barjerą HYTEC E336 XTREM.

Fanera ir medžio drožlių plokštės, impregnuotos hidrofobinėmis medžiagomis (CTB-X arba CTB-H) arba ugniai atsparios, taip pat anhidrito lygintuvas turi būti gruntuojami GRIP A936 XPRESS.

KAIP NAUDOTI

Pasirinkite tinkamą mentelę klijuojamai apdailai:

- standartinio storio apdaila su lygia pagrindo danga (PVC plytelės ir ritiniai, reljefinis išplėstas vinilas, putplastis) – mentelė A2,
 - labai plona apdaila su lygia pagrindo danga – mentelė A4
 - danga su šiurkščiu pagrindu – B1 mentelė,
 - natūralių pluoštų danga su latekso pagrindu – B2 mentelė.
- Klijus ant pagrindo tepkite dantytu mentele. Mentele laikykite 60° kampu prie pagrindo. Prieš klijuodami kilimą/plokštę/plytelę ant klijų, palaukite 10–15 minučių. Aktyvinimo laikas ir atviras laikas priklauso nuo temperatūros, oro drėgnumo, pagrindo poringumo, medžiagos šiurkštumo ir užtepto klijų kiekio. Klijuokite kilimą, pradėdami nuo centro ir judėdami link kraštų, ypatingą dėmesį skirdami kampams. Nupjaukite bet kokį perteklinį medžiagos perteklių nuo kraštų. Naudokite slėginį volą, kad išlygintumėte griovelius, pašalintumėte oro burbuliukus ir tolygiai paskirstytumėte klijus ant kilimo apačios. Po 30 minučių pakartokite išlyginimo procesą su volu.

Norėdami sumažinti klijų dantytų plonų dangų poveikį, klijus paskirstykite dantytu mentele, tada išlyginkite dantytą paviršių putų voleliu (volelis turi būti iš anksto sudrėkintas klijais).

Sąnariai ir išlyginimas turi būti atliekami pagal kilimo gamintojo montavimo instrukcijas ir pagal gerąją statybos praktiką, ne anksčiau kaip praėjus 24 valandoms po klijų užtepimo.

ĮRANKIŲ

Dantytas mentelė

VALYMAS

Iš karto po naudojimo nuvalykite vandeniu arba universaliomis servetėlėmis HANDY WIPES. Sukietėjęs klijai gali būti pašalinti tik mechaniniu būdu.

VARTOTOJIMAS

DANTŲ PAKETO TIPAS	VARTOTOJIMAS
A2	ok. 250 – 290 g/m ²
A4	ok. 200 – 250 g/m ²
B1	ok. 300 – 350 g/m ²
B2	ok. 400 – 450 g/m ²

KOMENTARAI

Dengiant dangą, be apribojimų laikykitės kiliminės dangos gamintojo rekomendacijų dėl montavimo.

Grindų šildymą reikia išjungti mažiausiai 48 valandas prieš dengimą ir vėl įjungti po to, kai klijai išdžius (ne anksčiau

kaip po 7 dienų nuo darbų pabaigos).

Nenaudokite lauke arba ant trapios, deformuojamos ir nuolat drėgnos paviršiaus, tiesiogiai ant metalo, be galutinių sluoksnių.

Prašome perskaityti informaciją ant etiketės ir produkto saugos duomenų lape.

TINKAMUMO LAIKAS

15 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant originalioje uždarojoje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje. Saugoti nuo užšalimo.

GALIMI PAKAVIMAI

ART. NR	PAKAVIMAS
30616164	kibiras 18 kg

SERTIFIKATAI



PAPILDOMI PRODUKTAI

- [SL C330 TRAFIC](#)
- [HYTEC E336 XTREM](#)
- [GRIP A500 MULTI](#)
- [GRIP A936 XPRESS](#)
- [HANDY WIPES](#)

TECHNINĖ PARAMA

+48 61 896 17 40



Šiame dokumente, taip pat visose popierinėse ir skaitmeninėse publikacijose pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. „Bostik“ neatsako už klaidas ar netikslumus, atsiradusius dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto įsigijimo dienos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti produkto sudėtį. Prieš naudojimą vartotojas turėtų perskaityti šį dokumentą ir visus susijusius dokumentus. Be to, vartotojas turėtų atlikti bandymą ir įvertinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui. Naudojimo būdas, produkto laikymo ar transportavimo sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl Bostik už tai neatsako. Visi užsakymai vykdomi pagal Bostik galiojančias pardavimo sąlygas. Informacija, pateikta dabartiniame produkto duomenų lape, pateikiama sąžiningai ir nėra išsami.