



SL C740 FIBER MAXI

PLUOŠTU ARMUOTAS SAVARANKIŠKAI IŠLYGINAMAS MIŠINYS SU DIDELIU MECHANINIŲ STIPRUMU

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LAPAS

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Storas sluoksnis
- Skirtas naudoti išorėje po apdaila
- Didelis stiprumas
- Mažas susitraukimas

PRODUKTO APRAŠYMAS

SL C740 FIBER MAXI yra storasluoksnis savaime išsilyginantis mišinys, papildomai sustiprintas pluoštais.

PARAIŠKA

Šis mišinys naudojamas grindų išlyginimui ir lyginimui prieš klojant grindų dangą tiek naujuose pastatuose, tiek renovacijos metu.

Klasifikuojamas kaip P3, nuo 3 mm storio kaip pagrindas grindų renovacijos metu.

Klasifikuojamas kaip P4/4S, nuo 4 mm iki 40 mm storio, ant mineralinių lygintuvų.

Specialiai sukurtas esamų grindų renovacijos darbams, ypač senų medinių dangų atveju.

Mišinys gali būti naudojamas kaip galutinis grindų sluoksnis pastatų viduje, po to, kai yra nudažomas grindų dažais.

PAVIRŠIŲ TIPAI

Nauji pastatai:

- Betonas,
- Cemento lygintuvas,
- Anhidrito lygintuvas,
- Asfalto lygintuvas,
- Šildomos grindys minėtuose pagrinduose

Renovacijos:

- Keraminės plytelės
- Pusiau elastingos plytelės
- Sausieji lygintuvai
- Parketas ir grindų plokštės (VTBX, CTBH, OSB3)
- Grindų dažai (po išankstinio paruošimo)
- Klijų likučiai (po išankstinio paruošimo)



C30
F6

1-40 mm

3h.



5L

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas	cementas
Spalva	pilka
Maišymo santykis	5-5,5 litrai vandens vienam maišui
Naudojimo temperatūra	10 iki 25°C
Dėklo storis	1-40 mm
Darbo laikas	20 min.
Gebėjimas vaikščioti	po 3 h
Dailylenčių montavimas	Plytelės: po 24 valandų PVC, guma, parketas: po 48-72 valandų Dažymas: po 48-72 valandų
Gniuždomasis stipris	C30
Lenkimo stipris	F6

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, išdžiovintas ir be jokių lipnumo mažinančių medžiagų, pvz., aliejų, riebalų ir pan. Cemento skiedinys turi būti nušlifluotas.

Reikia patikrinti, ar visi dažų ir klijų likučiai yra visiškai išdžiūvę ir netirpūs vandenyje. Tada kuo labiau nušlifluoti. Absorbuojančias paviršius gruntuoti GRIP A500 MULTI. Neabsorbuojančias paviršius, pvz., keramines plyteles, gruntuoti GRIP A936 XPRESS.

Keraminės plytelės turi visiškai prilipti prie pagrindo. Visos laisvos plytelės turi būti priklijuotos iš naujo arba pašalintos ir užpildytos SL C920 RENO ST remonto mase.

Pagrindo temperatūra turi būti nuo 5 iki 25 °C, kad mišinys tinkamai sukibtų.

Mažesnius nei 0,5 mm pločio įtrūkimus reikia užpildyti tinkamais mišiniais, pvz., RENO P520 EASY.

Jei pagrindas yra pernelyg drėgnas, galima naudoti drėgmės nepraleidžiančią membraną, pvz., HYTEC E736 TURBO.

Prieš pradėdant darbus, 48 valandas išjunkite grindų šildymą. Šildymą įjunkite palaipsniui, temperatūrą didindami ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo darbų pabaigos.

	PAGRINDAS	PARUOŠIMAS
NAUJAS	Betoninė plokštė	Paviršiaus šlifavimas cementiniu pienu
	Skysto cemento lygintuvas	
	Anhidrito lygintuvas	Grindų drėgmės lygio tikrinimas
	Grindų šildymas	Šildymo išjungimas
RENOVACIJA	Plytelės	Valymas natrio hidroksido tirpalu, po to kruopštus pagrindo nuplovimas švariu vandeniu.
	Pusiau lanksčios plytelės	Pašalinkite kuo daugiau
	Klijų žymės	Pašalinti visiškai
	Bituminės ir asbestinės dangos pėdsakai	Nušlifaukite smėliu, tada nuvalykite kaip plyteles.
	Grindų dažai	
	Grindų dervos	Paviršiaus vaškų ir lakų šlifavimas, dulkių valymas
	Parketo grindys ant sijų	Patikrinkite strypų išlinkimą
	Medinės plokštės	Jis neturi turėti įbrėžimų ar įtrūkimų.
	Asfalto lygintuvas	

KAIP NAUDOTI

Į švarų kibirą įpilkite 5–5,5 litro vandens. Tada įpilkite maišelį SL C740 FIBER MAXI ir maišykite elektriniu maišytuvu apie 2 minutes, kol mišinys taps vienalytis. Po 1 minutės kietėjimo rekomenduojama mišinį dar kartą išmaišyti, kad jis būtų kuo sklandesnis.

Pagrindo storis priklauso nuo pagrindo, ant kurio jis bus pilamas, tipo:

- nauji cementiniai lygintuvai: nuo 1 iki 40 mm,
- nauji anhidrito lygintuvai: nuo 1 iki 20 mm,
- plytelės, seni lygintuvai: nuo 3 iki 30 mm,
- pusiau lanksčios plytelės: nuo 3 iki 10 mm.

Per vieną ciklą galima išpilti mišinį, kurio maksimalus storis yra 40 mm.

Kitas mišinio sluoksnis gali būti išpiltas, kai pirmasis yra tinkamas vaikščioti.

Rankiniu būdu užpilkite paruoštą mišinį ant pagrindo. Naudodami menteles, paskirstykite mišinį po visą paviršių, laikydamiesi reikiamo lygintuvo storio. Tada išpurenkite užpiltą mišinį naudodami dygliuotą volą.

Mišinį taip pat galima užpilti mašina.

ĮRANKIŲ

Mechaninis maišytuvas, mentelė, lygintuvas, šluotelė, dygliuotas volas.

VALYMAS

Šviežias dėmes nuplaukite švariu vandeniu. Sukietėjęs produktas gali būti pašalintas tik mechaniniu būdu.

VARTOTOJIMAS

Suvartojimas yra maždaug 1,5 kg/m² vienam 1 mm sluoksnio storio.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Po darbų užbaigimo po 3 valandų galima vaikščioti ant lygintuvo.

Keraminės plytelės gali būti klojamos praėjus 24 valandoms po lyginimo masės užpylimo. Kiliminė danga, LVT, guminė ir parketo danga turėtų būti klojama praėjus 48–72 valandoms. Grindų dažai gali būti dengiami praėjus maždaug 48–72 valandoms. Šie laikai nurodyti esant 25 °C aplinkos temperatūrai.

Kietėjimo metu apsaugokite ką tik išlietą savaimę išsilyginančią masę nuo pernelyg didelio saulės spindulių, vėjo ir kritulių poveikio.

KOMENTARAI

Negalima įpilti vandens į mišinį, kai jis jau pradėjo kietėti. Vandens įpylimas gali sukelti mišinio atskyrimą.

Prašome susipažinti su produkto duomenų lapu.

TINKAMUMO LAIKAS

9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant originalioje uždarojoje pakuotėje.

GALIMI PAKAVIMAI

ART. NR.	PAKAVIMAS
30619284	maišas 25 kg

TECHNINĖ PARAMA



Šiame dokumente, taip pat visose popierinėse ir elektroninėse publikacijose pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. „Bostik“ neatsako už klaidas ar netikslumus, atsiradusius dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto įsigijimo dienos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti produkto sudėtį. Prieš naudojimą vartotojas turėtų perskaityti šį dokumentą ir visus susijusius dokumentus. Be to, vartotojas turėtų atlikti bandymą ir įvertinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui. Naudojimo būdas, produkto laikymo ar transportavimo sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl Bostik už tai neatsako. Visi užsakymai vykdomi pagal Bostik galiojančias pardavimo sąlygas. Informacija, pateikta dabartiniame produkto duomenų lape, pateikiama sąžiningai ir nėra išsami.