



# 915

## SELLADOR DE POLIURETANO FUERTE COMO UN HURACÁN

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Cualidades de adhesión y pegado sobresalientes
- Se adhiere a sustratos difíciles incluyendo la mayoría de los metales cubiertos con Kynar®
- Aprobado por Miami Dade NOA 17-0329.18, 15-0520.01

### DESCRIPCIÓN

El sellador 915 de Bostik es un adhesivo de poliuretano mono componente y liso, capaz de tener movimiento dinámico en las juntas de hasta un total del 70% de la geometría original de la junta ( $\pm 35\%$ ). El sellador cura al exponerlo a la humedad presente en el ambiente, formando un sello de hule resistente y flexible. 915 de Bostik tienen una formulación que es apta para cualquier estación de año ya que sus propiedades físicas permanecerán relativamente estables al paso del tiempo. El rango de temperatura de uso una vez curado es de  $-40^{\circ}\text{F}$  a  $150^{\circ}\text{F}$  ( $-40^{\circ}\text{C}$  a  $66^{\circ}\text{C}$ ). Cuando se requiera dar una apariencia texturizada, por favor use el Sellador 916 o el Sellador 2000T de Bostik.

### ESTÁNDARES APLICABLES

- ASTM C-920, Tipo S, Grado NS, CLASE 35, USO NT, A y M.
- Especificación Federal de los Estados Unidos TT-S00230C (COMB-NBS) para selladores mono componentes como Clase A, Anti Escurrimiento.
- Cumple con las normas CARB (Junta de Recursos de Aire de California), SCAQMD (Distrito de Control de Calidad de Aire del Sur de California) y OTC.
- Especificación Canadiense CAN/CGSB 19.13-M87.
- Norma del Condado de Miami-Dade, Florida, NOA No.: 13.0423.10, 05/24/17
- Miami-Dade TAS 102- Resistencia a Levantamientos Estáticos.
- AAMA 808.3
- Requerimientos de Instalación AAMA 100/200/300.

### USOS BÁSICOS

915 de Bostik está diseñado para aplicaciones que van desde los cimientos hasta los acabados y es ideal para sellar juntas de expansión y juntas de control, juntas en paneles para muro de concreto preformado (tilt up), sellos perimetrales en puertas, ventanas y otras penetraciones en los muros. Tiene un gran desempeño como sellador y adhesivo en muchas aplicaciones para techos, techos metálicos, canalones, bajantes, instalación de tejas en techos y aplicaciones de accesorios y láminas metálicas. 915 de Bostik cura para formar un anclaje durable pero flexible con la mayoría de los materiales de construcción como, por ejemplo; piedras, espumados, mampostería, cerámicas, madera, acero, metales recubiertos con Kynar®, cobre y la mayoría de los otros tipos de metales



### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

**Consideraciones del Condado de Miami-Dade:** Empate o junte las superficies adyacentes antes de que 915 de Bostik haya formado piel y empezado a curar a fin de maximizar el potencial de adhesión del sellador a los sustratos. Permita que cure por completo, típicamente 7 días, antes de realizar o someterlo a cualquier prueba de estrés mecánico. Se recomienda que se lleven a cabo pruebas de adherencia sobre los sustratos propuestos y registrando los datos de control del lote.

**Diseño de la Junta:** Como norma general, una aplicación de sellador en un cordón delgado permitirá mayor movimiento de las juntas que una aplicación de sellador a un espesor mayor. La aplicación del sellador de 915 de Bostik no deberá ser mayor a 1/2" (12.7mm) de ancho ni menor a 1/4" (6.4mm). En juntas de entre 1/2" (12.7 mm) y 1" (25.4 mm), la relación entre el ancho del sellador y su profundidad debe ser de aproximadamente 2:1. La profundidad del sellador en juntas de entre 1/4" (6.4 mm) y 1/2" (12.7 mm) debe ser de 1/4" (6.4 mm). Las juntas con movimientos dinámicos no deberán ser diseñadas en anchos menores a 1/4" (6.4 mm).

**Preparación de la Superficie:** Deberá tener en cuenta las limitaciones en la preparación de las superficies. Las superficies deberán estar limpias, secas (sin escarcha) y deberán estar estructuralmente sólidas, libres de contaminantes incluyendo, pero no limitado al polvo, suciedad, partículas sueltas, asfalto, óxido, lubricantes, etc. Si el sustrato está pintado o tiene algún recubrimiento, deberá raspar

toda la pintura o todo el recubrimiento que esté suelto o pobremente adherido. Se deberá hacer una prueba de adherencia del sellador sobre toda pintura o recubrimiento que no pueda ser removido, a fin de determinar la preparación apropiada de la superficie, en caso de que sea necesario. (Revise la sección de Prueba Obligatoria de Adherencia a los Sustratos para más detalles). Para eliminar las impurezas y otros tipos de materiales sueltos, limpie el concreto, la piedra o cualquier otro material de mampostería con solventes sin alcohol, por medio de lavado, escarificado, granallado, sandblasteado o con un cepillo de alambre, según sea necesario. No utilizar agua para limpiar los sustratos. El polvo deberá removerse por completo después de limpiar. El alcohol **NO** es compatible con los poliuretanos y su uso puede causar daños irreparables al sellador. Si va a usar alcohol como solvente de limpieza, todos los rastros de alcohol deberán ser completamente removidos antes de la instalación del sellador de poliuretano. De igual manera, el alcohol no se recomienda como método para dar acabado al sellador.

**Colas de Rata, Cintas de Respaldo y Antiadherente:** Las cintas de respaldo y antiadherentes, incluyendo, pero no limitadas a los cordones de polietileno de celda cerrada, se usan para controlar la profundidad del cordón del sellador, de igual forma proporcionan una superficie firme para trabajar el sellador, y evitan que el sellador tenga 3 puntos de adherencia. En lugares donde la profundidad de la junta no permite el uso de la cola de rata o los cordones de relleno, se debe utilizar una tira o cinta de polietileno como antiadherente para evitar que el sellador tenga 3 puntos de adherencia. No se debe imprimir o dañar la superficie de la cinta o cordón antiadherente. Revise las instrucciones de los fabricantes de los cordones y cintas antiadherentes para determinar cuál es el tamaño correcto de acuerdo al tamaño de la junta.


**Imprimación:** Por lo general, la aplicación del sellador 915 de Bostik no requiere que se imprimen los sustratos. Sin embargo, es posible que algunos sustratos requieran del uso de algún primario de Bostik. Es responsabilidad del usuario verificar la adherencia del sellador curado sobre juntas de prueba de los materiales que usarán en la obra antes y durante su aplicación, ya que las condiciones climáticas pueden afectar los resultados de adherencia (Revise la sección de Prueba Obligatoria de Adherencia a los Sustratos en la siguiente página). Revise la ficha técnica del primario Bostik o llame al departamento de Servicio Técnico para la selección adecuada y las técnicas de aplicación apropiadas para los primarios de Bostik.

**Aplicación:** El sellador 915 de Bostik viene listo para usar. Corte el pico o la punta del tubo según el tamaño de cordón que quiera obtener. Perfóre el sello en el interior de la boquilla. Aplique el sellador utilizando una pistola de calafateo profesional. Utilice los cartuchos y salchichas ya abiertas el mismo día en que hayan sido abiertos. Aplique el sellador de poliuretano 915 de Bostik de forma continua presionando con firmeza hacia el fondo de la junta para que se llene y selle la junta adecuadamente. Evite traslapes o huecos de aire atrapado al momento de aplicar el producto. Trabaje y alise el sellador antes de que forme piel, presionándolo adecuadamente para esparcirlo y lograr que haga contacto con la cola de rata o cordón de soporte y con las paredes de la junta. Para esta operación se recomienda usar una herramienta que esté seca y que tenga un perfil cóncavo. No se debe utilizar agua o agua jabonosa para esta operación. Evite esparcir el sellador sobre la superficie de los materiales a sellar a fin de lograr un mejor desempeño en el cordón de sellador curado. El exceso de sellador se deberá limpiar con un trapo seco o deberán encintarse correctamente las juntas.

**Limpieza:** Después de limpiar el sellador sin curar de los sustratos y las herramientas con un trapo seco, podrá remover los restos de sellador sin curar con xileno, tolueno o solventes aromáticos similares. Por favor revise la Hoja de Seguridad de estos solventes antes de utilizarlos. Las Toallitas para Manos y el Removedor Especial de Selladores de Bostik también pueden remover el sellador sin curar. Los selladores ya curados usualmente son muy difíciles de remover sin producir alteraciones o daños a la superficie en la que fueron aplicados por error. Los selladores curados pueden removerse por abrasión o por otros métodos mecánicos (raspadores, espátulas o navajas).

**Tiempo de Curado:** 915 de Bostik es un sellador de poliuretano que cura por exposición a la humedad. Cuando es aplicado sobre madera, con una humedad relativa del ambiente del 50% y a una temperatura de aproximada de 73°F (23°C), el proceso de formación de piel de los

## PRUEBA OBLIGATORIA DE ADHERENCIA A LOS SUSTRATOS (ASP) EN CAMPO



selladores de poliuretano no será mayor a cuatro horas y su curado será de 1/16" (1.6 mm) por día. Temperaturas y humedad relativa más bajas aumentarán significativamente el tiempo de formación de piel y de curado de los selladores de poliuretano.

**Pinturas y Recubrimientos:** El sellador 915 de Bostik no es un silicón RTV (Vulcanización a Temperatura Ambiente) y por lo tanto es adecuado para ser pintado con pinturas base látex. Las características químicas y de flexibilidad de las películas de las pinturas sobre el sellador pudieran afectar la humectación, adherencia y la integridad de la capa de la pintura, por lo tanto, es obligatorio realizar una prueba previa de la pintura o cualquier otro recubrimiento que se vaya a colocar sobre el sellador 915 de Bostik a fin de asegurarse que exista una compatibilidad adecuada entre el sellador y la pintura o recubrimiento, después de una cantidad suficiente de tiempo. Revise las especificaciones y limitaciones del fabricante de la pintura o llame a nuestro Departamento de Servicio Técnico para más información. En lo general, las pinturas base aceite no son recomendadas debido a sus pobres propiedades de elongación y debido a su posible interacción con la química del sellador, lo que puede provocar que el sellador pintado con ese tipo de pinturas no cure. No pinte los sellos de poliuretano hasta que hayan curado por completo.

**Mantenimiento:** Si el sellador se daña, remplace las porciones afectadas removiendo completamente el sellador viejo, limpie las superficies y reaplique producto nuevo y fresco en la cantidad que sea necesaria. Siga las instrucciones de aplicación e información contenida en esta ficha técnica.

## PRUEBA OBLIGATORIA DE ADHERENCIA A LOS SUSTRATOS (ASP)

Antes de iniciar el trabajo y durante intervalos regulares del mismo, se deberán realizar pruebas de desgarre. El test debe llevarse a cabo en el sitio de trabajo después de que el sellador haya curado completamente, esto es usualmente entre los 7 y 21 días después de la aplicación. (La adhesión total se desarrollará después de por lo menos 14 días). El procedimiento para la prueba de desgarre es el siguiente

1. Realice un corte horizontal con una navaja de un lado al otro de la junta
2. Realice dos cortes verticales de aproximadamente 2" (5 cm) de largo en los lados de la junta uniéndolos con el corte horizontal en la parte superior.
3. Tome el pedazo de sellador de 2" (5 cm) firmemente entre los dedos y jálelo hacia abajo en un ángulo de aproximadamente 90° o más y trate de sacar el sellador no cortado de la junta.
4. Si la adherencia es suficiente, el sellador no se desprenderá de la junta y la parte que fue cortada se romperá.
5. Se puede reemplazar el sellador cortado aplicando más sellador de la misma manera en que se hizo la aplicación originalmente. Asegúrese de que la nueva aplicación del sellador esté en contacto con el anterior, y que las superficies del sellador original estén limpias de tal forma que se pueda obtener una adherencia adecuada entre el sellador viejo y el nuevo.

## EMPAQUE

Cartuchos de 10.1 fl. oz. (299 ml). 24 Cartuchos por caja.  
Salchichas de 20 fl. oz. (591.5 ml). 12 Salchichas por caja.  
Cubetas de 5 Galones (18.93 L).  
Tambores de 52 Galones (196.84 L).

## COLORES

Blanco / White  
Gris / Stone  
Bronce / Bronze  
Beige / Tan  
Negro / Black  
Piedra Caliza / Limestone  
Bronce Medio / Medium Bronze  
Gris Claro / Light Gray  
Terracota / Terra Cotta  
Gris Aluminio / Aluminum Stone

## DISPONIBILIDAD

Disponible con la red de distribuidores autorizados de Bostik. Visite nuestra página de internet [www.bostik.com/us](http://www.bostik.com/us) para ubicar en nuestro localizador de distribuidores al distribuidor más cercano a su ubicación o llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-7/BOSTIK (1-800-726-7845).

## ALMACENAJE, EMPAQUE Y VIDA DE ANAQUEL

Se debe verificar la vida de anaquel del sellador 915 de Bostik antes de usar el producto; no debe utilizarse si ha caducado. El sellador que ya ha caducado pudiera no desempeñarse o adherirse como se describe en esta ficha técnica. La temperatura y humedad relativa altas pueden reducir significativamente la vida de anaquel de los selladores de poliuretano. Si tiene dudas sobre la fecha de caducidad de su producto Bostik, por favor comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-7/BOSTIK (1-800-726-7845) para confirmar que el producto aún esté dentro de su vida de anaquel.

## LIMITACIONES DE APLICACIÓN

- Los sustratos de construcción se han vuelto complejos y muy diversos en su naturaleza y origen. La química y estructuras de los sustratos pueden interferir con el desempeño adhesivo de los selladores. Por lo tanto, es OBLIGATORIO realizar un test preliminar de adherencia a los sustratos (ASP- Adhesion to Substrate Pretest) para evaluar las características de adherencia y sellado. (Revise la sección de Prueba Obligatoria de Adherencia a los Sustratos y la sección de los Protocolos de Instalación). Esto debe hacerse antes de la instalación para evitar posibles fallas. Para más información sobre la preparación superficies y la posibilidad de requerir de alguna imprimación, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico.
- No aplicar sobre superficies húmedas, contaminadas y/o sueltas (ver la sección Instalación y Preparación de la Superficie), sobre selladores viejos u otras sustancias que puedan disminuir el grado de adherencia. Evite dejar aire atrapado en la junta.
- La humedad y los sustratos con altos contenidos de humedad provocarán un curado acelerado en el sellador en un período de tiempo muy corto. Esto puede causar exceso de burbujas y abultamiento dentro del sellador y en la parte inferior del cordón.
- Las altas temperaturas y la alta humedad pueden ocasionar que el sellador forme burbujas durante su proceso de curado.
- La instalación del sellador no se recomienda cuando el punto de rocío en el sustrato está cercano a la temperatura del medio ambiente o cuando existen condiciones de transmisión de vapores de humedad ya que esto incrementa el potencial de formación de burbujas durante el proceso de curado.
- Los sustratos porosos como, por ejemplo, pero no limitado al mármol, la piedra caliza y el granito, pueden absorber componentes del sellador 915 de Bostik pudiendo ocasionar manchas en el sustrato. **Un test obligatorio de adherencia con suficiente tiempo de envejecimiento es obligatorio para evaluar este problema potencial**
- El máximo desempeño el sellador 915 de Bostik dependerá de un diseño apropiado de las juntas y de una aplicación apropiada en superficies de juntas que hayan sido preparadas correctamente

TABLA 1: PROPIEDADES TÍPICAS ANTES DE CURAR\*

Propiedad	Valor	Método de Prueba / Nota
Tiempo de Trabajo / Manejabilidad	60 min.	Método de Prueba de Bostik
Tiempo de Formación de Piel	4 Horas	Método de Prueba de Bostik
Tiempo de Curado @ 77° F (25°C))	2 a 7 días	Varía con la humedad relativa
Fluidez, Esgurrimiento, Descuelgue	0.3" (7 mm)	Método de Prueba de Bostik

\* Los valores proporcionados no se muestran para que sean usados con fines de preparación de especificaciones.

TABLA 2: PROPIEDADES TÍPICAS UNA VEZ CURADO\* (DESPUÉS DE 14 DÍAS DE TIEMPO DE CURADO A 77° F (25°C) 7 50% HR

Propiedad	Valor	Método de Prueba / Nota
Dureza (Shore A)	42	ASTM D 2240
Módulo @ 100% de Elongación Módulo @ 25% de Elongación	65 psi 45 psi	ASTM D 412 ASTM D 412
Resistencia a la Tensión @ Punto de Quiebre	133 psi	ASTM D 412
Elongación @ Punto de Quiebre	685%	ASTM D 412
Fuerza de Adhesión / Peel	>5 piw	TT-S-00230C / ASTM C 794
Capacidad de Movimiento de la Junta	+/- 35%	TT-S-00230C / ASTM C 719
Resistencia a los Rayos UV	Pasa	ASTM C 793
Resistencia al Levantamiento Estático	49	Miami-Dade TAS 102

\* Los valores proporcionados no se muestran para que sean usados con fines de preparación de especificaciones.

## COBERTURA POR CADA CARTUCHO DE 10.1 FL. OZ. (299 ML)

Profundo	Ancho							
	1/8" (3.2mm)	1/4" (6.4mm)	3/8" (9.5mm)	1/2" (12.7mm)	5/8" (15.9mm)	3/4" (19.1mm)	7/8" (22.2mm)	1" (25.4mm)
1/8" (3.2mm)	99 ft. (30 m)	49 ft. (15 m)	33 ft. (10 m)	24 ft. (7.5 m)	20 ft. (6 m)	16 ft. (5 m)	14 ft. (4.3 m)	12 ft. (3.7 m)
1/4" (6.4mm)		24 ft. (7.5 m)	20 ft. (6 m)	12 ft. (3.7 m)	10 ft. (3 m)	8 ft. (2.5 m)	7 ft. (2.1 m)	6 ft. (1.9 m)
3/8" (9.5mm)			11 ft. (3.4 m)	8 ft. (2.5 m)	6 ft. (1.9 m)	5 ft. (1.4 m)	5 ft. (1.4 m)	4 ft. (1.3 m)
1/2" (12.7mm)				6 ft. (1.9 m)	5 ft. (1.4 m)	4 ft. (1.3 m)	3 ft. (1 m)	3 ft. (1 m)

Cobertura en pies lineales y metros lineales por cada cartucho de 10.1 FL. OZ. (299 ml).

## COBERTURA POR CADA SALCHICHA DE 20 FL. OZ. (591 ML)

Profundo	Ancho							
	1/8" (3.2mm)	1/4" (6.4mm)	3/8" (9.5mm)	1/2" (12.7mm)	5/8" (15.9mm)	3/4" (19.1mm)	7/8" (22.2mm)	1" (25.4mm)
1/8" (3.2mm)	196 ft. (59.7 m)	97 ft. (29.6 m)	65 ft. (19.8 m)	48 ft. (14.6 m)	40 ft. (12.2 m)	32 ft. (9.8 m)	28 ft. (8.5 m)	24 ft. (7.5 m)
1/4" (6.4mm)		48 ft. (14.6 m)	40 ft. (12.2 m)	24 ft. (7.5 m)	20 ft. (6 m)	16 ft. (5 m)	14 ft. (4.3 m)	12 ft. (3.7 m)
3/8" (9.5mm)			22 ft. (6.7 m)	16 ft. (5 m)	12 ft. (3.7 m)	10 ft. (3 m)	10 ft. (3 m)	8 ft. (2.5 m)
1/2" (12.7mm)				12 ft. (3.7 m)	10 ft. (3 m)	8 ft. (2.5 m)	6 ft. (1.9 m)	6 ft. (1.9 m)

Cobertura en pies lineales y metros lineales por cada salchicha de 20 FL. OZ. (591 ml)

## COBERTURA POR CADA CUBETA DE 5 GALONES (18.9 L)

Profundo	Ancho							
	1/8" (3.2mm)	1/4" (6.4mm)	3/8" (9.5mm)	1/2" (12.7mm)	5/8" (15.9mm)	3/4" (19.1mm)	7/8" (22.2mm)	1" (25.4mm)
1/8" (3.2mm)	6,273 ft. (1,912 m)	3,136 ft. (956 m)	2,091 ft. (637 m)	1,568 ft. (478 m)	1,255 ft. (382 m)	1,045 ft. (319 m)	896 ft. (273 m)	784 ft. (239 m)
1/4" (6.4mm)		1,568 ft. (478 m)	1,045 ft. (319 m)	784 ft. (239 m)	627 ft. (191 m)	523 ft. (159 m)	448 ft. (137 m)	392 ft. (119 m)
3/8" (9.5mm)			697 ft. (212 m)	523 ft. (159 m)	418 ft. (127 m)	348 ft. (106 m)	299 ft. (91 m)	261 ft. (80 m)
1/2" (12.7mm)				392 ft. (119 m)	314 ft. (96 m)	261 ft. (80 m)	224 ft. (68 m)	196 ft. (60 m)

Cobertura en pies lineales y metros lineales por cada cubeta de 5 Galones (18.9 L).

(Revise los Protocolos de Instalación). No se recomienda el uso del sellador 915 de Bostik para juntas de dimensiones menores o mayores a las que se sugieren abajo. (Revise los Protocolos de Instalación y la Sección de Diseño de la Junta.)

- El sellador 915 de Bostik no deberá usarse para sellar juntas angostas o delgadas ni tampoco deberá usarse para rellenar orificios de clavos.
- No se recomienda esparcir el sellador 915 de Bostik sobre la superficie de los materiales a sellar.
- No se recomienda usar el sellador 915 de Bostik en juntas horizontales con alto tráfico o que requieren resistencia a la abrasión (pasillos, entradas de estacionamientos, carreteras, etc.). Use el sellador 955-SL de Bostik para este tipo de aplicaciones.
- No se recomienda el sellador 915 de Bostik para aplicaciones inmersión continua en agua o cualquier otro fluido. Evite exponer el producto ya curado a combustibles, soluciones cloradas, ácidas y alcalinas. El sellador 915 de Bostik no se recomienda para sellos exteriores o interiores inmersos en agua; Use el sellador 940 Fast Set de Bostik para aplicaciones marinas.
- El contacto del sellador 915 de Bostik con asfaltos (como, por ejemplo, los revestimientos asfálticos en membranas de control de humedad usados en pisos, muros, ventanas, etc.) así como otros compuestos de relleno impregnados con aceite, asfalto, alquitrán, etc. pueden deteriorar el grado de adherencia al sustrato y en última instancia, comprometer el sellado. Para aplicaciones en contacto con asfalto, por favor refiérase al sellador PRO MS 50 de Bostik.
- Durante el proceso de curado del sellador 915 de Bostik, no deberá exponerlo a selladores de silicón en proceso de curado, a los selladores PRO MS 50, 2000 o 2020 de Bostik que estén en proceso de curado, así como tampoco a alcoholes, ácidos o materiales base solvente.
- La compatibilidad con sustratos base cobre puede variar debido entre otras cosas a la antigüedad y tamaño de la junta. Por favor consulte con nuestro Departamento de Servicio Técnico para más detalles.
- La exposición a temperatura y humedad relativas más bajas prolongará significativamente el tiempo de curado. Los espacios reducidos, las juntas profundas y los sustratos que impiden el paso de la humedad también pueden afectar el tiempo de curado completo y extenderlo por varios días. Aplique el sellador a temperaturas ambientales de 40° F (4.4°C) y superiores.
- El sellador 915 de Bostik puede permanecer pegajoso por algunas horas y atraer polvo y suciedad de la obra que pudieran afectar la apariencia del sellador. Revise el tiempo de pérdida de su pegajosidad para evitar que se le pegue polvo y suciedad.
- El sellador 915 de Bostik no está recomendado para su uso en aplicaciones de envidriado. La fuerza en la adherencia se puede ver afectada por los rayos UV que pasan a través de los materiales transparentes como el vidrio, acrílico, policarbonato, etc.
- El sellador 915 de Bostik no es un silicón RTV (Vulcanización a Temperatura Ambiente) y por lo tanto es adecuado para ser pintado con pinturas base látex. Las características químicas y de flexibilidad de las películas de las pinturas sobre el sellador pudieran afectar la humectación, adherencia y la integridad de la capa de la pintura, por lo tanto, es obligatorio realizar una prueba previa de la pintura o cualquier otro recubrimiento que se vaya a colocar sobre el sellador 915 de Bostik a fin de asegurarse que exista una compatibilidad adecuada entre el sellador y la pintura o recubrimiento, después de una cantidad suficiente de tiempo. Revise las especificaciones y limitaciones del fabricante de la pintura o llame a nuestro Departamento de Servicio Técnico para más información. En lo general, las pinturas base aceite no son recomendadas debido a sus pobres propiedades de elongación y debido a su posible interacción con la química del sellador, lo que puede provocar que el sellador pintado con ese tipo de pinturas no cure. No pinte los sellos de poliuretano hasta que hayan curado por completo.
- La exposición a rayos ultravioletas y luz solar harán que el sellador 915 de Bostik se torne amarillento y pierda su brillo. Este fenómeno puede ocurrir unas semanas después de la exposición. El cambio de color sólo afecta la capa superficial y no debería comprometer las propiedades de sellado del 915 de Bostik si las dimensiones de

las juntas son apropiadas y el sellador fue aplicado correctamente. En áreas donde la retención del color sea crítica, por favor utilice los selladores 2000, 2020 o PRO MS 50 de Bostik. El sellador 915 de Bostik puede permanecer pegajoso por algunas horas y atraer polvo y suciedad de la obra que pudieran afectar la apariencia del sellador. Revise el tiempo de pérdida de su pegajosidad para evitar que se le pegue polvo y suciedad.

### PRECAUCIÓN

DAÑINO EN CASO DE INGESTIÓN O INHALACIÓN. CONTIENE ELEMENTOS POTENCIALMENTE SENSIBILIZANTES. PUEDE CAUSAR REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL O EN LOS PUMONES. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y EL TRACTO RESPIRATORIO. Puede llegar a formarse metanol durante el proceso de curado. No inhale los vapores. No permita el contacto con los ojos, con la piel ni con la ropa. Use el producto solamente en sitios con ventilación adecuada o en su defecto use una mascarilla. Lávese bien las manos después de manipularlo. Almacénelo en un área fresca y seca con el envase perfectamente cerrado. No reutilice el envase.

### MANTENGA EL PRODUCTO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

Contiene resinas de petróleo, Ftalato de Diisodocyl (DIDP) Metileno Difenil Isocianato (MDI) y Sílice de Cuarzo. Puede llegar a formarse metanol durante el proceso de curado. Si hay contacto en los ojos o en la piel, enjuague con agua durante 15 minutos. Si en la ropa, retire la ropa. Si se inhala. Saque a la persona al aire fresco. Si se ingiere, llame al Centro de Control de Veneno o al médico inmediatamente. No induzca vomito.

### VEA LA FICHA DE SEGURIDAD.

**EMERGENCIAS QUÍMICAS:** 800-424-9300 (USA), 703-527-3887 (INTERNACIONAL)

**EMERGENCIAS MÉDICAS:** 866-767-5089

### GARANTÍA LIMITADA

La Garantía Limitada para este producto puede ser consultada en [www.bostik.com/us](http://www.bostik.com/us) o llamando al 800.726.7845. AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, BOSTIK NIEGA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO. ALMENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA GARANTÍA LIMITADA, EL ÚNICO REMEDIO EN CASO DE APLICAR LA GARANTÍA ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL MONTO AL PRECIO DE COMPRA DEL CLIENTE. BOSTIK NIEGA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES AL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY. LAS NEGATIVAS DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS PUDIERAN NO SER APLICABLES A CIERTO TIPO DE COMPRADORES Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUDIERAN NO APLICAR A USTED. Es responsabilidad del comprador probar y verificar que el producto sea el apropiado para el uso deseado antes de utilizarlo. La Garantía Limitada se extiende solo al comprador original y no es transferible o re-asignable. Cualquier reclamo por defectos en el producto deberá ser presentado dentro de los 30 días posteriores a haber encontrado el problema y deberá incluirse una prueba escrita de la compra

CENTRO DE ATENCIÓN BOSTIK

**Ayuda Inteligente**  
**1-800-726-7845**

**Bostik, Inc.**

11320 W. Watertown Plank Road  
Wauwatosa, WI 53226

[www.bostik.com/us](http://www.bostik.com/us)

**Bostik Mexicana, S.A. de C.V.**

Esfuerzo Nacional No.2 Fraccionamiento Alce Blanco  
Naucalpan Estado de México. C.P. 53370  
Tel. (55) 2122-7250

[www.bostik.com.mx](http://www.bostik.com.mx)

