



EzPoxy™ EzClean™

MORTERO Y BOQUILLA EPÓXICA 100% SÓLIDOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Excelente limpieza
- Resistencia química superior
- Cumple con la Especificación de ANSI A118.3: Adhesivo y Boquilla Epóxica para Losetas Resistente a Químicos y Lavable con Agua

DESCRIPTION

Bostik EzPoxy™ EzClean™ es un Mortero Epóxico de 100% Sólidos y Boquilla con propiedades de aplicación y limpieza excepcionales. Use con losetas cerámicas, cantera, porcelana, granito, pizarra, terrazo pre-colado, y piedra sensible a humedad sobre concreto, madera contrachapada de calidad exterior estructuralmente solida (uso interior/seco únicamente), tabla de respaldo de cemento, Bostik GoldPlus™, Ultra-Set® Advanced, Black-Top™, y losetas de cerámica existentes preparados apropiadamente.

INSTRUCCIONES PARA USO:

Lea y comprenda la ficha técnica y de seguridad completamente antes de comenzar la instalación. Visite www.bostik-us.com para la información de producto más reciente.

CUANDO SE USA COMO MORTERO:

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies deben de estar estructuralmente solidas, dimensionalmente estables, seca, limpia y libre de todo contaminante. Para mejores resultados, la superficie, el mortero y las losetas deben de estar a temperatura ambiente (20° C/70° F a 24° C/75° F). No aplique en temperaturas de menos de 16° C (60° F) o de más de 29.5° C (85° F). Materiales de epoxi son afectados por variaciones de temperatura. Temperaturas más frescas disminuirán la manejabilidad. Temperaturas más calientes reducirán la resistencia a pandeo.

MEZCLADO:

Vierta el contenido completo de la Parte A y la Parte B en una cubeta de 3.5 galones. Mezcle por aproximadamente 40 segundos. Luego agregue el paquete de relleno/colorante y mezcle por aproximadamente 1 minuto adicional. Inmediatamente vierta el producto en el sustrato fresco para extender el tiempo de trabajo.

APLICACIÓN

MORTERO: Aplique una capa delgada de EzPoxy™ EzClean™ al



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Limpieza con Agua	>90 minutos @ 73°F (22°C)
Tiempo de Vida de la Mezcla	45 minutos @ 70°F (21.1°C)
Tiempo de Curado	16 a 24 hours @ 73°F (22°C)
Resistencia a la Compresión	>5000 psi
Absorción de Agua	0%
Escurrimiento (juntas verticales)	Ningún escurrimiento en juntas de hasta 3/8" (9.5 mm)
Manejabilidad	>90 minutos @ 73°F (22°C)
Temperatura de Instalación	De 50°F (10°C) a 90°F (32.2°C)
Tiempo de Vida de Anaquel	12 meses
Fuerza de Agarre a los 7 Días:	
Mosaicos Cerámicos	1000 psi
Losetas Vitrificadas para Muro	Se rompen las losetas
Losetas de Barro	1000 psi

sustrato con el borde plano de la llana. Aplique mortero adicional con la llana de muescas apropiada. Aplique el mortero en un área que se pueda instalar las losetas en de 20 a 30 minutos. Aplique la loseta en el lecho de mortero fresco con un movimiento zigzagueante para asegurar máximo contacto y adhesión. Periódicamente revise el respaldo de la loseta para asegura la transferencia apropiada (mínima de 80% cobertura; mínima de 95% cobertura en aplicaciones mojadas, madera contrachapada o áreas de servicio pesado o extra pesado). Si se observan indicios de fraguado, retire y aplique nuevamente. Se requiere un lecho de mortero de 2.38 mm a 3.17 mm (3/32 a 1/8 pulgada) de grueso.

CONSEJO ÚTIL: Para extender el tiempo de trabajo retire el material del contenedor para mezclar y viértalo en el sustrato fresco tan pronto como sea posible. El material genera calor en el contenedor, lo cual hace que el material se fragüe más rápidamente.

APLICACIÓN SOBRE MADERA CONTRACHAPADA: Máximo espacio de vigas será de 40.64 cm (16 pulgadas) en centro. La madera contrachapada será de Calidad Contrapiso Exterior o Calidad CC-Plugged (o mejor). Si el piso existente es de menos de 2.54 cm (1 pulgada) pegue y clave madera contrachapada de 1.19 cm (15/32 pulgada) o 1.27 cm (1/2 pulgada) de Calidad APA Contrapiso Exterior o Calidad C-C Plugged Exterior al piso. Pegue y clave usando 5D o 6D (3.81 a 5.08 cm [1 1/2 a 2 pulgadas]) clavos tornillos revestidos de cemento a 15.24 cm (6 pulgadas) en el centro en la orilla del panel y un máximo de 20.32 cm (8 pulgadas) en el centro a través del panel. Deje un espacio de 3.17 mm (1/8 pulgada) entre las orillas del contrapiso y todas las áreas que colinden con muros, drenajes, postes, etc., estas áreas serán rellenas con mortero cuando las losetas se instalen. Debido a las limitaciones de madera contrachapada como sustrato, Bostik EzPoxy™ Mortero Epóxico de 100% Sólidos y Boquilla no debe usarse para uso en madera contrachapada en exteriores, interiores mojados o aplicaciones sujetas con tránsito pesado/comercial.

APLICACIÓN SOBRE PISOS EXISTENTES DE VINIL / VCT: El piso de vinil deberá estar limpio y bien adherido al sustrato. No lo use sobre pisos con respaldos acolchonados o pisos de vinil pegados perimetralmente. Retire todas las piezas sueltas del vinil o del piso. Asegúrese que el sustrato que haya quedado expuesto sea adecuado para la aplicación.

APLICACIÓN SOBRE LOSETA CERÁMICA EXISTENTE: Las losetas deben de estar limpias y bien adheridas al sustrato. Se recomienda abrasión mecánica con un disco de carborundo, seguido con lavado con agua clara. La instalación debe de estar completamente enjuagada y seca antes de instalar las losetas nuevas.

CUANDO SE USA COMO SISTEMA DE BOQUILLADO:

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Asegúrese que las losetas estén bien fraguadas y que el mortero este completamente seco antes de emboquillar. Retire todos los espaciadores, deshechos o adhesivo de las juntas de las losetas. Puede ser necesaria la aplicación de un agente de liberación para evitar manchar las losetas. Para mejores resultados, la superficie de las losetas debe de estar a temperatura ambiente (20° C a 24° C [70° F a 75° F]). No aplique en temperaturas de menos de 15° C (60° F) o de más de 29.5° C (85° F). Materiales de epoxi son afectados por variaciones de temperatura. Temperaturas más frescas disminuirán la manejabilidad. Temperaturas más calientes reducirán la resistencia a pandeo.

APLICACIÓN DE LA BOQUILLA

Humedezca ligeramente las losetas con una esponja limpia y húmeda antes de emboquille. Extienda la boquilla sobre la cara de la loseta usando un fratás para epoxi de hule duro. Trabaje la boquilla hacia adelante y atrás en un ángulo de 45° a la cara de la loseta para asegura que se llenen completamente las juntas. Retire el exceso de boquilla deteniendo el fratás de hule a un ángulo de 90°, trabajando diagonalmente a través de la cara de la loseta.

LIMPIEZA INICIAL

Comience a limpiar la superficie de la loseta con agua y un restregador de nilón (ej. 3M™ Doodlebug™), usando un movimiento circular para limpiar. Inmediatamente retire el residuo de epoxi/agua con una esponja ligeramente húmeda (o toalla turca) limpiando (o jalando la toalla) diagonalmente a través de la cara de la loseta.

Use una esponja mojada para trabajar las juntas como sea necesario. Enjuague la esponja/toalla frecuentemente usando dos cubetas de agua, una para enjuagar el residuo pesado y la otra para enjuagar con agua limpia. Cambie el agua y enjuague la esponja/toalla frecuentemente para minimizar la acumulación de niebla epoxi. (Limpieza inicial debe de comenzarse tan pronto como sea posible.)

LIMPIEZA FINAL:

Dependiendo en la humedad y temperatura, comience la limpieza final aproximadamente de 6 a 8 horas después de la limpieza inicial. Limpie la superficie de las losetas con bastante agua y un restregador de nilón (ej. 3M™ Doodlebug™), usando un movimiento circular. El uso de una maquina pulidora con un cojín 3M™ Doodlebug™ blanco o azul durante la limpieza final aumentara la eficiencia en trabajos grandes

CONSEJO ÚTIL: Aunque EzPoxy™ EzClean™ se puede limpiar con agua únicamente, la limpieza final es mejorada enormemente con la adición de un limpiador alcalino diluido. **NUNCA** use limpiadores de acido o Bostik Ultimate™ Removedor de Adhesivo, ya que resultara en daño irreversible a la boquilla o a la loseta.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas inmediatamente con jabón y agua. No deje que el material se cure en la superficie de la loseta.

CURACIÓN:

Restrinja el tránsito peatonal hasta que las losetas estén bien fraguadas (12 horas). Tiempo de fraguado varía con la temperatura. El emboquillado puede generalmente puede comenzar después de 24 horas. Deje pasar 48 horas antes de emboquillar con cualquier boquilla epoxi 100% sólidos cuando se instala sobre un mortero de cemento.

LIMITACIONES:

- Todos los epoxis son sensibles a temperatura. Variaciones de 12° C (10° F) por arriba o debajo de 20° C (70° F) impactara la viscosidad del producto y la manejabilidad.
- Epoxis se pueden decolorar cuando son expuestos a luz ultravioleta. Es menos evidente con colores oscuros.
- EzPoxy™ EzClean™ Mortero Epóxico de 100% Sólidos y Boquilla puede mostrar decoloración cuando es expuesto por largos periodos de tiempo a químicos fuertes, temperaturas altas, y/o materiales que manchen. Limpie derrames inmediatamente.
- No use en instalaciones donde la deflexión exceda L/360 (1 pulgada en 30 pies).

TABLA DE COBERTURAS POR KIT DE 14 LB. (6.35 KG.)

Tamaño de las Losetas	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3.2 mm)	3/16" (4.8 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)
1" x 1" x 1/4" 2.5 cm x 2.5 cm x 6.4 mm	48 FT2 4.46 m2	24 FT2 2.23 m2	12 FT2 1.12 m2	8 FT2 0.74 m2	6 FT2 0.56
2" x 1" x 1/4" 5 cm x 2.5 cm x 6.4 mm	64 FT2 5.95 m2	32 FT2 2.97 m2	16 FT2 1.49 m2	10 FT2 0.93 m2	8 FT2 0.74 m2
2" x 2" x 1/4" 5 cm x 5 cm x 6.4 mm	96 FT2 8.92 m2	48 FT2 4.46 m2	24 FT2 2.23 m2	16 FT2 1.49 m2	12 FT2 1.12 m2
3" x 3" x 1/4" 7.6 cm x 7.6 cm x 6.4 mm	152 FT2 14.12 m2	76 FT2 7.06 m2	38 FT2 3.53 m2	25 FT2 2.33 m2	19 FT2 1.77 m2
4" x 4" x 1/4" 10.2 cm x 10.2 cm x 6.4 mm	200 FT2 18.58 m2	100 FT2 9.29 m2	50 FT2 4.65 m2	33 FT2 3.07 m2	25 FT2 2.33 m2
4" x 4" x 3/8" 10.2 cm x 10.2 cm x 9.5 mm	136 FT2 12.64 m2	68 FT2 6.32 m2	34 FT2 3.16 m2	22 FT2 2.04 m2	17 FT2 1.58 m2
4" x 4" x 1/2" 10.2 cm x 10.2 cm x 12.7 mm	96 FT2 8.92 m2	48 FT2 4.46 m2	24 FT2 2.23 m2	16 FT2 1.49 m2	12 FT2 1.12 m2
4" x 8" x 3/8" 10.2 cm x 20.3 cm x 9.5 mm	176 FT2 16.35 m2	88 FT2 8.18 m2	44 FT2 4.09 m2	29 FT2 2.69 m2	22 FT2 2.04 m2
4" x 8" x 1/2" 10.2 cm x 20.3 cm x 12.7 mm	136 FT2 12.64 m2	68 FT2 6.32 m2	34 FT2 3.16 m2	22 FT2 2.04 m2	17 FT2 1.58 m2
4" x 8" x 1 1/8" 10.2 cm x 20.3 cm x 35 mm	48 FT2 4.46 m2	24 FT2 2.23 m2	12 FT2 1.12 m2	8 FT2 0.74 m2	6 FT2 0.56
6" x 6" x 3/8" 15.2 cm x 15.2 cm x 9.5 mm	200 FT2 18.58 m2	100 FT2 9.29 m2	50 FT2 4.65 m2	33 FT2 3.07 m2	25 FT2 2.33 m2
6" x 6" x 1/2" 15.2 cm x 15.2 cm x 12.7 mm	152 FT2 14.12 m2	76 FT2 7.06 m2	38 FT2 3.53 m2	25 FT2 2.33 m2	19 FT2 1.77 m2
6" x 6" x 3/4" 15.2 cm x 15.2 cm x 19 mm	96 FT2 8.92 m2	48 FT2 4.46 m2	24 FT2 2.23 m2	16 FT2 1.49 m2	12 FT2 1.12 m2
8" x 8" x 1/4" 20.3 cm x 20.3 cm x 6.4 mm	408 FT2 37.90 m2	204 FT2 18.95 m2	102 FT2 9.48 m2	68 FT2 6.32 m2	51 FT2 4.74 m2
8" x 8" x 3/8" 20.3 cm x 20.3 cm x 9.5 mm	272 FT2 25.27 m2	136 FT2 12.64 m2	68 FT2 6.32 m2	45 FT2 4.18 m2	34 FT2 3.16 m2
8" x 8" x 1/2" 20.3 cm x 20.3 cm x 12.7 mm	200 FT2 18.58 m2	100 FT2 9.29 m2	50 FT2 4.65 m2	33 FT2 3.07 m2	25 FT2 2.33 m2
10" x 10" x 3/8" 25.4 cm x 25.4 cm x 9.5 mm	336 FT2 31.22 m2	168 FT2 15.61 m2	84 FT2 7.80 m2	56 FT2 5.20 m2	42 FT2 3.90 m2
12" x 12" x 1/4" 30.5 cm x 30.5 cm x 6.4 mm	616 FT2 57.23 m2	308 FT2 28.61 m2	154 FT2 14.31 m2	102 FT2 9.48 m2	77 FT2 7.15 m2
12" x 12" x 3/8" 30.5 cm x 30.5 cm x 9.5 mm	408 FT2 37.90 m2	204 FT2 18.95 m2	102 FT2 9.48 m2	68 FT2 6.32 m2	51 FT2 4.74 m2
12" x 12" x 1/2" 30.5 cm x 30.5 cm x 12.7 mm	304 FT2 28.24 m2	152 FT2 14.12 m2	76 FT2 7.06 m2	50 FT2 4.65 m2	38 FT2 3.53 m2

- No mezcle unidades parciales.
- No use sobre tablero orientado de cordón, tabla de partículas, masonite, luau o sustratos similares inestables.
- No use donde pueda ocurrir presión hidrostática.
- Debido a las limitaciones de madera contrachapada como sustrato, Bostik EzPoxy™
- EzClean™ Mortero Epóxico de 100% Sólidos y Boquilla no debe usarse para uso en madera contrachapada en exteriores, interiores mojados o aplicaciones sujetas con tránsito pesado/comercial.
- Exposición intermitente a temperaturas de hasta 176.66° C (350°

EZPOXY™ EZCLEAN™ - KIT DE RESINAS				
No. Item	Color / Parte	Código	Tamaño	Código de Barras
G93615	Kit de Resinas	--	Parte A 48 fl.oz (1.42 L) Parte B 15.5 fl.oz (0.46 L)	747224603852

EZPOXY™ EZCLEAN™ - ARENA / COLORANTE				
No. Item	Color / Parte	Código	Tamaño	Código de Barras
G93616	White / Blanco	H152	1paquete*	747224603883
G93617	Classic Bone / Hueso	H158	1paquete*	747224603890
G93618	Alabaster / Alabastro	H189	1paquete*	747224603906
G93619	Linen / Lino	H163	1paquete*	747224603913
G93620	Almond / Amendra	H153	1paquete*	747224603920
G93621	Antique White / Blanco Antiguo	H135	1paquete*	747224603937
G93622	Champagne / Champaña	H138	1paquete*	747224603944
G93623	Latte / Latté	H192	1paquete*	747224603951
G93624	Jamoca / Jamoca	H162	1paquete*	747224603968
G93625	Summer Wheat / Trigo	H150	1paquete*	747224603975
G93626	Sand Biege / Beige Arena	H148	1paquete*	747224603982
G93627	Flash Walnut / Nogal	H141	1paquete*	747224603999
G93628	Mobe Pearl / Perla	H145	1paquete*	747224604002
G93629	Misty Gray / Gris Niebla	H144	1paquete*	747224604019
G93630	Delorean Gray / Gris Delorean	H160	1paquete*	747224604026
G93631	French Gray / Gris Francés	H142	1paquete*	747224604033
G93632	Char Black / Negro Carbón	H139	1paquete*	747224604040
G93633	Portabella / Portobello	H184	1paquete*	747224604057
G93634	Clay / Arcilla	H197	1paquete*	747224604064
G93635	Timber / Madera	H199	1paquete*	747224604071
G93636	Silver Bullet / Bala de Plata	H168	1paquete*	747224604088
G93637	Steel / Acero	H200	1paquete*	747224604095
G93638	Lunar / Luna	H196	1paquete*	747224604101
G93639	Storm / Tormenta	H198	1paquete*	747224604118
G93640	Taupe / Taupe	H151	1paquete*	747224604132
G93641	Alpine White / Blanco Alpino	H183	1paquete*	747224604149
G93642	Brick / Ladrillo	H136	1paquete*	747224604156

* 1 paquete de arena / colorante deberá ser ordenado por cada kit de resina parte A+B.

F) es aceptable. No para exposición continua a temperaturas de más de 60° C (140° C). Puede manchar mármol o piedra de color claro.

- No usar como adhesivo/mortero para instalaciones exteriores.
- El tamaño de llana es sugerido para maximizar la transferencia/cobertura de mortero.
- Durante la instalación, periódicamente revise la cobertura.

LLANAS RECOMENDADAS

Mosaicos Cerámicos – Accesorios Cerámicos
Cobertura de 30 a 40 pies cuadrados (2.79 a 3.72 m²) por kit.



Llana con Diente en "V" de 3/16" X
5/32" (4.8 mm x 4 mm)

Losetas cerámicas & Adoquines de 4" x 4"
(10.2 cm x 10.2 cm) y 4" x 8" (10.2 cm x 20.4 cm)
Cobertura de 20 a 30 pies cuadrados (1.86 a 2.79 m²) por kit.



Llana con Diente Cuadrado
de 1/4" X 1/4" (6.4 mm x 6.4 mm)

EMPAQUE

Kit de resina

Parte A (Resina) - 48 fl oz (1.41 L)

Parte B (Endurecedor) - 11.7 fl oz (340 mL)

Relleno/Colorante - 11 lbs (5.0 kg)

PELIGRO

PARTE A: CONTENIDO DAÑINO SI SE INGIERE O INHALA. CONTIENE POTENCIAL SENSIBILIZADOR. PUEDE CAUSAR REACCIÓN ALERGICA DE LA PIEL O DE LOS PULMONES. PUEDE IRRITAR OJOS, PIEL O VIAS RESPIRATORIAS. No permita contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Manéjese con cuidado. Use únicamente en un área bien ventilada o use máscara. Use ropa protectora incluyendo guantes durante la manipulación. Lávese completamente después de manipular. Almacene el contenedor en un área fresca y seca, con la tapa bien cerrada. No reutilice el contenedor.

PARTE B: CORROSIVO. SENSIBILIZADOR FUERTE. CONTENIDO NOCIVO SI SE INGIERE, INHALA O ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL. CAUSA SEVERAS QUEMADURAS EN LA PIEL Y DAÑO EN LOS OJOS. PUEDE CAUSAR REACCIÓN ALERGICA EN LA PIEL O LOS PULMONES. No respire los humos. No permita contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Manéjese con cuidado. Use únicamente en un área bien ventilada o use máscara. Use ropa protectora incluyendo guantes durante la manipulación. Lávese completamente después de manipular. Almacene el contenedor en un área fresca y seca, con la tapa bien cerrada. No reutilice el contenedor.

RELLENO/COLORANTE: CONTENIDO DAÑINO SI SE INGIERE O INHALA. ¡AGENTE CANCEROSO! EXPOSICIÓN PUEDE PRODUCIR CÁNCER. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA. No aspire el polvo. Que no entre en los ojos, la piel o la ropa. No lo ingiera. MANTENGASE ALEJADO DE NIÑOS. Manéjese con cuidado. Use únicamente en un área bien ventilada o use máscara. Use ropa protectora incluyendo guantes durante el manejo. Lávese completamente después de manejar. Almacene el contenedor en un lugar fresco y seco con la tapa bien sellada. No reúse el contenedor.

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE NIÑOS

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS:

PARTE A: Contiene resinas de epoxi. Alcohol bencílico y alcohol tetrahidro furfurílico. Si entra en contacto con ojos o piel, enjuague con agua durante por lo menos 15 minutos. Si en la ropa, quítese la ropa. Si se inhala, lleve a la persona al aire fresco. Si se ingiere, llame al Centro de Control de Veneno o al médico inmediatamente. No induzca el vomito.

PARTE B: Contiene dendrímero, Diethylenetriamine y Tetraethylenepentamine. Si entra en contacto con ojos o piel, enjuague con agua durante por lo menos 15 minutos. Si en la ropa, quítese la ropa. Si se inhala, lleve a la persona al aire fresco. Si se ingiere, llame al Centro de Control de Veneno o al médico inmediatamente. No induzca el vomito.

RELLENO /COLORANTE: Contiene Cuarzo Sílice y Dióxido de Titanio. Si en los ojos o la piel, enjuague con agua durante por lo menos 15 minutos. Si en la ropa, retire la ropa. Si se inhala, saque a la persona al aire fresco. Si se ingiere, llame al Centro de Control de Veneno o al médico inmediatamente. No induzca vomito.

VEA LA FICHA DE SEGURIDAD

EMERGENCIAS QUÍMICAS: 800-424-9300 (USA),
703-527-3887 (Internacional)

EMERGENCIAS MÉDICAS: 866-767-5089

ALMACENAJE/VIDA DE ANAQUEL:

Almacene en un lugar, limpio, seco, fuera del piso en una tarima, no afectado por temperatura de congelación o calientes. Vida de anaquel es de un año a partir de la fecha de producción en la bolsa sin abrir

VOC

Kit de Resina

Parte A: 67 g/L (calculados de acuerdo a SCAQMD 1168)

Parte B: 0 g/L (calculados de acuerdo a SCAQMD 1168)

Relleno /Colorante: 0 g/L (calculados de acuerdo a SCAQMD 1168)

GARANTÍA LIMITADA

La Garantía Limitada se puede encontrar en www.bostik-us.com o llame al 800.726.7845. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, BOSTIK RENUNCIA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LA GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR; Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES. SALVO LO EXPRESADO EN LA GARANTÍA LIMITADA, EL ÚNICO RECURSO POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O EL REEMBOLSO DE PRECIO DE COMPRA DEL COMPRADOR.

CENTRO DE ATENCIÓN BOSTIK

Ayuda Inteligente™
1-800-726-7845

Bostik, Inc.

11320 W. Watertown Plank Road

Wauwatosa, WI 53226

www.bostik-us.com

Bostik Mexicana, S.A. de C.V.

Esfuerzo Nacional No. 2 Fraccionamiento Alce Blanco

Naucalpan Estado de México. C.P. 53370

Tel. (55) 2122-7250

www.bostik.com.mx

