



Hydroment® Dry Tile Grout™ UNSANDED

PARA USO EN JUNTA DE HASTA 3.2 MM (1/8")

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta fuerza temprana
- Fraguado rápido y sin contracción
- Contiene Bostik Blockade™ Protección Anti-microbiana

DESCRIPCIÓN

La Boquilla Sin Arena Bostik Dry Tile Grout™ ha sido formulada a partir de grados selectos de cuarzo, cemento Portland, pigmentos de color (colorfast) y otros ingredientes especiales y exclusivos de Bostik. La boquilla Dry Tile Grout™ brinda una dureza superior, un color consistente y uniforme y una fuerza y durabilidad en una amplia variedad de losetas. Excede la norma ANSI A118.6 cuando se mezcla con agua y la norma ANSI A118.7 cuando se mezcla con el Aditivo Multi Propósito de Acrílico y Látex Bostik 425™.

USOS DEL PRODUCTO

Hydroment® Dry Tile Grout™ se puede usar en pisos y muros en interiores o exteriores.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

La Boquilla Sin Arena Bostik Dry Tile Grout™ puede ser utilizada para emboquillar losetas vitrificadas para muros, mármol, granito, losetas cerámicas, porcelánicas y de vidrio. Utilice la boquilla Bostik Dry Tile Grout™ para emboquillar pisos y muros siempre y cuando la junta de la boquilla no exceda un ancho de 1/8" de pulgada.

NOTE: Es responsabilidad del usuario determinar la condición de todas las superficies y si la boquilla es adecuada para las mismas antes de su aplicación.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Lea y entienda perfectamente la hoja de datos técnicos antes de iniciar la instalación. Siga los estándares de instalación aplicables de ANSI (Instituto Americano de Estándares Nacionales), NTCA (Asociación Nacional de Contratistas de Losetas) y TCNA (Consejo Cerámico de Norte América). Siga los estándares y recomendaciones de la industria en lo que respecta al contenido de humedad del subsuelo, así como el diseño, acomodo y aplicación del piso. Antes de la instalación refiérase a nuestra página de internet www.bostik.com

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Remueva todos los espaciadores, imperfecciones de las losetas y el exceso de adhesivo o mortero de las juntas de la boquilla. Asegúrese que las losetas estén firmemente colocadas y que el adhesivo o mortero se encuentre completamente seco antes de realizar el emboquillado.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado cuando aplique boquillas pigmentadas



sobre superficies porosas, de alta absorción o con textura, así como en porcelanas pulidas. Algunas losetas retienen los pigmentos de color por lo que la aplicación de un sellador pudiera ser necesario previo a la instalación de la boquilla a fin de prevenir manchas en las losetas. Antes de la aplicación de la boquilla, siempre realice una prueba en un área separada a fin de asegurarse que haya compatibilidad entre la boquilla y la loseta. Refiérase a las instrucciones específicas del fabricante de la loseta.

MEZCLADO

En una cubeta limpia, coloque 1 galón del Aditivo Multi Propósito de Acrílico y Látex Bostik 425™ o 1 galón de agua potable y limpia, y agregue la cantidad de 25 libras de la boquilla; o mezcle 5 libras de la boquilla con 1 1/2 pinta (24 onzas) de Aditivo Multi Propósito de Acrílico y Látex Bostik 425™ o de agua potable y limpia. Mezcle lentamente hasta conseguir una consistencia suave parecida a una pasta. Permita que la mezcla se asiente por 15 minutos y luego vuelva a mezclarla antes de la aplicación a fin de eliminar grumos y asegurar la uniformidad en el color. La boquilla podrá ser re mezclada durante su vida en la cubeta a fin de mejorar su manejabilidad. No re active la boquilla agregándole más líquido. Esto debilitaría la boquilla y alteraría el color. Aunque no es indispensable, el uso del Aditivo Multi Propósito de Acrílico y Látex Bostik 425™ siempre ayudará a mejorar el desempeño de la boquilla Bostik Dry Tile Grout™, especialmente en ambientes congelantes, construcciones con marcos de madera o cuando se emboquillen losetas porcelánicas.

APLICACIÓN

Humedezca ligeramente las losetas antes de emboquillar. Esparza la boquilla

sobre la cara de las losetas utilizando una flota de hule para emboquillar. Trabaje la boquilla de ida y vuelta a un ángulo de 45° con respecto a la cara de la loseta a fin de asegurar que las juntas se llenen por completo. Remueva el exceso de la boquilla utilizando el borde de la flota de hule y desplazándola de forma diagonal a través de la cara de las losetas.

LIMPIEZA DE LA BOQUILLA

LIMPIEZA INICIAL: Dependiendo de la humedad y temperatura del ambiente, comience la limpieza inicial después de que la boquilla se ponga firme, normalmente entre 30 y 40 minutos. Utilice una esponja ligeramente húmeda para limpiar las losetas, trabajándola con movimientos diagonales a las juntas de las boquillas. Enjuague la esponja frecuentemente utilizando dos cubetas de agua, una para enjuagar los residuos pesados y la otra para enjuagar la esponja con agua limpia. Evite realizar la limpieza con exceso de agua ya que esto causará cambios de color y eflorescencia.

LIMPIEZA FINAL: Dependiendo de la humedad y temperatura del ambiente, comience la limpieza final aproximadamente de 1.5 a 2 horas después de la limpieza inicial. Utilizando una fibra de nylon húmeda para tallar (por ejemplo: 3M Doodlebug®) limpie de forma diagonal a través de la cara de las losetas. Cambie el agua y enjuague la fibra frecuentemente a fin de minimizar la formación de paño de la boquilla.

NOTA: El uso de agua en exceso durante la limpieza pudiera resultar en un color más claro o en el debilitamiento de la junta de la boquilla. Nunca use limpiadores base ácido ya que pudieran provocar daños irreversibles en la boquilla o en las losetas.

CURADO

Mantenga el área libre de cualquier tipo de tráfico pesado hasta que la boquilla se haya secado firmemente (aproximadamente de 8 a 12 horas). Para la boquilla mezclada con agua, cúrela por medio de humedad durante 3 días, frotando las juntas con un trapo o esponja húmeda varias veces durante el día o cubriéndolas con un papel Kraft® que no manche. El curado por medio de humedad no se requiere si la boquilla fue mezclada con el Aditivo Multi Propósito de Acrílico y Látex Bostik 425™. Un curado deficiente pudiera resultar en colores tenues o juntas débiles.

LIMPIEZA

Renueva inmediatamente después de su uso el exceso de la Boquilla Sin Arena Dry Tile Grout™ de las manos y herramientas con una esponja y agua limpia. La limpieza de la boquilla curada es muy difícil.

LIMITACIONES

- No utilice la boquilla en juntas mayores a 1/8" de espesor.
- No se utilice en aplicaciones donde se requiera de alta resistencia a manchas y a químicos (para estos casos use la boquilla epóxica de 100% sólido Bostik EzPoxy™).
- No aplique la boquilla en temperaturas menores a 50°F (10°C) o por encima de 100°F (37.7°C).
- No la instale sobre juntas de expansión o de control.
- Antes de la instalación, siempre realice una prueba en un área poco notoria a fin de asegurar su satisfacción y que el producto sea compatible con las losetas.
- El color puede variar de lote a lote, así que planee la instalación de forma adecuada.
- Cuando la boquilla esté húmeda su color se verá más oscuro que cuando esté seca.
- No la mezcle con Bostik 1900™.
- No la aplique cuando la temperatura del medio ambiente no se pueda mantener por encima de los 50°F (10°C) durante 72 horas o en exterior cuando se espera lluvia durante las siguientes 24 horas.
- Las condiciones de la obra pudieran afectar la reproductibilidad del color.

EMPAQUE

Saco de 2.27 kg (5 lb)

Saco de 11.3 kg (25 lb)

PELIGRO

CONTENIDO DAÑINO. CAUSA QUEMADURAS. No ingiera, Que no entre en los ojos. Que no entre en la piel o ropa. Manéjese con cuidado. Use mascar, guantes de hule y gafas de seguridad. No reúse la bolsa.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS

Contiene sílice de Cuarzo, cemento Portland y dióxido de titanio. Si se ingiere llame al Centro de Control de Veneno inmediatamente. No induzca vomito. Si en los ojos, enjuague bien con agua por 20 minutos. Si en la piel, enjuáguese bien con agua. Si en la ropa, retire la ropa.

VEA LA FICHA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Este producto contiene un químico(s) conocido en el Estado de California de causar cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

ALMACENAJE / VIDA DE ANAQUEL

Almacénelo en un lugar limpio y seco, en una tarima alejada del piso y que no se vea afectado por temperaturas muy calientes o congelantes. La vida de anaquel es de 1 año a partir de su fecha de fabricación siempre y cuando se encuentre en su empaque original cerrado.

VOC

0 g/L (calculados de acuerdo a SCAQMD 1168)

GARANTÍA LIMITADA

Puede ser encontrada en www.bostik.com o llamando al 800.726.7845. AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, BOSTIK NIEGA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO; Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES. ALMENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA GARANTÍA LIMITADA, EL ÚNICO REMEDIO EN CASO DE APLICAR LA GARANTÍA ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL MONTO DE LA COMPRA DEL CLIENTE.

TABLA DE COBERTURA — libras por 100 pies cuadrados

Tamaño de Loseta	1/16"	1/8"
1" x 1" x 1/4"	155	80
2" x 2" x 1/4"	304	155
3" x 6" x 5/16"	483	243
4" x 4" x 5/16"	483	243
4 1/4" x 4 1/4" x 5/16"	513	258
4" x 8" x 1/2"	402	202
6" x 6" x 1/2"	452	227
8" x 8" x 3/8"	802	403
12" x 12" x 1/4"	1802	903
12" x 12" x 3/8"	1201	602
13" x 13" x 3/8"	1301	652
16" x 16" x 3/8"	1601	802
18" x 18" x 1/4"	2701	1353
18" x 18" x 3/8"	1800	902
12" x 24" x 1/8"	4801	2405
12" x 24" x 1/4"	2401	1202
24" x 24" x 3/8"	2400	1201

Calculadora de emboquillado disponible en www.bostik.com/us

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE BOSTIK

Ayuda Inteligente:
1-800-726-7845

Bostik Mexicana, S.A. de C.V.

Esfuerzo Nacional No. 2 Fracc. Alce Blanco

Naucalpan, Estado de México C.P. 53370

Tel. (55) 2122-7250

www.bostik.com.mx

Bostik, Inc.

11320 W. Watertown Plank Road

Wauwatosa, WI 53226

www.bostik.com/us

Este documento reemplaza cualquier literatura previamente publicada.

