



ZEER KRACHTIGE LIJM

HOGE AANVANGSHECHTING

BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR LVT

STIX A550 POWER ELASTIC

REVOLUTIONAIRE, KRACHTIGE LIJM MET EEN UITZONDERLIJK RESULTAAT

STIX A550 POWER ELASTIC

REVOLUTIONAIRE, KRACHTIGE LIJM MET EEN UITZONDERLIJK RESULTAAT

VOORDELEN

- super polyvalente lijm, alle soorten vloerbekleding
- alle lokalen: commercieel en privé
- korte wachttijd: 5 à 10 min
- snelle initiële hechting en fixatie van de bekleding
- harde lijmfilm, geschikt voor alle verkeer
- goede drukweerstand (hospitaalbedden)
- geschikt voor niet geventileerde lokalen open voor het publiek
- geschikt voor vloerverwarming, warmtebestendig tot 50°C

Opgenomen in de bestekteksten van vele vloerbekledings-fabrikanten.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle soorten soepele vloerbekledingen: LVT in stroken of tegels, rubber ≤4 mm dikte, linoleum in banen, polyolefinen, homogene pvc in tegels of banen, meerlagig pvc in tegels of banen, pvc op kurk, vinyl, halfsoepele tegels, minerale tegels, alle soorten vasttapijt en natuurlijke vezels. Tevens geschikt voor het verlijmen van pvc op pvc, metaal en niet absorberende ondergronden.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN*

Kleur:	ivoor
Dichtheid:	± 1.25
Wachttijd:	5 à 10 min.
Open tijd:	25 à 30 min.
Beloopbaar na:	± 24 u.
Definitieve hechting:	24 à 48 u.
Verwerkingstemperatuur:	+10 à +25°C

*Waarden bepaald bij +23°C, 55% R.V. op een normaal absorberende ondergrond

VERBRUIK

Vloerbekleding met een effen rug	Spatel A2 - verbruik ± 300 g/m ²
Vloerbekleding met een oneffen rug	Spatel B1 - verbruik ± 350 g/m ²
Vloerbekleding met een ruwe rug	Spatel B2 - verbruik ± 400 g/m ²

ERKEND DOOR FABRIKANTEN VAN LVT, RUBBEREN VLOERBEKLEDING EN LINOLEUM ALS DE ULTIEME VLOERLIJM:

Amtico International, Armstrong DLW, Design Flooring, Forbo, Karndean International, mFloor, Objectflor, Tarkett, Upofloor, Artigo, Dalsouple, Nora, Mondo, IVC, Moduleo, etc.

