

HYTEC A370 RAPID

ZEER SNELDROGEND WATERGEDRAGEN VOCHTSCHERM

EIGENSCHAPPEN

- Al binnen 1,5 uur verder af te werken
- Tot 5,5% CM toepasbaar
- Kant-en-klaar
- 1 component

PRODUCT

HYTEC A370 RAPID is een kant-en-klaar, watergedragen vochtscherm dat eenvoudig en in 2 lagen met een kwast of roller opgebracht kan worden. Het vochtscherm is zeer sneldrogend en toepasbaar voor binnengebruik tot 5,5%CM.

TOEPASSING

HYTEC A370 RAPID is ontwikkeld als vochtscherm voor normale cementgebonden ondergronden. Het wordt niet aanbevolen voor zeer gesloten, niet-poreuze ondergronden. Gevlinderde vloeren dienen vooraf opgeschuurd of gestraald te worden. Het membraan kan ook worden toegepast op ondergronden met vloerverwarming.

VERWERKING

Ondergrond


Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Vermijdt toepassing onder PVC banen met hoge eigen dynamiek, welke in direct zonlicht geplaatst zijn. Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse gepast adviseren.

Applicatie

Pas HYTEC A370 RAPID altijd onverdund toe in 2 lagen. Aanbrengen met roller of kwast. Schud de can altijd voor gebruik tot een homogeen mengsel is bereikt.

Breng de eerste laag HYTEC A370 RAPID aaneengesloten en in één richting aan en zorg dat de vloeistof goed door de ondergrond wordt opgenomen. Laat het vervolgens 15 tot 30 min. drogen; de laag is droog als de blauwe kleur is overgegaan in een donkere glimmende laag.



Breng vervolgens de tweede laag HYTEC A370 RAPID aaneengesloten en haaks op de eerste laag aan, zorg dat er geen pinholes ontstaan en laat het vervolgens ca. 1 uur drogen.

Laat de primer altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht. Verdere afwerking dient binnen 24 uur na aanbrengen van het membraan plaats te vinden en breng zo nodig een nieuwe verse (3e) laag aan. Houdt het membraan schoon en stofvrij tot de eindafwerking (egaline of tegels) plaatsvindt. Het verbruik is afhankelijk van het restvochtgehalte en evt. aanwezige vloerverwarming, zie hieronder.

VERBRUIK

Restvochtgehalte	Vloerverwarming	Verbruik
1% tot 2,5%	NEE	2 x 150 gr/m ²
2,5% tot 5,5%	NEE	2 x 200 gr/m ²
1% tot 2,5%	JA	2 x 200 gr/m ²

Restvochtgehalte altijd vast te stellen volgens CM methode. Pas HYTEC A370 RAPID niet toe op ondergronden met vloerverwarming boven 2,5% CM.

VLOERVERWARMING

HYTEC A370 RAPID is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng het vochtscherm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

HYTEC A370 RAPID is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksd.s. thewerccs.com.


SPECIFICATIES	
Product	Copolymeer emulsie
Vorm	vloeistof
Kleur	blauw (droogt zwart op)
Densiteit	ca. 1,24
Applicatie	altijd 2 lagen
Verbruik	150 à 200 gr/m ² /laag
Verwerkingstemperatuur	van 10°C tot 25°C
Verwerkingstijd	nvt
Droogtijd	zie inhoud TDS
Verder af te werken	altijd binnen 24 uur

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking
Can à 12 kg


Artikelnr.
30620708

EAN code
5010591010611



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080, Lochristi
België

www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.