

RENO P520 EASY

ZEER SNELDROGENDE REPARATIEHARS

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snelle doorharding
- Eenvoudig mengen in de fles
- Zeer lage emissie
- Geurarm

PRODUCT

RENO P520 EASY is een oplosmiddelvrij 2-component reparatiehars op waterglasbasis. Het is geschikt voor het opvullen en herstellen van barsten en scheuren in zandcement dekvloeren en betonnen vloeren.

RENO P520 EASY is gecertificeerd volgens EC1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil en scheidingsmiddelen.

Zorg dat de te repareren scheur goed toegankelijk is voor de hars en slijp zonodig de scheur iets verder open. Plaats om de 25 cm een dwarsvoeg waarin een kram geplaatst wordt. Zorg dat de gehele voeg goed stofvrij is.

Applicatie

Giet de B-component in de fles met de A-component. Het mengsel gedurende 15 seconden krachtig schudden. Voor het herstellen van scheuren, deze opvullen met het homogeen gemengde hars en voldoende glad strijken. Om de hechting met de later aan te brengen egaliseermiddelen te verbeteren dient de verse hars direct na applicatie ingestrooid te worden met vuurgedroogd kwartszand (korrel 0,4-0,9 mm). Verwijder daarna het overtollige zand.



VLOERVERWARMING

RENO P520 EASY is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

RENO P520 EASY is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostik.com of thewerks.com.

| SPECIFICATIES | |
|------------------------|--|
| Product | hars op waterglasbasis |
| Vorm | vloeistof |
| Kleur | comp. A. transparant comp. B. bruin |
| Densiteit | mengsel ca. 1,30 |
| Verbruik | afhankelijk van scheurbreedte |
| Verwerkingstemperatuur | van 10°C tot 25°C |
| Verwerkingstijd | ca. 12 min. |
| Droogtijd | ca. 20 min. |
| Volledige doorharding | 24 uur |
| Verder af te werken | altijd binnen 24 uur |

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Verpakking | Artikelnr. | EAN code |
| set à 2x 300 gr. | 30616193 | 4008373130801 |



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080, Lochristi
België

www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.