

STIX A800 PREMIUM

UNIVERSELE DISPERSIE VLOERBEKLEDINGSLIJM

EIGENSCHAPPEN

- Voor alle types soepele vloerbekleding
- Makkelijk verwerkbaar en zeer lange open tijd
- Hoge afschuifsterkte en aanvangshechting
- Geschikt op alle types vloerverwarming

PRODUCT

STIX A800 PREMIUM is een zeer breed toepasbare acrylaat dispersie vloerlijm met een lange open tijd en een zeer hoge afschuifsterkte. De vloerlijm is geschikt voor het leggen van LVT, rubber, PVC en andere types soepele vloerbekleding. De lijm beschikt over een hoge aanvangshechting en is geschikt voor wand- en vloertoepassing.

STIX A800 PREMIUM is gecertificeerd volgens EC1+ en daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

STIX A800 PREMIUM is geschikt voor verlijming van o.a.:

- LVT in stroken en tegels
- Akoestisch linoleum
- Homogeen PVC
- Heterogeen compact en akoestisch PVC
- Alle soorten tapijt
- Panelen voor wandbescherming
- Linoleum in tegels en stroken**
- Wandpanelen in natte ruimtes**

** op basis van specifiek projectadvies Bostik.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Indien de ondervloer niet volledig vlak is, kan deze na primering geëgaliseerd worden met een geschikte BOSTIK egaline zoals de SL C350 UNIVERSAL of de SL C510 PRO. Zeer poreuse ondergronden, zoals open dekvloeren, dienen vooraf geprimeerd te worden met een geschikte BOSTIK primer zoals de GRIP A500 MULTI, zie desbetreffende TDS.



Applicatie en verbruik

Gebruik voor het aanbrengen van STIX A800 PREMIUM steeds de juiste lijmkam volgens onderstaand overzicht. Houdt de lijmkam onder een hoek van ca. 60 ° en breng de lijm gelijkmatig op.

Soort bekleding	Lijmkam	Verbruik
- Dun met gladde backing	A4	200 - 250 g/m ²
- Normaal met gladde backing (PVC etc)	A2	250 - 300 g/m ²
- Normaal met ruwe backing	B1	300 - 350 g/m ²
- Ruw loopvlak (gevlochten sisal ed.)	B2	350 - 400 g/m ²

Om te voorkomen dat de lijm doortekent, is het bij dunne vloerbekleding aan te raden de lijm na aanbrengen enigzins vlak na te rollen.

DROOGTIJD

Respecteer de aangegeven wachttijd, verlijm niet op een nog natte lijmlaag. Plaats de bekleding na de wachttijd en binnen de open tijd, als de lijm zijn volledige kleeftkracht heeft bereikt. Om luchtinsluiting te voorkomen adviseren wij de bekleding direct én ca. 30 minuten na het aanbrengen na te rollen.

Het lassen van evt naden kan pas plaatsvinden na gehele doorharding van de lijm, ca. 24-48 uur na plaatsing van de bekleding.

VLOERVERWARMING

STIX A800 PREMIUM is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX A800 PREMIUM is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksd.s.

TECHNISCHE KENMERKEN	
Product	acrylaat dispersie
Consistentie	pasta
Soortelijk gewicht	ca. 1,40
Kleur	ivoorkleurig
Wachttijd	10 à 15 min.
Wachttijd rubber	ca. 5 min.
Open tijd	ca. 60 min.
Open tijd rubber	ca. 30 min.
Beloopbaar	na ca. 12 uur
Volledig doorgehard	na ca. 24 uur
Verbruik	250 - 400 gr/m ²
Emissie certificering	EC1+, A+ en M1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking	Artikelnr.	EAN code
emmer à 6 kg.	30615489	3549212484712
emmer à 12 kg.	30616798	3549212486563
emmer à 18 kg.	30615491	3549212484729

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Antwerpsesteenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be