

SL C750 POLYRAG

SNELDROGENDE VEZELVERSTERKTE EGALINE

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snel beloopbaar
- Vezelversterkt
- Perfect glad oppervlak
- Geschikt voor directe verlijming

PRODUCT

SL C750 POLYRAG is een sneldrogende flexibele en vezelversterkte egaline voor binnentoepassing. De egaline is specifiek voor egaliseren van minder stabiele (bv. houten) ondergronden en is geschikt voor verdere afwerking met een vloercoating. De egaline beschikt over korte polymeer vezels waardoor hij probleemloos af te werken is met een rakel of prikrol.

SL C750 POLYRAG is gecertificeerd volgens EC 1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

SL C750 POLYRAG is geschikt voor het egaliseren van de volgende ondergronden:

- cementgebonden dekvloeren
- houten ondergronden
- betonnen vloeren
- oude tegelvloeren
- asfalt-beton vloeren

Voor de egalisatie van gipsgebonden dekvloeren adviseren wij toepassing van de SL G340 ALPHA of de hybride SL C740 FIBER MAXI.

SL C750 POLYRAG kan verder afgewerkt worden met:

- pvc en tapijt
- linoleum
- parket
- keramische tegels
- vloercoating

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.



Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. Onderstaande percentages zijn maximale waarden waaraan de ondergrond moet voldoen.

Cementgebonden 2,0 %CM - 1,8%CM **
**=bij verwarmde vloeren

Bij een te hoog restvochtpercentage kan het vochtscherm HYTEC A370 RAPID worden toegepast tot 5,5 %CM. Cementgebonden ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht dienen eerst behandelend te worden met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden steeds de juiste primer. Primer vermindert een te snelle absorptie door de ondergrond en verbetert de hechting. Eenmaal droog zorgt de primer voor sluiting van de ondergrond en verhindert zo de vorming van pinholes.

Ondergrond

Poreuse ondergronden
Gesloten ondergronden
Houten ondergronden

Primer

GRIP A500 MULTI
GRIP A936 XPRESS
GRIP X910 FILL&WOOD

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

Meng 1 zak à 25kg met 6 liter koud en schoon water. Meng deze 2 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Breng de egaline aan in de gewenste laagdikte (zie ook technische gegevens) en verdeel deze met een vlakspan of vlakke (ongetande) rakel. Bewerk vervolgens de egaline 5 à 10 minuten na aanbrengen met een prikrol.

Laat de egaline altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

Een eventuele tweede laag kan zonder voorstrijk aangebracht worden wanneer de eerste laag beloopbaar maar nog niet geheel droog is. Is de eerste laag al wel droog dan moet deze geprimerd worden met GRIP A500 MULTI 1:1 verdund.

VLOERVERWARMING

SL C750 POLYRAG is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C750 POLYRAG is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksd.com.

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl

| SPECIFICATIES | |
|------------------------|--|
| Product | cementgebonden egaline |
| Vorm | poeder |
| Vezels | korte polymeer vezels |
| Kleur | beige |
| Mengverhouding | 6 liter water op 1 zak à 25kg |
| Verpompbaar | JA |
| Laagdikte | tot 10 mm |
| Verbruik | ca. 1,5kg/mm/m ² |
| Verwerkingstemperatuur | van 10°C tot 25°C |
| Verwerkingstijd | ca. 20 min. |
| Beloopbaar | na ca. 2 uur |
| Verder af te werken | keramiek na ca. 4 uur |
| | PVC na ca. 6 uur |
| | parket na 24 uur |
| | vloercoating, lino, rubber na ca. 24 uur |
| Druksterkte | C30 |
| Buigsterkte | F7 |
| Emissiecertificaat | EC1+ |

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Artikelnr.
30615457

EAN code
3549212484682



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080, Lochristi
België

www.bostik.be