

SL C780 FLX

ZWAAR BELASTBARE VEZELVERSTERKTE EGALINE

EIGENSCHAPPEN

- Vezelversterkt
- Voor hoge mechanische belasting
- Snel beloopbaar
- Tot 30 mm in 1 laag

PRODUCT

SL C780 FLEX is een flexibele en vezelversterkte egaline voor zware belasting. De egaline is specifiek voor toepassing op dynamische ondergronden. De egaline beschikt over korte vezels waardoor hij goed af te werken is met een vlakke rakel of prikrol.

SL C780 FLEX is gecertificeerd volgens EC 1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

SL C780 FLEX is geschikt voor het egaliseren van de volgende ondergronden:

- houten ondergronden
- cementgebonden dekvloeren
- betonnen vloeren
- oude tegelvloeren
- geschuurde asfalt-beton vloeren

Voor de egalisatie van gipsgebonden dekvloeren adviseren wij toepassing van de SL G340 ALPHA of de hybride SL C740 FIBER MAXI.

SL C780 FLEX kan verder afgewerkt worden met:


- pvc en LVT
- tapijt
- limoleum en rubber
- keramische tegels
- vloercoating

Mits correct afgewerkt (keramiek of gesloten vloercoating), is SL C780 FLEX ook geschikt voor buitentoepassing.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.



Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. Onderstaande percentages zijn maximale waarden waaraan de ondergrond moet voldoen.

Cementgebonden 2,0 %CM - 1,8%CM **
**=bij verwarmde vloeren

Bij een te hoog restvochtpercentage kan het vochtscherm HYTEC A370 RAPID worden toegepast tot 5,5 %CM. Cementgebonden ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht dienen eerst behandelend te worden met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden steeds de juiste primer. Primer vermindert een te snelle absorptie door de ondergrond en verbetert de hechting. Eenmaal droog zorgt de primer voor sluiting van de ondergrond en verhindert zo de vorming van pinholes.

Ondergrond

Poreuse ondergronden
Gesloten ondergronden
Houten ondergronden

Primer

GRIP A500 MULTI
GRIP A936 XPRESS
GRIP X910 FILL&WOOD

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

Meng 1 zak à 25kg met 6 liter koud en schoon water. Meng deze 2 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Breng de egaline aan in de gewenste laagdikte (zie ook technische gegevens) en verdeel deze met een vlakspan of vlakke (ongetande) rakel. Bewerk vervolgens de egaline 5 à 10 minuten na aanbrengen met een prikrol.

Laat de egaline altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

Een eventuele tweede laag kan zonder voorstrijk aangebracht worden wanneer de eerste laag beloopbaar maar nog niet geheel droog is. Is de eerste laag al wel droog dan moet deze geprimeerd worden met GRIP A500 MULTI 1:1 verdund.

VLOERVERWARMING

SL C780 FLEX is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C780 FLEX is houdbaar tot 9 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksd.sds.thevercs.com.

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl

SPECIFICATIES	
Product	cementgebonden egaline
Vorm	poeder
Vezels	korte vezels
Kleur	grijs
Mengverhouding	6 liter water op 1 zak à 25kg
Verpompbaar	JA
Laagdikte	van 1 tot 30 mm
Verbruik	ca. 1,5kg/mm/m ²
Verwerkingstemperatuur	van 10°C tot 25°C
Verwerkingstijd	ca. 20 min.
Beloopbaar	na ca. 5 uur
Verder af te werken	keramiek na ca. 24 uur
	PVC en lino na ca. 48 uur
	parket en rubber na ca. 48 uur
	vloercoating na ca. 48 uur
Druksterkte	C30
Buigsterkte	F7
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking

Zak à 25 kg.

Artikelnr.

30615448

EAN code

3549212484637



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080, Lochristi
België

www.bostik.be