

# SL C910 XPRESS

## ZWAAR BELASTBARE SNELDROGENDE EGALINE

### EIGENSCHAPPEN

- Zwaar belastbaar, ook voor retail
- Voor renovatie en nieuwbouw
- Snel drogend
- Krimparm

### PRODUCT

SL C910 XPRESS is een sneldrogende en zwaar belastbare egaline voor toepassing op binnenvloeren. SL C910 XPRESS is eenvoudig aan te brengen en heeft een zeer lage emissie en is gecertificeerd volgens EC 1.

### TOEPASSING

SL C910 XPRESS is o.a. geschikt voor het egaliseren van de volgende ondergronden:

- cementgebonden dekvloeren
- betonnen vloeren
- oude egalisatielagen
- beton-asfaltvloeren

Voor de egalisatie van gipsgebonden dekvloeren adviseren wij toepassing van de SL G340 ALPHA of de hybride SL C740 FIBER MAXI.

SL C910 XPRESS kan verder afgewerkt worden met:

- pvc, lvt en tapijt
- linoleum en rubber
- parket
- keramische tegels en coating

### VERWERKING


#### Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. Onderstaande percentages zijn maximale waarden waaraan de ondergrond moet voldoen.

Cementgebonden 2,0 %CM - 1,8%CM \*\*

\*\*=bij verwarmde vloeren



Bij een te hoog restvochtpercentage kan het vochtscherm HYTEC A370 RAPID worden toegepast tot 5,5 %CM. Cementgebonden ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht dienen eerst behandeld te worden met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.

#### Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden steeds de juiste primer. Primer vermindert een te snelle absorptie door de ondergrond en verbetert de hechting. Eenmaal droog zorgt de primer voor sluiting van de ondergrond en verhindert zo de vorming van pinholes.

#### Ondergrond

Poreuse ondergronden  
Gesloten ondergronden

#### Primer

GRIP A500 MULTI  
GRIP A936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

#### Applicatie

Meng 1 zak à 25kg met 6 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

### Applicatie (vervolg)

Breng de egaline aan in de gewenste laagdikte (zie ook technische gegevens) en verdeel deze met een vlakspaan of rakel. Bewerk vervolgens de egaline 5 à 10 minuten na aanbrengen met een prikrol.

Laat de egaline altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

Een eventuele tweede laag kan zonder voorstrijk aangebracht worden wanneer de eerste laag beloopbaar maar nog niet geheel droog is. Is de eerste laag al wel droog dan moet deze geprimerd worden met GRIP A500 MULTI.

### VLOERVERWARMING

SL C910 XPRESS is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

### REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C910 XPRESS is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

### VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op [bostiksd.sds.thevercs.com](http://bostiksd.sds.thevercs.com).


### Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

SPECIFICATIES	
Product	cementgebonden egaline
Vorm	poeder
Kleur	grijs
Mengverhouding	6 liter water op 1 zak à 25kg
Verpompbaar	JA
Laagdikte	van 1 tot 10 mm
Verbruik	ca. 1,5 kg/mm/m <sup>2</sup>
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 20 min.
Beloopbaar	na ca. 90 min.
Verdere afwerking	na ca. 3 uur obv vochtpercentage
Druksterkte	C50
Buigsterkte	F10
Emissiecertificaat	EC1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

<b>Verpakking</b> Zak à 25 kg.	<b>Artikel nummer</b> 30615477	<b>EAN code</b> 4008373130184
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17



### Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19  
9080 Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)