

ARDABOND PROJECT

PASTALIJM VOOR PROJECTEN

VOORDELEN

- Kant-en-klare pastalijm
- Goed standvermogen en blijvend elastisch
- Zeer soepel verwerkbaar
- Geschikt voor projecttoepassing



PRODUCT

Ardabond Project is een kant-en-klare wandteggelijm op acryl basis. De lijm heeft een prima standvermogen, een goede aanvangshechting en een lange open tijd. Door de unieke samenstelling en het hoge gehalte aan kunsthars is de lijm uitstekend verwerkbaar en blijvend elastisch. Vooral geschikt voor projectmatige verwerking waar slipweerstand en kwaliteit gecombineerd worden met een snelle verwerking. Ardabond Project voldoet aan de classificatie D2TE.

TOEPASSING

Ardabond Project is uitermate geschikt voor projectmatig verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek en gelijksoortige materialen op vrijwel alle steen- en gipsachtige ondergronden.

- Projectmatige verlijming van wandtegels.
- Toepassingen binnenshuis; ook in vochtige ruimtes.
- Bij verlijming over oude tegellagen (renovatiewerk).

Ardabond Project is niet geschikt voor buitentoepassing en locaties die voortdurend met water worden belast zoals zwembaden.

VERWERKING

Ondergrond voorbereiding

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Gipsgebonden en sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en dienen altijd geprimeerd te worden met Ardagrip Classic. Gipsafwerkklagen mogen slechts uit één laag bestaan en dienen minimaal 10 mm dik te zijn.

Glادة, gesloten en niet-zuigende ondergronden dienen vooraf geprimeerd te worden met GRIP A936 XPRESS.

Applicatie

Ardabond Project met een lijnkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 65 % vol in de lijm gezet wordt. De tegels binnen de open tijd in het lijnbed schuiven, aandrukken en onmiddellijk rechtzetten. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingestreken dat de tegels met een schuivende beweging nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden.

Afwerking

Projecten verlijmd met Ardabond Project kunnen na ca. 24 uur gevoegd worden. Bij gladde en niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de toegepaste vertanding.

VERTANDING	VERBRUIK
3	ca. 1,6 kg/m ²
4	ca. 1,7 kg/m ²
6	ca. 2,0 kg/m ²
8	ca. 2,5 kg/m ²

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPLSLAG EN HOUDBAARHEID

Ardabond Project is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits koel, droog, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad is zowel op de desbetreffende productpagina als op bostik.sds.thewerco.com te downloaden.

Verpakking	Artkelnr.	EAN
Emmer à 16 kg	30621115	8713572042966

Technische kenmerken	
Basis	acrylaat dispersie
Kleur	crème wit
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 25°C
Open tijd	ca. 30 minuten
Verder af te werken	na ca. 24 uur
Classificatie	D2TE volgens EN 12004
Pallet	Pallet à 33 emmers

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

SMART HELP

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België

www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.