

Ardabond Maxi

PASTALIJM VOOR GROOTFORMAAT

EIGENSCHAPPEN

- Voor grootformaat keramiek
- Grote aanvangshechting
- Zeer soepel verwerkbaar

PRODUCT

Ardabond Maxi is een gebruiksklare dispersielijm. De lijm heeft een goede aanvangshechting en een hoog standvermogen. Het verlijmen van grootformaat tegels is hierdoor geen probleem. De lijm is gemakkelijk aan te brengen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te zetten dus minder fysieke belasting.

WKB

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) houdt voor de verwerker in dat hij moet aantonen dat de door hem geleverde kwaliteit conform de vereisten is. Met een Projectadvies op maat en correcte toepassing van een compleet systeem (primer, tegellijm, voeg en evt. vochtscherm) wordt hieraan voldaan en kan een projectgarantie van 10 jaar worden verleend. Bostik helpt u hier graag verder mee.

TOEPASSING

Ardabond Maxi is geschikt voor het verlijmen van oa keramische klein- en grootformaat wandtegels. Het is geschikt voor verlijming op cement- en gipsgebonden ondergronden, gipspleisterwerk en bouwplaten en ondergronden met thermische werking zoals douches.


VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheuren en scheidingsmiddelen.

Conform de uitvoeringsrichtlijn URL 35-101 mogen onderstaande maximale vochtpercentages niet worden overschreden.

Oneffenheden groter dan 3 mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige en sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten. Bij een hoger restvochtpercentage raden wij u aan altijd aanvullend technisch advies bij ons aan te vragen.



Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden een van onderstaande primers.

Poreus, sterk zuigend
Gesloten, niet zuigend

Ardagrip Classic
GRIP A936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Bij toepassing in natte ruimtes, adviseren wij altijd een vochtscherm of membraan onder het tegelwerk toe te passen. Vraag hiervoor aanvullend technisch advies bij ons aan.

Applicatie

Ardabond Maxi niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperatuur beneden +5°C. De lijm aanbrengen met een getande spaan. Binnen 20 minuten de tegel met een schuivende beweging in de lijmrillen drukken. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel voor minstens 65% vol in de lijm wordt gezet.

Bij het verlijmen op poreuze ondergronden kan na ca. 24 uur begonnen worden met afvoegen. Op niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

VERBRUIK

Vertanding

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Verbruik

ca. 1,2 kg/m²
ca. 1,4 kg/m²
ca. 1,8 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Ardabond Maxi is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostik.sds.thewerco.com.

Verpakking

emmer à 4kg
emmer à 17kg

Artikelnummer

30605019
30605020

EAN-code

8713572031700
8713572030345

SPECIFICATIES	
Product	Kant-en-klare tegellijm
Vorm	pasta
Kleur	wit
Verbruik	1,2 kg tot 2,0 per m ² afhankelijk van vertanding
Verwerkingstijd	ca. 20 minuten
Voegen	na ca. 24 uur
Belastbaar	na ca. 48 uur
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Temperatuurbestendig	tot ca. 80 °C
Certificering	D2 TE

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl | www.bostik.be