

Ardabond Power

PASTALIJM VOOR KLEINFORMAAT

EIGENSCHAPPEN

- Voor kleinformat keramiek
- Snelle doorharding
- Zeer soepel verwerkbaar

PRODUCT

Ardabond Power is een gebruiksklare dispersielijm. De lijm heeft een goede aanvangshechting en een hoog standvermogen. De lijm heeft een goede combinatie van lichte verwerkingseigenschappen en een goed standvermogen. Hierdoor kan men met minder inspanning toch meer vierkante meters verlijmen.

WKB

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) houdt voor de verwerker in dat hij moet aantonen dat de door hem geleverde kwaliteit conform de vereisten is. Met een Projectadvies op maat en correcte toepassing van een compleet systeem (primer, tegellijm, voeg en evt. vochtscherm) wordt hieraan voldaan en kan een projectgarantie van 10 jaar worden verleend. Bostik helpt u hier graag verder mee.

TOEPASSING


Ardabond Power is geschikt voor het verlijmen van oa keramische kleinformat wandtegels tot 30x30cm. Het is geschikt voor verlijming op cement- en gipsgebonden ondergronden, gipspleisterwerk en bouwplaten en ondergronden met thermische werking zoals douches.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheuren en scheidingsmiddelen.

Oneffenheden groter dan 3 mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige en sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten. Bij een hoger restvochtpercentage raden wij u aan altijd aanvullend technisch advies bij ons aan te vragen.



Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden een van onderstaande primers.

Poreus, sterk zuigend
Gesloten, niet zuigend

Ardagrip Classic
GRIP A936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Bij toepassing in natte ruimtes, adviseren wij altijd een vochtscherm of membraan onder het tegelwerk toe te passen. Vraag hiervoor aanvullend technisch advies bij ons aan.

Applicatie

Ardabond Power niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperatuur beneden +5°C. De lijm aanbrengen met een getande spaan. Binnen 20 minuten de tegel met een schuivende beweging in de lijmrillen drukken. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel voor minstens 65% vol in de lijm wordt gezet.

Bij het verlijmen op poreuze ondergronden kan na ca. 24 uur begonnen worden met afvoegen. Op niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

VERBRUIK

Vertanding

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Verbruik

ca. 1,2 kg/m²
ca. 1,4 kg/m²
ca. 1,8 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Ardabond Power is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostik.sds.thewercs.com.

Verpakking

emmer à 16kg

Artikelnummer

30604817

EAN-code

8713572032806

| SPECIFICATIES | |
|------------------------|---|
| Product | Kant-en-klare tegellijm |
| Vorm | pasta |
| Kleur | wit |
| Verbruik | 1,2 kg tot 2,0 per m ² afhankelijk van vertanding |
| Verwerkingstijd | ca. 20 minuten |
| Voegen | na ca. 24 uur |
| Belastbaar | na ca. 48 uur |
| Verwerkingstemperatuur | tussen +5°C en +25°C |
| Temperatuurbestendig | tot ca. 80 °C |
| Certificering | D2 TE |

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl | www.bostik.be