

Ardacolor Premium+

SNELDROGENDE FLEXIBELE VOEGMORTEL

EIGENSCHAPPEN

- Beloopbaar binnen 90 minuten
- Voor voegen van 1 tot 10 mm
- Voor binnen- en buitentoepassing

PRODUCT

Ardacolor Premium+ is een multifunctionele sneluithardende voegmortel voor alle soorten keramische- en natuursteentegels. De voegmortel is sterk water- en vuilafwijzend en is sneldrogend. Ardacolor Premium+ is vorstbestendig en heeft een zeer gesloten oppervlak en biedt daardoor een verhoogde bescherming tegen microorganismen en schimmelvorming.

Ardacolor Premium+ heeft een zeer lage emissie en is gecertificeerd volgens emicode EC1+. De voegmortel is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

WKB

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) houdt voor de verwerker in dat hij moet aantonen dat de door hem geleverde kwaliteit conform de vereisten is. Met een Projectadvies op maat en correcte toepassing van een compleet systeem (primer, tegellijm, voeg en evt. vochtscherf) wordt hieraan voldaan en kan een projectgarantie van 10 jaar worden verleend. Bostik helpt u hier graag verder mee.

TOEPASSING

Ardacolor Premium+ is geschikt voor alle soorten keramische- en natuursteentegels; porcellenato (-gres) tegels, glasmozaïek, glastegels, betonsteen, aardewerk, kunststeen, natuursteen en kalksteen. De voegmortel is geschikt voor voegbreedten van 1 tot 10 mm. Dankzij de multifunctionele eigenschappen is Ardacolor Premium binnen, buiten op wanden en vloeren te gebruiken.

Door de fijne gesloten korrelstructuur heeft Ardacolor Premium+ een zeer fraaie, enigszins glanzende oppervlakte en prima vuilwerende eigenschappen.



VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheuren en scheidingmiddelen.

Voorbehandeling

Bij een tegel met sterk zuigende flanken (zuigende scherf) dient deze vooraf altijd voorbevochtigd te worden.

Applicatie

Meng de voegmortel met koud en schoon water. Voor een zak van 25 kg is de waterbehoefte 6,5 tot 7,5 liter en voor een zak van 5 kg is dat 1,3 tot 1,5 liter. Mix deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de mortel minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt. Eenmaal aangemaakt kan Ardacolor Premium+ 30 tot 45 minuten worden verwerkt. Maak dus nooit meer materiaal aan dan binnen deze verwerkingstijd aangebracht kan worden.

De aangemaakte voegmortel met een voegspaan of rubberspatel in de voeg strijken; eerst dwars op de voegen, daarna diagonaal.

Applicatie (vervolg)

Na het dof worden van de voegmortel, starten met het reinigen van het tegelwerk. Indien na aanaken met de vingertop geen voegmateriaal achterblijft, is de voeg gereed voor afsponzen. Met een schone, vochtige spons het tegelwerk eerst diagonaal afsponzen. Daarna aansluitend opnieuw met een schone en vochtige spons de voeg diagonaal strak afwerken. NB. laat de voegmortel altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

VLOERVERWARMING

Ardacolor Premium+ is geschikt voor toepassing op vloerverwarming. Breng de voegmortel echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas weer op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Ardacolor Premium+ is houdbaar tot 18 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostikdsd.com.

Zak à 5kg	Artikelnummer	EAN
wit	30613445	4026923505688
zilvergrijs	30613446	4026923505695
lichtgrijs	30613448	4026923505701
cementgrijs	30613456	4026923505718
manhattan	30613455	4026923505848
donkergrijs	30613451	4026923505831
jasmijn	30613458	4026923505725
licht beige	30613457	4026923505732
bahamabeige	30613447	4026923505749
pergamon	30613449	4026923505756
antraciet	30613450	4026923505763

Zak à 25kg	Artikelnummer	EAN
wit	30613507	4026923505794
zilvergrijs	30613506	4026923505800
cementgrijs	30613505	4026923505817


Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl | www.bostik.be

SPECIFICATIES	
Product	voegmortel
Vorm	poeder
Kleur	zie lijst
Mengverhouding, 5kg zak	1,3- 1,5 liter
Mengverhouding, 25kg zak	6,5 - 7,5 liter
Verbruik, droge mortel	0,3 tot 0,7 per m ² afhankelijk van voegbreedte- en diepte
Voegbreedte	van 1 tot 10 mm
Verwerkingstijd	30 tot 45 minuten
Beloopbaar	na ca. 2 uur
Volledig belastbaar	na ca. 24 uur
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Certificering	CG2 - WA
Brandklasse	A1 (niet brandbaar)
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17

