

ARDAGRIP CLASSIC

PRIMER VOOR POREUZE EN ZUGENDE ONDERGRONDEN

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede opname
- Voor binnen en buiten
- Ook voor natte ruimtes

PRODUCT

Ardagrip Classic is een kant-en-klare primer voor zuigende ondergronden. Ook geschikt voor binnen- en buitentoepassing en in vochtige ruimtes zoals badkamers en sanitaire ruimtes. De primer is geschikt voor toepassing onder poeder- en pastallijmen, egalines en wanduitvlakmortels.

TOEPASSING

Ardagrip Classic is o.a. geschikt voor toepassing op:

- Stucwerk
- Beton
- Metselwerk
- Gipsplaat


Voor vragen over geschiktheid kunt u altijd contact opnemen met ons technisch team.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Anhydriet ondergronden dienen eerst geschuurd en stofvrij gemaakt te worden. Volg de instructies van de leverancier.



Applicatie

Ardagrip Classic eerst goed in de can doorschudden en aanbrengen met een kwast of kortharige roller. Zorg voor een gelijkmatige laag met een verbruik van 80 à 150 gr/m². Op extreem zuigende ondergronden kan een 2e laag nodig zijn.

Laat de Ardagrip Classic goed drogen voordat verdere bewerking plaatsvindt. De droogtijd is ca. 2 uur, afhankelijk van de ondergrond, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Laat de primer altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

VLOERVERWARMING

Ardagrip Classic is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de primer echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Ardagrip Classic is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostik.com.

Verpakking	Artikelnummer	EAN-code
1 kg	30604977	4026923100005
5 kg	30604953	4026923100012
10 kg	30604957	4026923100029

TECHNISCHE KENMERKEN	
Product	acrylaat dispersie
Consistentie	vloeibaar
Kleur	licht groen
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l
Droogtijd	ca. 2 uur
Verbruik	ca. 100gr/m ²
Verwerking	tussen +5° C en +25° C
Temperatuursbestendig	tot +50°
Giscode	D1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl | bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17

