

DRAINSEAL FAST

WATERDICHTE MONTAGE VAN DOUCHEDRAINS

VOORDELEN

- Zeer snel drogend
- Blijvend thermo-flexibel
- Uitstekende hechting op kunststof en metaal

PRODUCT

Drainseal Fast is speciaal ontwikkeld voor het waterdicht en flexibel monteren van douchedrains- en putjes, zowel RVS als kunststof en composiet. Het epoxy seal zorgt voor een zeer glad en gesloten oppervlakte en perfecte verlijming.

WKB

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) houdt voor de verwerker in dat hij moet aantonen dat de door hem geleverde kwaliteit conform de vereisten is. Met een Projectadvies op maat en correcte toepassing van een compleet systeem (primer, tegellijm, voeg en evt. vochtscherm) wordt hieraan voldaan en kan een projectgarantie van 10 jaar worden verleend. Bostik helpt u hier graag verder mee.

TOEPASSING

De lijm is een zeer snel verhardende 2K lijm op basis van epoxy, speciaal bedoeld voor het opvullen en afdichten van voegen rondom douchegoten (drains) en afvoerputten van zowel roestvast staal als kunststof. Drainseal Fast kan worden verwerkt met een handkitpistool met open voorzijde zoals de Bostik Semi Professional Manual gun Premium met artikelnummer 3080764.


VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil en scheidingsmiddelen. Gladde en gesloten oppervlakken vooraf enigszins opruwen dmv licht schuren.

Applicatie

Na het afschroeven van de wartel moet de afdichtingsstop worden verwijderd. Schroef de statische menger op de koker en spuit eerst enig materiaal uit totdat er een homogeen gemengde en gekleurde massa is. Breng daarna de Drainseal Fast gelijkmatig en voldoende diep in de voeg aan, vermijd luchtinsluiting. Drainseal Fast kan worden aangebracht met een voegbreedte van 4 tot 10 mm.



Afwerking

Het lijmbed kan direct na het aanbrengen afgewerkt worden. Drainseal Fast laat zich vergelijkbaar aan een kit eenvoudig nat afmeten. Vermijd echter randzone vervuiling en pas zonodig een tape rondom toe. Verharding start binnen enkele minuten dus zorg dat de voeg op tijd afgewerkt is.

VLOERVERWARMING

Drainseal Fast is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng het product echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Na applicatie dient de statische menger verwijderd worden en kan de wartel goed gereinigd worden met bv Niboclean Pro reinigingsoekjes. Plaats daarna de afdichtingsstop terug en draai de wartel vast. Gebruik bij volgende applicatie, een nieuwe statische menger.

Niet uitgehard materiaal kan met NIBOCLEAN PRO reinigungsdoekjes worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Drainseal Fast is houdbaar tot 18 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad is zowel op de desbetreffende productpagina als op bostik.sds.thewerco.com te downloaden.

Artikelnummer	Verpakking	EAN code
30623144	koker à 250ml	8711595224680

NB. Drainseal Fast wordt geleverd in dozen à 6 stuks met 2 statische mixers per koker.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl | Botik.be

Technische gegevens	
Basis	2K epoxy
Mengsel	thixotroop
Temp. bestendig	tot 120°C
Kleur	grijs
Voegbreedte	van 4 tot 10 mm
Verwerkingstijd	ca. 5 minuten
Uithardingstijd	ca. 15 minuten
Beloopbaar	ca. 30 minuten
Volledige doorharding	ca. 1 dag
Verwerkingstemp.	van +10°C tot + 25°C

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

SMART HELP

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17

