

FIX A570 MULTI TACK

UNIVERSELE FIXATIELIJM VOOR SOEPELE VLOERBEKLEDING

EIGENSCHAPPEN

- Voor alle types tapijttegels
- Voor alle types ondergrond
- Permanente kleefkracht
- Laag verbruik

PRODUCT

FIX A570 MULTI TACK is een high-performance fixatielijm, geschikt voor het verwijderbaar plaatsen van alle types tapijttegels. De lijm biedt een sterke en blijvend plakkende lijmfilm waardoor de geplaatste tapijttegels eenvoudig verwijderd en vervangen kunnen worden. De tackifier is geschikt voor PVC tegels en tapijttegels met een backing van vilt en bitumen.

FIX A570 MULTI TACK beschikt over de laagst mogelijke emissiestandaard EC1+ en is daarmee geschikt voor toepassing in LEED en BREEAM projecten. Daarnaast is de lijm IMO gecertificeerd en geschikt voor Marine en Offshore toepassing.

De lijm wordt geleverd in emmers die voor 30% uit gerecycled materiaal bestaan.

TOEPASSING

FIX A570 MULTI TACK onderscheidt zich door zijn brede toepasbaarheid en laag verbruik. De lijm is onder andere geschikt voor toepassing op:

- Verhoogde vloeren en systemen
- Geschuurd OSB, spaanplaat en multiplex
- Cementgebonden vloeren
- Anhydriet vloeren
- Metalen ondergronden
- Oude PVC en linoleum vloeren

VERERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren en moeten voldoen aan de voorschriften van de tapijtfabrikant.



Voorbehandeling

Bij verlijming op spaanplaat en andere zuigende houten ondergronden vooraf primeren met GRIP A500 MULTI. Bij verlijming op oud PVC of linoleum dient de eventuele waxlaag geheel verwijderd te zijn.

Applicatie

Zorg dat de lijm voor verwerking op de juiste temperatuur is en schud het product kort voor gebruik. Breng vervolgens de lijm gelijkmatig aan met een kortharige roller. Respecteer een wachttijd van 30 à 45 minuten op poreuze ondergronden en ca. 1,5 uur op niet poreuze ondergronden. In de praktijk komt het erop neer dat de wachttijd de tijd is die de lijmfilm nodig heeft om transparant te worden.

Het plaatsen van de tapijttegels in nog natte lijm zorgt bij metalen ondergronden voor corrosie. Na plaatsing van de vloerbekleding kan deze nagewalst worden conform voorschriften van de leverancier.

VERBRUIK

Ondergrond	Verbruik
Poreus, normaal zuigend	80 à 100 gr/m ²
Gesloten, niet zuigend	40 à 60 gr/m ²
Houten plaatmateriaal	60 à 80 gr/m ²

VLOERVERWARMING

FIX A570 MULTI TACK is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 7 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan met warm water en milde zeep worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

FIX A570 MULTI TACK is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad is zowel op de desbetreffende productpagina als op bostiksd.thevercs.com te downloaden.

Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
30615498	3549212484798	emmer 15 kg

SPECIFICATIES	
Basis	Acrylaat dispersie
Kleur	wit
Viscositeit	goed rolbaar
Wachttijd, poreus	30 à 45 min.
Wachttijd, niet poreus	ca. 1,5 uur
Beloopbaar	direct na plaatsing
Verbruik	40 - 100 gr/m ²
Verwerkingstemperatuur	tussen 10 °C en 25 °C
Marine en offshore	IMO - The Wheel
Emissiecertificaat	EC1+ en A+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be